

Artikelnr: 32

Dekkende Lak

Algemene productomschrijving

Productomschrijving	Oplosmiddelvrije, eiglanzende dekkende lak op basis van plantaardige oliën en harsen voor hoogwaardige en duurzame afwerking van hout binnen en buiten. Bio Pin Dekkende lak heeft een hoog dekkend vermogen en blijft langdurig elastisch.
Toepassingsgebied	Voor het behandelen van harde en zachte houtsoorten binnen- en buitenshuis zoals kozijnen, deuren, rabatdelen, tuinmeubelen, etc. Niet geschikt voor vloeren, hiervoor zijn speciale Bio Pin Vloerproducten beschikbaar. Bij toepassing op eiken, kastanje en sommige tropische houtsoorten kan het droogproces enigszins worden vertraagd en kunnen kleurafwijkingen optreden. Zet in die gevallen eerst een proefstuk.
Samenstelling	Bindmiddel: verkoking van lijnolie, houtolie, ricinusolie en gemod. colophonium Oplosmiddel: water Pigmenten en vulstoffen: minerale pigmenten, titaandioxide Hulpstoffen: methylcellulose, plantaardige emulgator, lood- en bariumvrije stabilisatoren en droogmiddelen
Kleuren	wit 3201 • zwart 3202 • okergeel 3204 • noors rood 3205 • noors groen 3207 • fries blauw 3209
Bewaarvoorschrift	Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.
Houdbaarheid	Ongeopend ten minste 2 jaar houdbaar.
Verpakkingsgrootte	0,75 liter - 2,5 liter
Gevarenklasse	Niet van toepassing

Technische gegevens

Dichtheid	1,3 – 1,5 g/ml (afhankelijk van de kleur)
Viscositeit	ca. 110 sec. (DIN-beker 4 mm) bij 20°C
Vlampunt	n.v.t., > 200 °C
Verbruik	75-85 ml/m ² per laag, op normaal zuigende ondergrond.
Droogtijd	Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 3 - 6 uur stofdroog. Na 1 dag licht schuurbaar en overschilderbaar. Volledig doorharding vindt in enkele weken plaats.

Verwerking

Geschikte ondergrond	Hout en metaal.
Eisen ondergrond	De ondergrond dient schoon, droog, stof- en vetvrij te zijn. Metaal dient vrij te zijn van roest of aanslag.

Dekkende Lak

Aanbrengen	Bij voorkeur met kwast of roller aanbrengen. Het gebruik van spuitapparatuur vooraf beproeven. Niet verwerken bij temperaturen beneden 10 °C. Goed oproeren voor gebruik.
Verdunnen	Het product onverdund verwerken. Indien gewenst met water verdunbaar.
Voorbehandeling	<p>Harsrijke of tropische houtsoorten goed afnemen met Bio Pin Verdunner en eventueel aanwezige hars verwijderen. Bio Pin Dekkende Lak pas opbrengen na volledige verdamping van Verdunner.</p> <p>Voor een professionele opbouw van de verflagen op hout eerst voorstrijken met één laag Bio Pin Impregneerolie Aqua. Indien nodig plamuren en vervolgens licht schuren. Daarna één laag Grondverf opbrengen. Metaal ontdoen van roest en voorbehandelen met één laag Bio Pin Antiroest en één laag Grondverf.</p>
Afwerking	Twee lagen Dekkende Lak dun en gelijkmatig opbrengen. Tussendoor laten drogen en licht aanschuren met fijn schuurpapier.
Renovatiwerk	<p>Oudere loslatende verflagen geheel verwijderen en de ondergrond schuren. Nieuwe verflaag opbouwen zoals beschreven bij Voorbehandeling. Intacte oudere verflagen schoonmaken en aanschuren. Eén tot twee lagen Bio Pin Dekkende Lak opbrengen.</p> <p>Indien de ondergrond bestaat uit acrylaatverf of indien de oorsprong onbekend is een proefstuk zetten op een onopvallende plaats. Na 1 dag de hechting beoordelen.</p>
Reinigen gereedschap	Direct na gebruik reinigen met warm water en zeep (bijv. Bio Pin Reiniger) en goed naspoelen. Tijdens werkpauzes het gereedschap in water plaatsen of reinigen.
Veiligheidsvoorschrift	<p>Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen bewaren.</p> <p>In dit product gedrenkte doeken uitspreiden en goed laten drogen alvorens ze weg te werpen in verband met mogelijk gevaar van zelfontbranding van drogende oliën.</p>
Afvalverwerking	Overtollige productresten niet in de gootsteen of in de bodem laten weglopen. Volledig geleegde blikken van dit product in de daarvoor bestemde containers deponeren. Volledig opgedroogde resten van dit product kunnen bij het huisvuil worden gedeponerd.