

BIO.HOME <i>natuurlijk</i>	Biohome naruurlindeling	PRODUCTFICHE
BIOPIN VLOERLAK AQUA	B	

Oplosmiddelvrije zijdeglanzende transparante vloerlak voor een slijtvaste afwerklaag op vloeren binnenshuis. bio pin vloerlak vormt een water- en slijtvast oppervlak. Het hoge percentage plantaardige oliën verschafft deze vloerlak een zeer goed indring- en hechtvermogen en een langdurige elasticiteit.

Toepassingsgebied: Voor het voorbehandelen en afwerken van onbehandelde, zuigende houten vloeren en kurk binnenshuis. Hardhoutsoorten als eiken, kastanje en sommige tropische houtsoorten, maar ook weekmakers uit lijm in kurkvloeren en gefineerde oppervlakken kunnen verkleuring of een langere droogtijd veroorzaken. Op dit soort ondergronden eerst een proefstrookje zetten.



Samenstelling: bindmiddelpolymeer van natuurlijke oliën, vetzuren en harsen.

Oplosmiddel: water

Hulpmiddelen: plantaardige emulgatoren, cobalt-linoleaat (loodvrije droogstof), methylcellulose.

Kleur: kleurloos. De vloeibare olie heeft een melkachtige kleur, doch droogt helder op.

Opslag: goed gesloten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plaats bewaren.

Houdbaarheid: ongeopend minstens 3 jaren.

Verpakkingen: 0,75 en 2,5 liter.

Densiteit: ca. 0,99 g/ml.

Viscositeit: ca. 25 - 30 seconden (DIN-cup 4 mm) bij 20°C.

Vlampunt: niet van toepassing.

Verbruik: 70 - 80 ml/m² per laag op normaal zuigende ondergrond. Op kopshout, ongeglazuurde plavuizen en kurk kan het verbruik vooral voor de eerste laag hoger liggen.

Droogtijd: Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid stofdroog na 3-5 uren, schuurbaar en overschilderbaar na 12-24 uur. Aanvankelijk het oppervlak voorzichtig belopen. Eindhardheid na enkele dagen.

VOC: dit product bevat max. 1g/l. EU-grenswaarde VOC e/Wb = 130g/l.

Geschikte ondergronden: onbehandelde en zuigkrachtige ondergronden, hout of kurk (zie ook 'toepassingsgebied'). De ondergrond moet droog, stof- en vetvrij zijn. Evt. schuurstof voor het oliën uit de poriën verwijderen. .

Verwerking: vloerlak voor gebruik goed oproeren. Dun en gelijkmatig opbrengen met een kwast, mohairroller of spuiten. Niet bij temperaturen onder 10 °C verwerken. Werk vlot door omdat de vloerlak snel aandroogt. Iedere laag goed laten drogen en vervolgens slissen met schuurpapier korrel 180-120.

Verdunnen: het product onverdund gebruiken; indien nodig met water aanlengen.

Slotlaag: tweemaal dun met biopin vloerlak aqua.

Renovatielaag:

Intacte oude natuurharlakken schoonmaken en slissen. Boenwas van geboende vloeren met oplosmiddel (bvb. biopin verdunner) verwijderen en afschuren. Onbekende oude lagen slissen en een proefstrookje vloerlak aqua zetten. Indien positief 1-3 lagen vloerlak aqua aanbrengen. Anders alles afschuren. Afbladderende of op andere wijze beschadigde oppervlakken compleet afschuren en zoals nieuw hout behandelen.

Reinigen van gereedschap: direct na gebruik met water en zeep reinigen en met schoon water spoelen. Tijdens werkonderbrekingen gereedschappen schoonmaken of in water zetten.

Veiligheid: zie a.u.b. Het veiligheidsblad van de fabrikant. Ook natuurverven buiten het bereik van kinderen houden.

Milieu: geen verf- of oplosmiddelresten via de waterafvoer laten weglopen. Volledig opgedroogde productresten kunnen met het huisvuil mee, volledig lege blikken naar de metaalrecycling brengen.

Algemene opmerkingen:

Natuurverven hebben een karakteristieke natuurlijke geur, vooral afkomstig van de gebruikte natuurlijke oliën. Verlucht goed tijdens het werk. Onder bepaalde omstandigheden kunnen drogende oliën vanzelf ontbranden. Laat daarom met olie doordrenkte lappen opgevouwen drogen of bewaar ze onder water tot ze afgevoerd worden.

Bij normaal zoals hierboven beschreven gebruik bestaat geen enkel zelfontbrandingsgevaar.

Aanwijzingen: De aanwijzingen in dit technische informatieblad zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en toepassing in de praktijk. Ze dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen

toezeggingen met betrekking tot de prestaties. De gebruiker dient te controleren dat de producten voor de betreffende toepassing geschikt zijn. De fabrikant behoudt zich het recht van technische of ecologische veranderingen in de samenstelling voor. Stand: September 2006

biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Phone +49.4461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de

Distributie:

Bio-Home c.v.b.a.

Britselaan

Zone Kamp C 12

2260 Oostwijk-Westerlo

tel. 014 26 25 77

info@biohome.be

www.biohome.be