

BIO.HOME <i>natuurlijk</i>	Biohome naruurlabel	PRODUCTFICHE
BIOPIN WERKBLADOLIE	C	

biopin hardende olie voor werkbladen e.a. houten objecten in huis

Omschrijving

Ademende en waterafstotende grondering en afwerking voor houten oppervlakken binnenshuis die in sterkere mate aan slijtage onderhevig zijn. Hardende olie voor werkbladen maakt hout beter bestand tegen de invloeden van vloeistoffen (water, koffie, rode wijn, citroensap etc.) en andere verontreinigingen. De kleur van de ondergrond krijgt een iets diepere tint, de houtnerf wordt geaccentueerd. Na het drogen geschikt voor contact met levensmiddelen.

Toepassingsgebied

Voor het gronden en de eindbehandeling van onbehandelde keukenbladen en ander houtwerk binnenshuis dat in sterkere mate aan slijtage onderhevig is, zoals bijvoorbeeld tafelbladen, vensterbanken, etc.

Technische gegevens

<p>Samenstelling Bindmiddelpolymeer: van houtolie (tung), gemodificeerd colofonium en lijnolie. Oplosmiddel: isoparafine, lood- en bariumvrij droogmiddel.</p> <p>Kleur: kleurloos, verdiept de houtkleur en</p> <p>Bewaarvoorschrift Goed afsluiten en buiten bereik van kinderen op een koele doch vorstvrije plek bewaren.</p> <p>Houdbaarheid Ongeopend tenminste 3 jaren houdbaar.</p> <p>Verpakkingsgrootte 0,75 liter</p> <p>Gevarenklasse VbF A II (brandbaar)</p> <p>Dichtheid ca. 0,90 g/ml</p> <p>Viscositeit ca. 12 seconden (DIN-beker 4 mm) bij 20 °C.</p> <p>Vlampunt ca. 46 °C</p> <p>Verbruik 70-80 ml/m² per laag, afhankelijk van de ruwheid en het opzuigend vermogen van de ondergrond.</p> <p>Droogtijd Bij 20 °C en gemiddelde luchtvochtigheid na 5-7 uur droog en overschilderbaar. Sterk opzuigende oppervlakken eerst 1-2 dagen laten drogen alvorens ze verder te behandelen. Lage temperaturen, hoge luchtvochtigheid en geringe ventilatie vertragen het drogen en bevorderen geurvorming.</p> <p>Algemene opmerkingen: Natuurverven hebben een karakteristieke natuurlijke geur, vooral afkomstig van de gebruikte natuurlijke oliën. Verlucht goed tijdens het werk. Onder bepaalde omstandigheden kunnen drogende oliën vanzelf ontbranden. Laat daarom met olie doordrenkte lappen opgevouwen drogen of bewaar ze onder water tot ze afgevoerd worden. Bij normaal zoals hierboven beschreven gebruik bestaat geen enkel zelfontbrandingsgevaar.</p>	<p>Verwerking</p> <p>Geschikte ondergrond: onbehandeld of geolied hout.</p> <p>Eisen aan de ondergrond: de ondergrond moet vast, droog, stof- en vetvrij zijn.</p> <p>Aanbrengen: met een kwast, lakroller of door onderdempeling. Niet bij temperaturen onder 8 °C gebruiken.</p> <p>Verdunnen: het product onverdund verwerken. Indien nodig aanlengen met biopin Verdunner.</p> <p>Voorbehandeling: harsrijke en tropische houtsoorten met biopin verdunner afnemen.</p> <p>Grondlaag: afhankelijk van het opzuigend vermogen van de ondergrond 2-4 lagen hardende olie voor werkbladen opbrengen tot de ondergrond verzadigd is. Niet-ingetrokken olie telkens na ca.15 minuten bvb. met katoenen lappen van het oppervlak verwijderen en het oppervlak tussen elke fase laten drogen.</p> <p>Eindbehandeling: de oppervlakken moeten worden voorzien van een slotlaag met werkbladolie. Eerst met fijn schuurpapier of schuurpad het oppervlak gladschuren en stofvrij maken. Vervolgens een laag werkbladolie dun en gelijkmatig aanbrengen. De olie na korte tijd (max. 15 minuten) met een doek gelijkmatig inpolieren.</p> <p>Renovatie van geoliede oppervlakken: afgesleten of beschadigde vlakken schoonmaken, licht schuren en van nieuwe slotlaag voorzien.</p> <p>Reinigen en onderhoud: geoliede oppervlakken niet met agressieve reinigingsmiddelen schoonmaken.</p> <p>Gereedschappen reinigen: direct na gebruik met biopin Verdunner.</p> <p>Aanwijzingen: De aanwijzingen in dit technische informatieblad zijn het resultaat van jarenlang onderzoek en toepassing in de praktijk. Ze dienen uitsluitend ter informatie en zijn geen toezeggingen met betrekking tot de prestaties. De gebruiker dient te controleren of de producten voor de betreffende toepassing geschikt zijn. De fabrikant behoudt zich het recht van technische of ecologische veranderingen in de samenstelling voor. Stand: September 2012 biopin Naturfarben • Linumweg 1-8 • D-26441 Jever • Phone +49.4461.7575-0 • www.biopin.de • info@biopin.de</p>
---	--

Biopin import en distributie:

Bio Home c.v.b.a. - Britselaan Zone Kamp C 12 – 2260 Westerlo/Oosterwijk – T+F 014 26 25 77
info@biohome.be – www.biohome.be – www.biopin.be