

G.20 POUDRE GRANIT

Matériaux ciblés :

Granit

Egalement les matériaux qui ressemblent à du marbre sans être calcaire comme du marbre vert ou de l'onyx

Objectif :

Polir pour remonter les couleurs et le brillant altérés par le trafic

I.-CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :



Composition : oxyde d'aluminium et terres rares.

Aspect : Argent

Odeur : Néant.

Densité 1

P.H après mouillage :

Dissolution : Partielle dans l'eau.

Stockage : Au sec dans son emballage

7

II.-CONSIGNES DE SECURITE :

Le produit n'est pas considéré dangereux conformément au Règlement CE 1272/2008 (CLP).

Fiche de Données de sécurité disponible sur demande

III.- SPÉCIFICITÉ DU G 20 POUDRE GRANIT

Le **G 20 POUDRE** s'utilise exclusivement avec le G20 liquide

Le **G 20 POUDRE** permet de repolir les granits dégradés à l'aide d'une monobrosse standard 200 ou 400 Tours et une machine FLEX équipée d'un disque en fibres naturelles pour les bords

IV.-MISE EN OEUVRE :

Pour tout nouveau chantier, pensez à faire un essai préalable pour vérifier la nature du sol et à protéger les plinthes

- Réduire la rugosité de surface avec les outils diamants MAP TEN : BANANAS C2, C3, C4
- Agiter le G 20 liquide avant emploi et remplir un pulvérisateur
- Appliquer le G 20 poudre sur le sol, mouiller avec le G20 liquide. 1/3 de poudre pour 2/3 de liquide

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société.

MAP TEN

ZAC DE LA CROISEE - 74270 CHENE EN SEMINE

www.map-ten.com

- Utiliser un disque inox
- Travailler jusqu'au séchage complet de la crème ainsi formée en passages croisés
- Recommencer l'opération si nécessaire
Laver les disques inox pour les réutiliser

Après l'opération de polissage, dans le cas d'un mélange Marbre, Granit, ou de Marbre vert avec d'autres Marbres, travailler le **G 20 LIQUIDE** avec un disque en fibres naturelles pour optimiser le brillant.

V. CONSOMMATION :

20 à 30 grammes par m² de **G 20 POUDRE** par passage.

VI. ENTRETIEN DE LA METHODE G 20 :

En lavage cristallisant avec le TEN 4L soit en balayage humide ou en autolaveuse équipée de disque en fibres naturelles (pour plus de détails, consulter la fiche TEN 4L).

Nos renseignements et conseils techniques sont donnés dans l'état de nos connaissances et de notre expérience pratique actuelle. Dans la mesure où nous n'avons pas le contrôle de l'utilisation des produits, outils, matériels, les renseignements et conseils ne peuvent engager la responsabilité de notre société.

MAP TEN

ZAC DE LA CROISEE - 74270 CHENE EN SEMINE

www.map-ten.com