

試験報告書

依頼者 日本ナノテック 株式会社 殿
品名 タイル 1点
試験項目 抗菌性

2021年1月18日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。

2021年3月22日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号
一般財団法人 **カケンテストセンター**
大阪事業所 生物ラボ



記

試験結果

No.	試料 ^{*1}	生菌数の常用対数値			抗菌 活性値	ΔR
		接種直後	8時間 光照射後 ^{*2}	8時間 暗所保存後		
①	アリテラス IC	—	3.23	4.09	2.0	0.9
②	無加工品	5.25	5.28	5.23	—	—

注^{*1} 紫外線放射照度 1mW/cm²、24時間のブラックライトによる事前照射を実施した。

^{*2} 照度 500lxの白色蛍光灯(シャープカットフィルタ Type Bを装着)照射下で試験を実施した。

試験方法: JIS R 1752:2020、フィルム密着法、準用
供試菌: 大腸菌・*Escherichia coli* NBRC 3972

試料

貼付省略

以上