

試験報告書

依頼者 日本ナノテック 株式会社 殿

品名 タイル 1点

試験項目 抗菌性

2020年7月9日付けで当所に提出された試料の
試験結果は、下記のとおりです。


2020年8月12日

カケン

〒550-0002 大阪市西区江戸堀2丁目5番19号

一般財団法人 **カケンテストセンター**

大阪事業所 生物ラボ



記

試験結果

No.	試料 ^{*1}	生菌数			抗菌 活性値	ΔR
		接種直後	8時間 光照射後 ^{*2}	8時間 暗所保存後		
①	アリテラス IC	—	6.0E+01	3.2E+04	3.5	2.7
②	無加工品試験片	2.8E+05	1.9E+05	1.9E+05	—	—

注^{*1} 紫外線放射照度 1mW/cm²、24時間のブラックライトによる事前照射を実施した

^{*2} 照度 500lx の白色蛍光灯(シャープカットフィルタ Type B を装着)照射下で試験を実施した。

試験方法: JIS R 1752:2020、フィルム密着法

供試菌: 黄色ぶどう球菌・*Staphylococcus aureus* NBRC 12732

試料

貼付省略

以上