



- Vielfältige handwerkliche Anwendungen im Innenausbau.
- Als Unterlagsplatte für Parkett, Dekorationen, Pinwände usw.
- Trittschallverbesserung unter Fertigparkett und Laminat.

Artikel [Nr.]	Dicke [mm]	Kante	Format [mm]	Deckmaß [mm]	Gewicht [kg/m <sup>2</sup> ]	Palette [Stück]	Palette [m <sup>2</sup> ]	Palette [kg]	Rohdichte [kg/m <sup>3</sup> ]	λ [W/(mK)]	Preis/m <sup>2</sup> + MwSt.
00153146	8	A	1200 x 600	1200 x 600	1,76	276	198,72	350	230	0,070	auf Anfrage
00153133	10	A	2500 x 1200	2500 x 1200	2,20	114	342,00	752	230	0,070	auf Anfrage
00153135	12	A	2500 x 1200	2500 x 1200	2,64	95	285,00	752	230	0,070	auf Anfrage
00153137	16	A	2500 x 1200	2500 x 1200	3,52	70	210,00	739	230	0,070	auf Anfrage
00153140	19	A	2500 x 1200	2500 x 1200	4,18	60	180,00	752	230	0,070	auf Anfrage
00153143	19	A	1200 x 600	1200 x 600	4,18	120	86,40	361	230	0,070	auf Anfrage

A = stumpfe Kante umlaufend



Palettengröße [mm] / Paletten pro LKW Ladung [Stück]

1200 x 1200 x 1244 / 44

2500 x 1200 x 1280 / 20

## Technische Werte

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit (EN 13171) $\lambda_D$ [W/(mK)]	0.050
Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit $\lambda$ [W/(mK)]	0.070
Spez. Wärmekapazität c [J/(kgK)]	2100
Dampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$	5
Brandverhalten (EN 13501-1)	E
Druckspannung bei 10% Stauchung [kPa]	100
Abfallschlüssel nach AVV	030105; 170201
Produziert und überwacht gemäß	DIN EN 13986
Anwendungskurzzeichen (DIN 4108-10)	DAD-dm, DZ, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH, WI-zg, WTR
Volldeklaration siehe Sicherheitsdatenblatt auf <a href="http://www.pavatex.de">www.pavatex.de</a>	

## Einsatzbereich

### PAVANATUR für den Boden:

Die dünnen aber druckfesten Unterlagsplatten können sehr gut zur Abdeckung von Trockenschüttungen im Bodenbereich z.B. PAVATEX PAVAPLANUM eingesetzt werden. Unter Fertigparkett ideal zur Trittschallverbesserung einsetzbar.

Die Platten haben vielfältige Anwendungen in den verschiedensten Bereichen des kreativen Innenausbaus.

## Zertifizierungen



## Lagerung/Entsorgung



Auf die Standsicherheit der Palettenstapel achten. Geöffnete Paletten trocken und vor Beschädigung geschützt lagern. Maximal 4 Paletten übereinander stapeln. **Entsorgung:** Abholung der Holzfaser-Dämmstoffreste direkt von der Baustelle – [www.ecoservice24.com](http://www.ecoservice24.com)

## PAVATEX Technik-Hotline

+49 7561 9855-32 oder per Mail  
[pavatex-technik@soprema.de](mailto:pavatex-technik@soprema.de)



## Geprüfte Fußbodenaufbauten mit Nutzlastangaben

Orientierende Angaben für verschiedene Aufbauten, sowie Daten für Punkt- und Flächenlasten finden Sie in den technischen Unterlagen.