

# StyleGrout 0-8

**SELLADOR CEMENTICIO DE ALTAS PRESTACIONES PARA EL REJUNTADO DE JUNTAS DE 0 A 8 MM DE BALDOSAS CERÁMICAS, GRES PORCELÁNICO, MOSAICOS Y PIEDRAS NATURALES. IDEAL PARA REJUNTADOS LISOS Y COMPACTOS. PARA INTERIORES Y EXTERIORES. PRODUCTO DE BAJÍSIMAS EMISIONES DE SUSTANCIAS ORGÁNICAS VOLÁTILES.**



## DESCRIPCIÓN

Sellador cementicio en polvo a base de ligantes hidráulicos, cargas inertes de granulometría fina, polímeros, aditivos orgánicos y pigmentos.  
Disponible en varios colores (ver la carpeta colores).

## VENTAJAS / CARACTERÍSTICAS

- Producto con muy bajas emisiones de compuestos orgánicos volátiles (VOC). Cumple con la clase EC1<sup>PLUS</sup> según el protocolo EMICODE y la clase A+ (Émission dans l'air intérieur - Normativa francesa)
- Cumple con los requisitos de la clase CG2WA según EN 13888 e ISO 13007-3
- Mezcla plástica y fluida de carácter tixotrópico
- Idóneo para el rejuntado de materiales colocados en soleras radiantes
- Junta plena, lisa y compacta
- Tiempos breves de espera y limpieza sencilla
- En el tiempo mantiene una excelente trabajabilidad sin presentar molestos espesamientos
- Colores estables y uniformes
- Resistente a los mohos
- Hidrófugo
- Alta resistencia a la abrasión

## PRESENTACIONES

Sacos de 3 kg (cajas de 6 pzs)- Palet estándar 720 kg  
Sacos de 20 kg - Palet estándar 1'200 kg

## USO PREVISTO

### Ámbitos de aplicación

Interiores - exteriores  
Pavimentos y paredes  
Suelos radiantes  
Fachadas  
Superposición  
Terrazas y balcones  
Construcción residencial, pública, comercial  
Zonas húmedas internas (cuartos de baño, cabinas de ducha)  
Cubas, piscinas, fuentes  
SPA y Hammam

### Materiales idóneos

Baldosas cerámicas  
Monococción  
Bicocción  
Cotto - Klinker  
Mármoles - Granitos - Materiales lapídeos  
Piedras naturales  
Gres porcelánico  
Mosaicos cerámicos y de vidrio  
Losas finas de gres laminado  
Grandes formatos  
Losas 320x160 cm  
Materiales recompuestos a base resina o cemento

## PLANIFICACIÓN DEL ALICATADO

La duración del embaldosado cerámico puede garantizarse solo con una buena planificación del mismo. Recomendamos, por lo tanto, consultar las normas nacionales vigentes en cada país como por ejemplo la norma UNI 11493 para Italia, normativa con las especificaciones para la selección de materiales, la correcta planificación, el uso y la instalación, para alcanzar los niveles de calidad, prestación y durabilidad requeridos. Como ejemplo, se señalan algunas prescripciones a adoptar en línea general.

### Soportes

Verificar antes de la colocación que los soportes estén limpios, sin partes removibles, suficientemente secos y madurados, planos y en altura y con resistencias mecánicas adecuadas en función del destino de uso del alicatado.

### Condiciones de la obra

Verificar que las condiciones de temperatura, humedad, luz, etc. en el momento de la aplicación del producto sean adecuadas.

### Materiales

Verificar que todos los materiales involucrados en el embaldosado (material cerámico, nivelantes, adhesivos, selladores, productos para la impermeabilización, etc.) sean idóneos para el empleo previsto y correctamente conservados.

### Juntas de dilatación

Verificar que hayan sido correctamente diseñadas y predisuestas las juntas elásticas perimetrales, de dilatación, de fraccionamiento, y estructurales. Generalmente se deben prever juntas de fraccionamiento para distribuciones de 20/25 m<sup>2</sup> en el interior y 9-15m<sup>2</sup> en el exterior. En el caso de exteriores verificar que dichas juntas estén correctamente impermeabilizadas y selladas.

### Juntas

En cualquier tipo de alicatado de cerámica debe dejarse la separación adecuada para crear las juntas de colocación en función de los siguientes parámetros:

- Tipo, formato y tolerancia dimensional de las baldosas
- coeficientes de dilatación térmica de los materiales constituyentes del alicatado
- propiedades mecánicas de los materiales de colocación
- localización y recorrido de las juntas
- características mecánicas del soporte
- Ambiente de destino y condiciones de trabajo previstas

La colocación con junta unida no está admitida. Los espaciadores de plástico tienen que retirarse antes del rejuntado.

## VERIFICACIONES PRELIMINARES Y PREPARACIÓN DE LAS JUNTAS

Verificar que el adhesivo o el mortero utilizado para el encolado de los azulejos esté totalmente endurecido y seco. Las juntas se deben presentar limpias, libres de polvo y vacías por todo el espesor de las baldosas. Retirar los eventuales espaciadores de plástico. Eliminar los eventuales restos de adhesivo o mortero que se han acumulado entre las juntas. En el caso de rejuntado de baldosas muy absorbentes y en presencia de climas muy cálidos, es necesario humedecer las juntas pasando una esponja empapada con agua. Asegurarse que las baldosas cerámicas no presenten problemas de limpieza y absorción superficial. De hecho, algunos tipos de baldosas (ej. gres porcelánico pulido) o piedras naturales, presentan microporosidades y asperezas superficiales que pueden causar manchas en la superficie misma y hacer muy difícil la limpieza. Siempre es aconsejable realizar pruebas de aplicación preliminares.

## RELACIÓN DE MEZCLA

3 kg (1 saco) – Agua 0,9 l (28 -30%)  
20 kg (1 saco) – Agua 5,6 -6 l (28-30%)

## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA

Verter en un envase limpio la cantidad justa de agua en función de la aplicación y agregar lentamente el polvo mezclando con un taladro eléctrico dotado de hélice mezcladora hasta obtener una mezcla homogénea sin grumos. Dejar reposar la mezcla 3 minutos y volver a mezclar brevemente por algunos segundos. El tiempo de vida de la mezcla es de aproximadamente de 40 minutos a una temperatura de +23°C, por lo que se recomienda mezclar solamente la cantidad de material utilizable dentro de este período de tiempo. No utilizar cantidades de agua de mezcla superiores a las indicadas con el fin de evitar contracciones del producto en fase de curado y el descenso de las propiedades mecánicas finales. No introducir más agua en la mezcla una vez iniciado el fraguado. No se aconseja realizar la mezcla a mano.

## APLICACIÓN

Aplicar la mezcla en las juntas con una llana de goma específica hasta la saturación realizando movimientos diagonales respecto de la dirección de las juntas y eliminando el material en exceso de la superficie del revestimiento cerámico. Cuando el producto pierde su elasticidad y se vuelve opaco (por término medio después de 15-30 minutos según la amplitud de las juntas), realizar la limpieza y el acabado superficial del rejuntado con una esponja húmeda bien estrujada sin dejar depósitos de agua en el producto aún fresco. Realizar la limpieza antes del endurecimiento del producto en las juntas. Realizar siempre los movimientos en diagonal hacia la dirección de las juntas para no vaciarlas parcialmente. Si la limpieza se realiza con demasiada antelación, es decir el sellador es aún plástico, las juntas se pueden vaciar parcialmente y el color final del rejuntado no será homogéneo. Los posibles halos de producto seco pueden ser fácilmente eliminados de la superficie del revestimiento cerámico con un paño limpio después del endurecimiento. En caso de que todavía estén presentes restos de producto sobre la superficie del embaldosado después de la limpieza, es posible eliminarlos con el detergente ácido en polvo Litoclean o líquido Litoclean EVO (para el uso consultar las respectivas fichas técnicas) después de 6-7 días aproximadamente del rejuntado.

No utilizar Litoclean o Litoclean EVO en el caso de materiales no resistentes a los ácidos tipo mármol o piedras calcáreas.

## FOCUS

### Mezcla con Idrostuk

En el caso de superficies embaldosadas sujeta a tránsito intenso, balcones, terrazas, piscinas, etc., es posible mezclar el producto con el aditivo en dispersión acuosa Idrostuk sustituyendo integralmente el agua, aumentando aún más el rendimiento final del rejuntado.

## ADVERTENCIAS

- Aplicar el producto con temperaturas comprendidas entre +5°C y +35°C
- Previamente a la aplicación comprobar que el adhesivo utilizado para la colocación de las cerámicas o los mosaicos esté completamente seco
- Cambiar frecuentemente el agua de limpieza
- Cambiar la esponja cuando está impregnada de producto
- Proteger del sol fuerte o de corrientes fuertes de aire durante las primeras 12 horas desde la aplicación
- Respetar las proporciones de la mezcla
- No aplicar el producto en superficies húmedas o sujetas a aumentos de la humedad
- No añadir cal, cemento u otros materiales extraños al producto
- No cubrir con lonas u otros materiales la superficie apenas rejuntada para evitar la formación de condensación que comportaría la carbonatación superficial del producto alterando su uniformidad de color. Esperar al menos unas 24 - 48 horas según la temperatura antes de proteger la superficie con materiales transpirables
- Mezclas realizadas con diferentes cantidades de agua, pueden implicar diferentes tonalidades finales
- Algunos tipos de baldosas (ej. gres porcelánico pulido) o piedras naturales, presentan microporosidades y asperezas superficiales que pueden causar manchas en la superficie misma y volver muy dificultosa la limpieza.
- En estos casos es necesario realizar pruebas aplicativas preliminares y, en cualquier caso, evitar la utilización de colores en contraste o demasiado oscuros
- No aplicar el producto para anchos superiores a 8 mm
- No utilizar el producto para aplicaciones no especificadas en esta ficha técnica
- En caso de dudas consultar la Oficina de asistencia técnica Litokol S.p.A.

## INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD

Consulte la ficha de datos de seguridad del producto disponible bajo pedido.  
PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

#El rejuntado de alta resistencia de baldosas cerámicas, gres porcelánico, losas de bajo espesor, mármoles y piedras naturales será realizado con masilla mineral, que cumple con las normas UNE EN 13888 e ISO 13007-3 – clase CG2 WA, tipo Stylegrout 0 -8 de Litokol S.p.A.

Las juntas deben estar secas y sin residuos de adhesivo y partes friables. Aplicar la masilla con una llana de goma dura; la limpieza final será efectuada con esponjas específicas y agua limpia. El ancho de las juntas equivalente a \_\_\_\_ mm y las dimensiones de la baldosa de \_\_\_\_ x \_\_\_\_ cm determinan un rendimiento medio de  $\approx$  \_\_\_\_ kg/m<sup>2</sup>. Deberán ser respetadas las juntas elásticas de dilatación y fraccionamiento existentes.

## DATOS IDENTIFICATIVOS

Aspecto	Polvo
Color	Ver tabla de colores
Partida arancelaria	38245090
Tiempo de conservación	Saco de 3 kg. 24 meses en los embalajes originales en un lugar seco. No exponer al hielo.
Tiempo de conservación	Saco de 20 kg - 12 meses en los envases originales en un lugar seco. No exponer al hielo.

## DATOS DE APLICACIÓN

Relación de mezcla	Agua = 28-30% (aproximadamente 0,9 litros de agua por saco de 3 kg)
Relación de mezcla	Agua = 28-30% (5,6 - 6 litros de agua por saco de 20 kg)
Consistencia de la mezcla	Mortero cremoso tixotrópico
Tiempo de curado mezcla	3 minutos
pH de la mezcla	13
Peso específico de la mezcla	1,94 kg/dm <sup>3</sup>
Tiempo de vida de la mezcla	Aproximadamente 40 minutos
Ancho juntas	De 0 a 8 mm
Aplicación	Llana de goma
Temperaturas de aplicación admitidas	De +5°C a +35°C
Tiempo de espera para la limpieza	Aproximadamente 20 minutos
Transitabilidad	24 horas
Puesta en ejercicio	7 días

Temperatura de aplicación	De -30°C a +80°C
Limpieza de las herramientas	Con agua, con producto fresco. Mecánicamente, con producto endurecido.

## TABLA CONSUMOS

CONSUMO COMO SELLADOR kg/m <sup>2</sup>									
Longitud	Ancho	Espesor	Juntas (mm)						
A (mm)	B (mm)	C (mm)	1	2	3	4	5	7	8
10	10	4	1.28	2.56	3.84				
10	10	10	3.2	6.4	9.6				
15	15	4	0.85	1.71	2.56				
15	15	10	2.13	4.27	6.4				
15	30	8	1.28	2.56	3.84				
20	20	4	0.64	1.28	1.92				
23	23	8	1.11	2.23	3.34				
25	25	10	1.28	2.56	3.84				
50	50	4	0.26	0.51	0.77				
50	50	10	0.64	1.28	1.92				
100	100	8	0.26	0.51	0.77	1.02	1.28	1.79	2.08
125	240	12	0.23	0.47	0.7	0.93	1.17	1.64	1.84
150	150	6	0.13	0.26	0.38	0.51	0.64	0.9	1.04
150	150	8	0.17	0.34	0.51	0.68	0.85	1.19	1.36
200	200	8	0.13	0.26	0.38	0.51	0.64	0.9	1.04
300	300	8	0.09	0.17	0.26	0.34	0.43	0.6	0.72
300	600	10	0.08	0.16	0.24	0.32	0.4	0.56	0.64
400	400	10	0.08	0.16	0.24	0.32	0.4	0.56	0.64
450	450	10	0.07	0.14	0.21	0.28	0.36	0.5	0.56
600	600	10	0.05	0.11	0.16	0.21	0.27	0.37	0.4
300	300	14	0.15	0.3	0.45	0.6	0.75	1.05	1.2
135	800	10	0.14	0.28	0.42	0.55	0.69	0.97	1.12
200	800	10	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8
400	800	10	0.06	0.12	0.18	0.24	0.3	0.42	0.48
110	900	10	0.16	0.33	0.49	0.65	0.82	1.14	1.28
150	900	10	0.12	0.25	0.37	0.5	0.62	0.87	0.96
225	900	10	0.09	0.18	0.27	0.36	0.44	0.62	0.72
300	900	10	0.07	0.14	0.21	0.28	0.36	0.5	0.56
600	900	10	0.04	0.09	0.13	0.18	0.22	0.31	0.32
500	1000	3.5	0.02	0.03	0.05	0.07	0.08	0.12	0.16
1000	1000	3.5	0.01	0.02	0.03	0.04	0.06	0.08	0.08
1000	3000	3.5	0.01	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06
100	1200	10	0.17	0.35	0.52	0.69	0.87	1.21	1.36
200	1200	10	0.09	0.19	0.28	0.37	0.47	0.65	0.72
300	1200	10	0.07	0.13	0.2	0.27	0.33	0.47	0.56
600	1200	10	0.04	0.08	0.12	0.16	0.2	0.28	0.32
300	1200	6	0.04	0.08	0.12	0.16	0.2	0.28	0.32
600	1200	6	0.02	0.05	0.07	0.1	0.12	0.17	0.16
1200	1200	6	0.02	0.03	0.05	0.06	0.08	0.11	0.16
1200	2400	6	0.01	0.02	0.04	0.05	0.06	0.08	0.08

## CÁLCULO DE LOS CONSUMOS

**FÓRMULA PARA EL CÁLCULO DE LOS CONSUMOS:  $(A+B)/(A \times B) \times C \times D \times 1,6 = \text{kg/m}^2$**

A = longitud baldosa (en mm)

B = ancho baldosa (en mm)

C = espesor baldosa (en mm)

D = ancho junta (en mm)

En lo que respecta al cálculo de los consumos según diferentes formatos de baldosa y dimensiones de las juntas, consultar el calculador de producto disponible en el sitio web [www.litokol.it](http://www.litokol.it)

## PRESTACIONES

Conformidad	EN 13888 – ISO 13007	CG2 WA
Resistencia a la abrasión	≤ 1000 mm <sup>3</sup>	EN 12808-2
Resistencia a la compresión después de 28 días	≥ 15,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12808-3
Resistencia a la compresión después de ciclos de congelación/descongelación	≥ 15,0 N/mm <sup>2</sup>	EN 12808-3
Resistencia a la flexión después de 28 días	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12808-3
Resistencia a la flexión después de ciclos	≥ 2,5 N/mm <sup>2</sup>	EN 12808-3

de congelación/descongelación

Retracción	≤ 3 mm/m	EN 12808-4
Absorción de agua después de 30 minutos	≤ 2 g	EN 12808-5
Absorción de agua después de 240 minutos	≤ 5 g	EN 12808-5
Resistencia a los álcalis	Óptima	
Resistencia a los disolventes	Óptima	
Resistencia a los ácidos	Buena resistencia a los ácidos con pH > 3	

## TABLA DE COLORES

White 1	Ivory 1
White 2	Ivory 2
Silver 1	Ivory 3
Silver 2	Beige 1
Silver 3	Beige 2
Black 1	Beige 3
Black 2	Beige 4
Grey 1	Brown 1
Grey 2	Brown 2
Grey 3	Brown 3

## NOTAS

Resultados a +23 °C de temperatura, 50% H.R. y ausencia de ventilación. Pueden variar según las condiciones de obra específicas.

Los colores y las imágenes de los productos tienen el objetivo puramente indicativo y no constituyen o representan necesariamente la referencia fiel de los originales.

Ficha **n. 328**

Revisión **n. 0**

Fecha: **Enero de 2021**

La información y las indicaciones incluidas en esta ficha técnica, fueron redactadas en base a nuestra mejor experiencia. Sin embargo, no pudiendo intervenir directamente en las condiciones de las obras y la ejecución de los trabajos, estas representan indicaciones de carácter general que no vinculan de ninguna manera a nuestra Empresa. Por lo tanto, se aconseja efectuar una prueba previa a fin de comprobar la idoneidad del producto para el uso previsto, en todo caso, quien decide utilizarlo deberá establecer si este resulta idóneo para el uso previsto y, de todos modos, asumirá la plena responsabilidad procedente de su uso.

Litokol S.p.A.  
Via G. Falcone 13/1  
42048 Rubiera (RE) Italy  
Tel. +39 0522 622811  
Fax +39 0522 620150  
info@litokol.it

[www.litokol.it](http://www.litokol.it)

