

Gentle 2

kvadrat febrik




0203




0933




0623



0223



0963



0683



0663



0973



0573

Gentle 2



0113



0673



0133



0733



0873



0443



0183




0753



0373



0193



0783



0553

Gentle 2

Designed by FEBRIK

DK

Anvendelse Møbelstof til privat som offentlig indretning.

Beskrivelse 60% ny uld, 20% nylon, 20% polyester, 2 mm skum. Bredde ca. 167 cm. Vægt ca. 970 g/lbm. Garnfarvet. I lyse farver kan fremmede fibre forekomme. Nuanceforskelle kan forekomme.

Ægkant ⇔

Slidstyrke: Ca. 90.000 slidbevægelser efter Martindale metoden EN ISO 12947. **Lysægthed** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Gnidægthed** (ISO) tør 4-5, våd 4-5. **Flammesikring:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A hæftet. BS 5852 Crib 5 med flammesikring. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Kopi af testrapport kan rekvireres).

Vedligeholdelse Se ISO symboler. Må ikke stryges, kun dampes. Eventuelle trykmærker fjernes med damp. Desinfektion, se kvadrat.dk.

UK/US

Application Upholstery for both domestic and public decoration.

Description 60% new wool, 20% nylon, 20% polyester, 2 mm foam. Width app. 66 inches (167 cm). Weight app. 970 g/lin.m, 31.1 oz/ly. Yarn dyed. Foreign fibres may occur in light colours. Colour differences may occur.

Selvedge/Direction ⇔

Abrasion: App. 90,000 rubs acc. to the Martindale method EN ISO 12947.

Lightfastness (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5.

Fastness to rubbing (ISO) dry 4-5, wet 4-5.

Flame resistance: AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A unadhered. BS 5852 Crib 5 with treatment. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copy of test report available).

Care Please see the ISO symbols. No ironing only steaming. Steaming might be necessary to remove pressure marks. Disinfection, see kvadrat.dk.

DE

Anwendungsbereich Möbelstoff wohlgeeignet im sowohl privaten als öffentlichen Wohnbereich.

Beschreibung 60% Schurwolle, 20% Nylon, 20% Polyester, 2 mm Schaumstoff. Breite ca. 167 cm. Gewicht ca. 970 g/m. Garngefärbt. In hellen Farben können Fremdfasern vorkommen. Farbunterschiede können vorkommen.

Webkant ⇔

Scheuerfestigkeit: Ca. 90.000 Scheuerhübe nach der Martindale Methode EN ISO 12947.

Lichtechtheit (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5.

Reibechetheit (ISO) trocken 4-5, nass 4-5.

Flammenschutz: AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A unverklebt. BS 5852 Crib 5 mit Ausrüstung. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Testbericht verfügbar).

Pflege Siehe ISO Pflegesymbole. Kein Bügeln, nur Dämpfen. Dämpfen kann notwendig sein um Druckstellen zu entfernen. Desinfektion, siehe kvadrat.dk.

NL

Toepassing Toepasbaar zowel in particuliere woningen als voor projecten.

Omschrijving 60% scheerwol, 20% nylon, 20% polyester, 2 mm schuimlaag. Breedte ca. 167 cm. Gewicht ca. 970 gr/str. m. Gareengeverfd. Afwijkende vezels kunnen voorkomen in lichte kleuren. Kleurverschillen kunnen optreden.

Zelfkant ⇔

Slijtvastheid: Ca. 90.000 toeren Martindale EN ISO 12947. **Lichtechtheid** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Wrijftechtheid** (ISO) droge 4-5, natte 4-5. **Brandwerendheid:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A ongelijmd. BS 5852 Crib 5 met behandeling. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Op aanvraag sturen wij u graag een kopie van het testrapport toe).

Onderhoud Zie de ISO symbolen. Alleen stomen, niet strijken. Indien noodzakelijk, stomen om eventueel platten te verhelpen. Desinfectie, kvadrat.dk.

FR

Domaine d'utilisation Tissu d'ameublement pour aménagement privé et public.

Description 60% laine vierge, 20% nylon, 20% polyester, 2 mm de la mousse. Largeur env. 167 cm. Poids env. 970 g/m lg. Teinture sur fil. Dans les couleurs claires, présence de fibres étrangères. Ecart de coloris possibles.

Lisière ⇔

Résistance à l'abrasion: Env. 90.000 révolutions selon le procédé Martindale EN ISO 12947. **Résistance à la lumière** (ISO) 6-7.

Boulochage (EN ISO) 4-5. **Résistance au frottement** (ISO) sec 4-5, mouillé 4-5. **Normes au feu:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A non collé. BS 5852 Crib 5 avec traitement. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (La copie du compte rendu des tests est disponible sur demande).

Entretien Voir les symboles ISO. Ne pas repasser vapeur uniquement. L'utilisation de la vapeur peut être nécessaire pour retirer les éventuels plis. Désinfection, voir kvadrat.dk.

IT

Destinazione d'uso Rivestimento per imbottiti, casa e contract.

Caratteristiche 60% lana vergine, 20% nylon, 20% poliestere, 2 mm gommapiuma. Altezza circa 167 cm. Peso circa 970 gr/mtl. Tinto in filo. Nei colori chiari possono essere presenti fibre di tonalità scure. Possibili differenze per colore.

Cimosa ⇔

Abrasion: Circa 90.000 cicli/metodo Martindale EN ISO 12947. **Resistenza alla luce** (ISO) 6-7. **Pilling** (EN ISO) 4-5. **Resistenza allo sfregamento** (ISO) condizione a secco 4-5, condizione umido 4-5. **Ignifugazione:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A non incollato. BS 5852 Crib 5 trattato ignifugo. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Disponibile copia del test).

Manutenzione Per favore seguire simboli ISO. No ferro da stiro solo vapore. Vaporizzare potrebbe essere necessario per ripristinare l'aspetto del tessuto. Per disinfettare, vedi il sito kvadrat.dk.

ES

Aplicación Tapicería para hogares e instituciones.

Descripción 60% lana virgin, 20% nilón, 20% poliéster, 2 mm espuma. Anchura aprox. 167 cm. Peso aprox. 970 gr/ml. Hilo teñido. En los colores claros puede haber fibras de otro color. Posibles variaciones de color.

Filo ⇔

Resistencia al desgaste: Aprox. 90.000 ciclos según el método Martindale EN ISO 12947.

Resistencia a la luz (ISO) 6-7. **Relleno** (EN ISO) 4-5. **Solidez al frotamiento** (ISO) seco 4-5, mojado 4-5. **Resistencia al fuego:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A sin pegar. BS 5852 Crib 5 con tratamiento. BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (Copia del informe de ensayos disponible).

Mantenimiento Consulte los símbolos ISO. No planchar, solo vapor. Puede ser necesario vapor para quitar marcas de presión. Desinfección, visita kvadrat.dk.

JP

用途 住宅あるいは公共のインテリア、家具用テキスタイル。

詳細 60% ニューウール、20% ナイロン、20% ポリエステル、フォーム 2 mm。幅：167 cm。重量：1m あたり約 970 g。糸染め。明色の場合異質繊維が混在する場合があります。色彩ニューアンスに多少の違いが生じる可能性があります。

耳、ふち、 ⇔

テスト:

磨耗: マーチンデール法により摩擦運動約 90.000 回。EN ISO 12947. **色あせ保障:** (ISO) 6-7. **ピリング** (EN ISO) 4-5. **摩擦保証:** (ISO) 乾燥状態 4-5、濡れた状態 4-5. **耐炎性:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A unadhered. 特殊耐炎処理を行うことにより、BS 5852 Crib 5 に到達可能。BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (テストレポートのコピー入手可能。)

手入れ

ISO のシンボル参照。アイロンはかけず、スチーム処理のみ。たたみジワなどをとるために、スチームが必要な場合もあります。消毒について?kvadrat.dkまで参照ください。

CN

适用范围 家居和公共空间软包面料。

成分 60% 新羊毛, 20% 尼龙, 20% 涤纶, 2 mm 燃泡棉。幅宽约66英寸 (167cm)。重量约970克/延米。纱染色面料。匹染色面料。颜色可能稍有色差。

图纹方向 ⇔

马丁代尔法约90,000转。EN ISO 12947. **光照色牢度** (ISO) 6-7. **起毛起球** (EN ISO) 4-5. **摩擦色牢度** (ISO) 干燥4-5, 湿4-5. **阻燃性:** AS/NZS 3837. ASTM E84 Class A unadhered. 特别耐火处理时 BS 5852 Crib 5 可以满足。BS 5852 part 1. DIN 4102 B2. EN 1021-1/2. IMO FTP Code 2010:Part 8. UNI 9175 11M. US Cal. Bull. 117-2013. (可提供测试报告副本)。

维护 请参照ISO标志。仅能使用蒸汽挂烫机熨烫。可能需要使用蒸汽电熨斗抚平折痕。消毒请参阅 kvadrat.dk。



Quality and environmental system accreditation according to ISO 9001 and ISO 14001.

*ACT® Registered Certification Marks

Contact and further information www.kvadrat.dk

5 year
warranty



US contact info: 1-800-620-9309