

PU CATALYST

Beschleuniger für Polyurethanprodukte des Mapefloor Parking Systems



ANWENDUNGSBEREICH

PU Catalyst ist ein hocheffizienter Reaktionsbeschleuniger für Polyurethanprodukte wie **Mapefloor PU 400 LV** und **Mapefloor PU 410**. Er eignet sich besonders, wenn die Aushärtungsreaktion der Produkte beschleunigt werden soll, um die Arbeiten zu beschleunigen. **PU Catalyst** kann mit anderen Polyurethanharzen der **Mapefloor**-Linie verwendet werden, um deren Aushärtungszeiten bei der Ausbesserung kleiner Oberflächenschäden zu beschleunigen.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

0,5-1,5 Gew.-% **PU Catalyst** auf die Gesamtmenge des Polyurethanbindemittels (A+B) verarbeiten, z. B. **Mapefloor PU 400 LV** oder **Mapefloor PU 410**, entsprechend der erforderlichen Aushärtungsbeschleunigung unter Berücksichtigung der Umgebungs- und Untergrundtemperatur, Bedingungen usw.

VERBRAUCH

0,5-1,5 % des Gesamtgewichtes der verwendeten polyurethanbasierten Produkte (A+B).

LIEFERFORM

5 kg Gebinde

LAGERUNG

12 Monate in der ungeöffneten Originalverpackung trocken lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes auf www.mapei.com entnommen werden.

PRODUKT FÜR DEN BERUFSMÄSSIGEN GEBRAUCH.

ENTSORGUNG

Gebinde rieselfrei entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäss den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Farbe:	farblos, hellgelb
Viskosität bei +23°C (mPa·s):	1,25 (Spindel 1 - 100 U/min)
Dichte (g/cm ³):	0,98

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschliesslich beim Anwender. **Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.**

6765-02-2023 de-ch (CH)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI.

