



TECHNISCHES MERKBLATT

3032 SILMALIN® INNENSILIKATFARBE 2.2

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Konservierungsmittelfreie , natürlich schimmelpilzhemmende, und raumluftverbessernde Organosilikatfarbe mit mineralischem Charakter. Sehr gut deckend und ausgiebig. Nach EN 13300 Nassabriebbeständigkeitskl. 2, Deckkraftklasse 2.	
<u>Farbe:</u>	Reinweiß	
<u>Glanzgrad:</u>	stumpfmatt (kalkmatt)	
<u>Spez.Gewicht:</u>	1,50 – 1,7 kg/l	
<u>Bindemittelbasis:</u>	Kali-Wasserglas, geringe Mengen an organischen Additiven, zur Optimierung der Verarbeitungseigenschaften (unter 5 %).	
<u>Zusammensetzung::</u>	Titandioxid, silikatbeständige Polymerdispersion, Kali-Wasserglas, Wasser, mineralische Füllstoffe, Hydrophobierungsmittel, Verdicker, Stabilisatoren, Dispergier- und Netzmittel.	
<u>Verpackung:</u>	Eimer 25 kg	
<u>Eigenschaften:</u>	Leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, spannungsarm, nicht verschmutzungsanfällig, sehr gut überstreichbar.	
<u>Geeignete Abtönfarben:</u>	Mit silikatbeständigen SILMALIN® SILIKAT-, SLUPOL® UNIVERSAL-Volltonfarben und Pigmentpasten. Farbtöne lt. SILMALIN®-Farbtonberater.	
<u>Verträglichkeit mit anderen Farben:</u>	Mischung mit anderen Farben nicht empfohlen.	
<u>Verdünnung:</u>	Mit reinem Wasser bis maximal 5 % verdünnt auf Streichkonsistenz einstellen.	
<u>Mittlere Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:</u>	Glatter Putz	ca. 150–180 g/m ²
	Putz mit mittlerer Struktur	ca. 170–200 g/m ²
	Putz mit grober Struktur	ca. 185–230 g/m ²



3032

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen.

VOC-ChemG. 2010:

Untergruppe A/a
VOC-Grenzwert 30 g/L
VOC-Wert gebrauchsfertig 0,00 g/L

Lagerhaltung:

Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebilde

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse.

Geeignete Untergründe:

Alle trockenen, sauberen und festen mineralischen Untergründe wie alte und neue Putze (MG: I,II,III), Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstriche.

Nicht geeignete Untergründe:

Flächen von Holz, Lacken, PVC und anderen Kunststoffen, Dispersionsfarben mit nicht silikatbeständigen Bindemitteln.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

Diese Farbe ist auf allen geeigneten Untergründen mit einem Anstrichaufbau von 2 Anstrichen ausreichend.

Trocknung:

Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. 20° C / 70 % rel. Luftfeuchte 3 – 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.

Zur Beachtung:

Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.



3032

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 3

Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.

Sonderabfallschlüsselnr: 52404 nach ÖNORM S2100.
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen
Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHE AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN
DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2017

Erich Slupetzky GesmbH

Dinghoferstraße 36-38

A-4020 Linz

Telefon 0043/732/66 20 21-0

Telefax 0043/732/66 20 21-14

Email office.linz@slupetzky.at

www www.slupetzky.at