




## TECHNISCHES MERKBLATT

### 8350 SLUPOL® INNENMINERALFARBE

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Hochatmungsaktive Mineralfarbe auf silikatischer Basis, waschbeständig, nach EN 13300 Nassabriebbeständigkeitskl.3, Deckkraftklasse 2
<u>Farbe:</u>	Weiß
<u>Glanzgrad:</u>	Matt
<u>Spez.Gewicht:</u>	1,60 kg/L
<u>Bindemittelbasis:</u>	Silikatische Abbindung und Stabilisatoren
<u>Pigmentbasis:</u>	Titandioxid, Calcium-Carbonat, Silikate
<u>Verpackung:</u>	Eimer 25 kg, 15 kg, 5 kg
<u>Eigenschaften:</u>	baubiologisch unbedenklich, waschbeständig, gut deckend, atmungsaktiv.
<u>Geeignete Abtönfarben:</u>	Für helle Pastelltöne ist ein Abtönen mit ungebundenen Farbkonzentraten möglich, zB PINTASOL.
<u>Verträglichkeit mit anderen Farben:</u>	Grundsätzlich ist das Vermischen mit artgleichen Farben möglich, vor der Verarbeitung ist ein Versuch durchzuführen, um die Verträglichkeit zu prüfen.
<u>Verdünnung:</u>	Nach gutem Aufrühren mit bis zu 10 % Wasser verdünnen.
<u>Mittlere Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:</u>	Glatter Putz ca. 150-210 g/m <sup>2</sup> Putz mit mittlerer Struktur ca. 180-220 g/m <sup>2</sup> Putz mit grober Struktur ca. 200-225 g/m <sup>2</sup> Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen.
<u>VOC-ChemG. 2010:</u>	Untergruppe A/a VOC-Grenzwert 30 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L
<u>Lagerhaltung:</u>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebilde.
<u>Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:</u>	Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse.
<u>Verarbeitungstechnische Hinweise:</u>	Material kann gestrichen, gerollt oder gespritzt werden. Konsistenz dünn einstellen. Für normale, tragfähige Untergründe benötigt diese Farbe keine Tiefengrundierung, sondern es reichen zwei Anstriche vollkommen aus.



8350

TECHNISCHES MERKBLATT

Seite 2

Trocknung:

Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. + 20° C/70 % rel.Luftfeuchte 3 – 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.

Zur Beachtung:

Chem.G.: Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.  
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.  
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.

Sonderabfallschlüsselnr: 57303 nach ÖNORM S2100.  
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12

Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHE AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016

Erich Slupetzky GesmbH  
Dinghoferstraße 36-38  
A-4020 Linz  
Telefon 0043/732/66 20 21-0  
Telefax 0043/732/66 20 21-14  
Email [office.linz@slupetzky.at](mailto:office.linz@slupetzky.at)  
Web [www.slupetzky.at](http://www.slupetzky.at)