

AQUA EXOTEN-SPERRGRUND AV 50

- > Maximale Sicherheit
- > Sperrende Wirkung
- > Schnelle Trocknung
- > NMP und NEP frei



Produktbeschreibung

MUREXIN Aqua Exoten Sperrgrund AV 50 ist eine wässrige lösungsmittelarme Spezialgrundierung mit absperrender Wirkung zur weitgehenden Isolierung von Holzinhaltstoffen. Die sehr ergiebige Grundierung dringt tief in das Holz ein und bildet eine ideale Oberfläche zur Überarbeitung mit sämtlichen wässrigen MUREXIN Parkettlacken.

Im Innenbereich als Grundierung für nachfolgende Versiegelungen mit wässrigen Parkettlacken. Speziell für Problemböden die mit Wachs oder Öl behandelt wurden oder Hölzer die einen hohen Anteil an Holzinhaltstoffen haben, die sich negativ auf die Versiegelung auswirken können. Sorgt für natürliche, neutrale Holzanfeuerung. Zur Anwendung auf herkömmlichen Parkettböden, sowie für Problemböden wie Hochkantlamellenparkett und Schwingböden.

Lieferform:

Gebinde	Überverpackung	Palette
5 L / KKA		96

Lagerung:

Frostfrei, kühl und trocken auf Holzrost im unangebrochenen Originalgebinde lagerfähig:365 Tage

Verarbeitung

Empfohlenes Werkzeug:

Roller.

Die Reinigung erfolgt unmittelbar nach der Nutzung mit klarem Wasser.

Verarbeiten:

Gebinde vor Gebrauch gut schütteln. Aqua Exoten Sperrgrund AV 50 wird in einer Schicht gleichmäßig gerollt, wobei auf einen besonders gleichmäßigen Auftrag zu achten ist. Besondere Vorsicht ist vor ungleichmäßigem Auftrag und Materialüberstände geboten. Unabhängig von der Wahl der nachfolgenden Versiegelungen sind diese im Endergebnis ersichtlich.

68007, AQUA EXOTEN-SPERRGRUND AV 50, gültig ab: 18.09.2019, Magdalena Riegler, Seite 1

Das Material sollte nur mit dem Roller verarbeitet werden. Nach einer ausreichenden Trocknungszeit von ca. 1-2 Stunden (abhängig vom Raumklima) kann die Fläche mit sämtlichen MUREXIN Aqua Parkettlacken überarbeitet werden.

Technische Angaben

Trocknungszeit	ca. 1 - 2 Std. (gerollt)
Überarbeitbarkeit	nach ca. 1 - 2 Std.
Reichweite pro Liter	ca. 8 - 10 m ² (gerollt), ca. 110 - 120 ml/m ²
Verarbeitungs-, Umgebungs- und Erhärtungstemperatur	mind. +15°C

Untergrund

Geeignete Untergründe:

feingeschliffene Holzböden
Roh-Holz Parkett
Fertigparkett

Der Untergrund muss frei von Staub, Schmutz, Öl, Fett, Silikon, Trennmittel, Wachsresten sein. Es gelten jeweils die Anforderungen der gültigen Normen, Richtlinien und Merkblätter.

Für ein perfektes System

Systemprodukte:

Aqua Holzkittlösung AV 10, Holzkittlösung LV 15

Beschreibung:

Aqua Holzkittlösung AV 10 zum umweltfreundlichen Verkitten von Holzböden.

Holzkittlösung LV 15 zum lösemittelhaltigen Verkitten bei Renovierungen und schwierigen Holzböden.

Produkt- und Verarbeitungshinweise

Materialhinweise:

- Bei Verarbeitung außerhalb des idealen Temperatur- und/oder Luftfeuchtigkeitsbereiches können sich die Materialeigenschaften merklich verändern.
- Materialien vor der Verarbeitung entsprechend temperieren!
- Um die Produkteigenschaften beizubehalten, dürfen keine Fremdmaterialien beigemischt werden!
- Wasserzugabemengen oder Verdünnungsangaben sind genauest einzuhalten!
- Abgetönte Produkte vor der Verwendung auf Farbtongenauigkeit überprüfen!
- Farbgleichheit kann nur innerhalb einer Charge gewährleistet werden.
- Die Farbtonausbildung wird durch die Umgebungsbedingungen wesentlich beeinflusst.

Umgebungshinweise:

- Nicht bei Untergrundtemperaturen unter + 15°C verarbeiten!
- Der ideale Temperaturbereich für Material, Untergrund und Luft liegt bei + 15°C bis + 25°C.
- Der ideale Luftfeuchtigkeitsbereich liegt bei 40 % bis 60 % relativer Feuchte.
- Erhöhte Luftfeuchtigkeit und/oder niedrigere Temperaturen verzögern, niedrige Luftfeuchtigkeit und/oder höhere Temperaturen beschleunigen die Trocknung, Abbindung und Erhärtung.
- Während der Trocknungs-, Reaktions- und Erhärtungsphase ist für ausreichende Belüftung zu sorgen; Zugluft ist zu vermeiden!
- Vor direkter Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter schützen!
- Angrenzende Bauteile schützen!

68007, AQUA EXOTEN-SPERRGRUND AV 50, gültig ab: 18.09.2019, Magdalena Riegler, Seite 2

Tipps:

- Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen.
- Produktdatenblätter aller im System verwendeten MUREXIN Produkte beachten.
- Für Ausbesserungsarbeiten ein unverfälschtes Originalprodukt der jeweiligen Charge aufbewahren.

Bei unseren Angaben handelt es sich um Durchschnittswerte, welche unter Laborbedingungen ermittelt wurden. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.

Sicherheitshinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen, will nach bestem Wissen beraten, ist ohne Rechtsverbindlichkeit und begründet weder ein vertragliches Rechtsverhältnis noch eine Nebenverpflichtung aus dem Kaufvertrag. Für die Güte unserer Materialien garantieren wir im Rahmen unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Die Anwendung unserer Produkte darf nur durch Fachleute und/oder versierte, fachkundige und entsprechend handwerklich begabte Personen erfolgen. Der Anwender kann nicht von einer Rückfrage bei Unklarheiten sowie einer fachmännischen Verarbeitung entbunden werden. Grundsätzlich empfehlen wir vorab eine Probefläche anzulegen oder mittels Kleinversuch vor zu testen. Naturgemäß können nicht alle möglichen, gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten lückenlos beinhaltet sein. Auf Angaben, welche man bei Fachleuten als bekannt voraussetzen kann, wurde verzichtet.

Die geltenden, technischen, nationalen und europäischen Normen, Richtlinien und Merkblätter betreffend Materialien, Untergrund und nachfolgendem Aufbau beachten! Gegebenenfalls Bedenken anmelden. Mit Herausgabe einer neuen Version verliert diese ihre Gültigkeit. Das jeweils neueste Merkblatt, Sicherheitsdatenblatt und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind im Internet unter www.murexin.com abrufbar.