



Baufix Dushdicht

Elastische Flüssigfolie

Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff	Einkomponentige, streich- und rollbare Spachtelmasse auf Dispersionsbasis.
Verwendungszweck	Zuverlässige Abdichtung von Fliesenuntergründen in Nassräumen. Verhindert Durchfeuchten von Wänden und Böden und dadurch Abfallen von Fliesen. Für Badezimmer, Duschräume und -kabinen, Waschküche usw. Nicht für ständige Wasserbelastung wie in Schwimmbecken oder gewerblich genutzte Nassräume geeignet.
Eigenschaften	Dickschichtige, elastische Flüssigfolie mit rissüberbrückenden Eigenschaften. Wasserdicht, aber atmungsaktiv. Haftet ausgezeichnet auf fast allen in Frage kommenden Untergründen.
Farbtöne	Hellgrau.
Verpackung / Gebindegrößen	■ 5 kg; ■ 12 kg.
Lagerung	Baufix Dushdicht ist frostempfindlich. Nur in gut verschlossenen Originalgebinden bei Temperaturen über 0°C lagern. Die Lagerzeit soll nicht mehr als 1 Jahr betragen.
Qualitätssicherung	Hochwertige Produkte bedürfen einer strengen Kontrolle von Rohstoffen und deren Verarbeitung. Hauseigene Chemiker stellen diese Qualität von Eingang bis Ausgang der Ware sicher. AvenariusAgro produziert nach dem TÜV-geprüften und zertifizierten Qualitätsmanagementsystem ISO 9001-2015 und wurde mit dem Responsible Care Zertifikat ausgezeichnet.

Technische Daten

Verbrauch	Ca. 2 kg/m ² Bei starker Wasserbelastung erhöht sich der Verbrauch auf ca. 3 kg/m ² (3. Arbeitsgang erforderlich). Als Voranstrich 1 : 4 mit Wasser verdünnt ca. 0,15 kg Baufix Dushdicht pro m ² .
Dichte	Ca. 1,4 - 1,5 kg/l.

Beständigkeit

Chemisch	Beständig gegen die in verfliesten Nassräumen verwendeten Reinigungsmittel in der Anwendungskonzentration.
Mechanisch	Nach Durchtrocknung begehbar.
Temperatur	Beständig gegen in Dusch- und Baderäumen übliche Warmwasserbelastung.



Verarbeitung

Oberflächenvorbereitung	Der Untergrund muss fest und frei von Verunreinigungen sein. Löcher und Risse mit Planfix RZ ausbessern. Die abzudichtenden Flächen werden mit Baufix Duschdicht, 1 : 4 mit Wasser verdünnt, grundiert. Gipshaltige Untergründe (wasserfeste Gipsfaser- oder Gipskartonplatten), Holz- oder Spanplatten werden mit Agro Gipsgrund grundiert.
Beschichtungsvorschlag Verarbeitung	Anzahl der Beschichtungen: 2. Vor Gebrauch kurz durchrühren. Raumkanten und -ecken am Boden und an den Wänden werden mit Baufix-Armierungsband verstärkt, indem dieses in den Kanten eingebettet und satt überstrichen wird. Anschlüsse an Bodenabläufen sorgfältig ausführen. Nach Auftrocknung der Grundierung und der Verklebung des Armierungsbandes wird Baufix Duschdicht unverdünnt mit Bürsten oder Rolle auf Wand- und Bodenflächen aufgetragen. Bei erhöhter Wasserbeanspruchung ist nach der Trocknung noch einmal zu beschichten. Der Verbrauch erhöht sich dann auf ca. 3 kg/m ² . Nicht unter + 5°C verarbeiten. ■ Fliesenklebung: Nach Durchtrocknung von Baufix Duschdicht erfolgt die Verklebung der Fliesen mit Flex-Kleber. Winkelfugen im Fliesenbelag zwischen Wand und Boden sollten mit Palesit Kunststoff 021 dauerelastisch geschlossen werden.
Zwischenwartezeiten	Einige Stunden bis 1 Tag.
Schlussstrockenzeit	Vor Fliesenverklebung: 6 - 12 Stunden / 20°C / 50 % rel. Luftfeuchtigkeit.
Werkzeugreinigung	Vor dem Antrocknen mit Wasser, nötigenfalls mit heißem Wasser.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter http://www.avenariusagro.at abgerufen werden.

Technische Information: Baufix Duschdicht, Stand: 10 / 2016

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Avenarius-Agro GmbH

Zentrale & Werk: Industriestraße 51, A-4600 Wels, Telefon: +43/7242/489-0, Telefax: +43/7242/489-5700, Internet: www.avenariusagro.at, E-Mail: office@avenariusagro.at
Filiale Wien: A-1110 Wien, Sofie-Lazarsfeld-Str. 10, Tel.: 01 / 201 463 072, Fax: 01 / 20 1 46 - 3075, E-Mail: wien@avenariusagro.at