

IGNIT BAUGIPS

BESCHREIBUNG:

Ignit Baugips ist Stuckgips gemäß ÖNORM B3370

ANWENDUNG:

Zur Herstellung von Stuckarbeiten im Innenbereich und Gipsmodellen

TECHNISCHE ANGABEN:

Verarbeitungszeit: ca. 10 Min.
Erhärtungszeit: ca. 15 Min.
Wasserbedarf: ca. 0,5 Liter / kg
Schüttdichte: ca. 900 - 950 g / dm³
Verarbeitungstemperatur: > 5°C

UNTERGRUND:

Lose Teile, Schmutz und Staub sind zu entfernen

ANMISCHEN:

Saubere Mischgefäß und saubere Werkzeuge verwenden, Gipsreste verkürzen die Abbindezeit. Reines Wasser verwenden, alle Zusätze beeinträchtigen die Qualität des Erzeugnisses. 2 kg Gips in 1 L Wasser einstreuen (nie umgekehrt), kurz sumpfen lassen (ca. 1 Min.), dann zu einer homogenen und knollenfreien, teigigen Masse anrühren.

VERARBEITUNG:

Angerührten Ignit Baugips innerhalb von 10 Min. verarbeiten.
Dübel und andere Verankerungen frühestens nach 24 Stunden belasten.
Die Werkzeuge sind nach dem Gebrauch gründlich mit Wasser zu waschen.

LAGERUNG:

Bei trockener Lagerung mindestens 6 Monate haltbar. Angebrochene Säcke verschlossen aufbewahren und innerhalb von 3 Monaten verbrauchen.

VERPACKUNGSGRÖSSEN:

2 kg Artikel-Nr. 110
5 kg Artikel-Nr. 111

HERSTELLER:

Ignitwerk, A-3040 Neulengbach, St. Pöltnerstr. 86
Tel & Fax: 02772-55803, Email: achim.krug@ignit.at