



pan**DOMO**[®] PR

**VORANSTRICH UND HAFTBRÜCKE FÜR
PANDOMO[®] K1, K3, PANDOMO[®] W1 2.0, W3 2.0,
TerrazzoPlus und TerrazzoMicro.**

Verhindert bei Spachtelungen das Aufsteigen
von Luftblasen aus dem Untergrund

Lösemittelfrei

Hersteller zertifiziert nach EN ISO 9001
und EN ISO 14001

ARDEX Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf · Hürmer Straße 40
Tel.: +43 (0) 27 54/70 21-0
Fax: +43 (0) 27 54/24 90
office@ardex.at
www.ardex.at

VORANSTRICH UND HAFTBRÜCKE FÜR PANDOMO® K1, K3, PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0, TerrazzoPlus und TerrazzoMicro.

Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich.

Grundierung und Haftbrücke auf Betonböden und Zementestrichen zur Aufnahme von PANDOMO® K1 und K3 Nivelliermasse, PANDOMO® TerrazzoMicro und PANDOMO® TerrazzoPlus.

Grundierung und Haftbrücke auf vorhandenem, unbeschichtetem PANDOMO® K1, wenn eine zweite PANDOMO® K1 Spachtelung ausgeführt wird, und als Grundierung unter PANDOMO® W1 2.0 und W3 2.0.

Art:

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion, die nach Trocknung das Eindringen von Wasser deutlich hemmt.

Untergrund:

PANDOMO® K1 Weiß Gestaltungsfähige Nivelliermasse, K3 Flächenspachtel, grau PANDOMO® TerrazzoMicro und TerrazzoPlus:

Der Untergrund aus Beton oder Zementestrich (Festigkeiten nach den entsprechenden DIN-Normen und Anforderungen) muss trocken, fest und frei von Staub sein. Zur Entfernung von Verunreinigungen, Trennmitteln, lockeren Oberzonen und Bindemittelanreicherungen ist der Untergrund kugel- oder sandzustrahlen.

PANDOMO® W1 2.0 Dekorspachtelmasse, W3 2.0 Dekorspachtelmasse:

Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Staub, Schmutz und anderen Trennmitteln sein. Weitere Informationen zu PANDOMO® W1 2.0 und PANDOMO® K1 finden Sie in den Technischen Merkblättern beschrieben.

Verarbeitung unter PANDOMO® K1 Weiß Gestaltungsfähige Nivelliermasse, K3 Flächenspachtel, grau:

Saubere Gefäße benutzen.

Die Verarbeitung von PANDOMO® PR erfolgt in zwei Arbeitsschritten. Der Untergrund ist zunächst mit PANDOMO® PR 1 : 3 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Nach Trocknung des ersten Voranstriches, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und Baustellenbedingungen, nach ca. 1–2 Stunden, erfolgt der zweite Voranstrich mit PANDOMO® PR, 1 : 1 mit Wasser verdünnt.

Verarbeitung unter

PANDOMO® W1 2.0 Dekorspachtelmasse, PANDOMO® W3 2.0 Dekorspachtelmasse:

Bei der Verarbeitung von PANDOMO® W1 2.0 bzw. W3 2.0 ist auf Gipswandbauplatten, Mauerwerk und allen Mischuntergründen zur Vermeidung von Farbunterschieden der Untergrund mit PANDOMO® Primer, 1 : 2 mit Wasser verdünnt, zu grundieren.

Verarbeitung unter PANDOMO® TerrazzoMicro:

Die Verarbeitung von PANDOMO® PR erfolgt in ein bis zwei Arbeitsschritten. Der Untergrund ist zunächst mit PANDOMO® PR 1 : 3 mit Wasser verdünnt, vorzustreichen. Sollte der Voranstrich sehr schnell aufrocknen, ist ein zweiter Auftrag mit PANDOMO® PR 1 : 3 durchzuführen.

Verarbeitung unter PANDOMO® TerrazzoPlus:

Die Verarbeitung von PANDOMO® PR erfolgt in zwei Arbeitsschritten. Der Untergrund ist zunächst mit PANDOMO® PR 1 : 3 verdünnt, vorzustreichen. Bei der Herstellung der Haftschlämme für PANDOMO® TerrazzoPlus muss die Haftschlämme mit PANDOMO® PR vergütet werden. Die Schlämme setzt sich zusammen aus 1 Teil PANDOMO® PR, 1 Teil Wasser, 1 Teil TerrazzoPlus Bindemittel und 1 Teil Sand Korngröße 0–3 mm.

Allgemeines:

Voranstriche gleichmäßig auftragen und zu einem klaren, dünnen Film trocknen lassen, bevor mit den nachfolgenden Arbeiten begonnen wird. PANDOMO® PR bei Temperaturen über +5°C zu verarbeiten.

In Zweifelsfällen Probearbeiten durchführen.

Hinweis:

GISCODE D1 = lösemittelfrei.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm:

Unter PANDOMO® K1, K3

Materialbedarf: Für den ersten Auftrag,
Mischungsverhältnis 1 : 3, werden
ca. 50 g konzentrierter PANDOMO® PR
und 150 ml Wasser pro m² benötigt.
Für den zweiten Auftrag,
Mischungsverhältnis 1 : 1, werden ca.
150 g konzentrierter PANDOMO® PR und
150 ml Wasser pro m² benötigt.

Unter PANDOMO TerrazzoMicro und

TerrazzoPlus: Für den ersten Auftrag,
Mischungsverhältnis 1 : 3, werden
ca. 50 g konzentriertes PANDOMO® PR
und 150 ml Wasser pro m² benötigt.
Zur Herstellung der Haftschrämme
unter PANDOMO® TerrazzoPlus
werden ca. 300g PANDOMO® PR
und 300 ml Wasser benötigt.

Unter PANDOMO® W1 2.0, W3 2.0

Materialbedarf: Bei einem Mischungsverhältnis 1 : 2,
werden ca. 50 g konzentrierter
PANDOMO® PR und 100 ml Wasser pro
m² benötigt.

**Kennzeichnung
nach GHS/CLP:** keine

**Kennzeichnung
nach ADR:** keine

Abpackung: Eimer mit 5 kg netto

Lagerung: Frostfrei ca. 12 Monate im originalver-
schlossenen Gebinde lagerfähig.

