

PARKETOL Diamant-Härter



Produktbeschreibung	Durch die Zugabe von 5 % PARKETOL Diamant-Härter zu PARKETOL Holzversiegelungslack wird die mechanische Beständigkeit bei stark beanspruchten Untergründen verbessert. Dies entspricht der Zugabe des gesamten Gebindeinhaltes von 250 ml in ein 5 l Gebinde PARKETOL Holzversiegelungslack. Vor Gebrauch für einige Minuten sorgfältig umrühren und das gebrauchsfertige Gemisch anschließend für einige Minuten ruhen/entlüften lassen.
Mischungsverhältnis	100 Teile PARKETOL Holzversiegelungslack mit 5 Teilen PARKETOL Diamant-Härter mischen.
Topfzeit	ca. 4 Stunden.
Verarbeitung	Streichen, Rollen der gebrauchsfertigen Mischung bei Luft- und Untergrundtemperaturen von mind. +10 °C.
Lagerung	In originalverschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur mindestens 1 Jahr lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. FROSTEMPFLINDLICH.
Reinigung der Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
VbF	entfällt H318 Verursacht schwere Augenschäden. H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H335 Kann die Atemwege reizen. H315 Verursacht Hautreizungen. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P261 Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. P405 Unter Verschluss aufbewahren. P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen / nationalen / Vorschriften. Enthält Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Produkt enthält	Aliphatisches Polyisocyanat, Poly-(oxy-1,2-ethandiyl), α -tridecyl- ω -hydroxy-, Phosphat, Ethylidiisopropylamin, Hexamethylen-1,6-diisocyanat.
Entsorgung	Reste ordnungsgemäß gemäß lokal gültiger Vorschriften entsorgen (Problemstoffsammlung, Entsorgungsunternehmen). Leere Behälter sind dem Verwertungssystem zuzuführen. Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 15 (EAK), 55503 (ÖNORM S 2100)
Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. Hergestellt in der Europäischen Union.	



Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
 1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
 Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23
 E-Mail: office@sefra.at, www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen und auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu überprüfen.



Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23
E-Mail: office@sefra.at, www.sefra.at

Jänner 2016