

PARKETOL Holzversiegelungslack



Produktbeschreibung	Einkomponentiger, farbloser, wasserverdünnbarer Parkettversiegelungslack auf Basis eines Polyurethanharzes für die hochwertige Versiegelung von Parkett- und Holzfußböden im Innenbereich. Ausgezeichnete Abrieb- und Kratzfestigkeit und hohe Elastizität. Nicht vergilbend; es kann durch UV-Lichteinwirkung zu Farbtonveränderungen der Holzoberfläche kommen. Der Versiegelungslack ist frei von Formaldehyd und Schwermetallen und erfüllt die Norm ÖN EN 71-3 „Sicherheit von Kinderspielzeugen“.
Anwendungsgebiet	Privater Wohnbereich. Durch die Zugabe von PARKETOL Diamant-Härter werden die mechanische Beständigkeit stark beanspruchter Böden, wie z.B. in öffentlichen Bereichen, Tanz- oder Turnsälen noch weiter erhöht sowie die angegebenen Trockenzeiten verkürzt.
Untergrund	Muss trocken, staub-, fett- und wachsfrei sowie gut geschliffen sein. Die Verwendung auf alten geschliffenen Holzanstrichen ist möglich. Nicht auf Öl oder silikonhaltigen Anstrichen verwenden. Alte Anstriche müssen auf Ihre Tragfähigkeit überprüft werden. Schleifstaub mit feuchtem Tuch aufwischen.
Gebindegrößen	1 l, 5 l.
Dichte	1,04 g/cm ³ , bei +20 °C.
Viskosität	ca. 70 s/DIN-Becher, 3 mm, bei +20 °C
Glanzgrad	Matt, Seidenmatt.
Auftragsart	Streichen – weicher Pinsel für Acryllacke; Rollen – Kurzhaarroller, z.B. Mohair- oder beflockte Roller. Auf eine gleichmäßige Verteilung des Lackes ist zu achten. Vor Gebrauch das Produkt gut schütteln. Die Lieferform ist verarbeitungsfertig eingestellt.
Verarbeitungs- und Objekttemperatur	Nicht unter +10 °C. Hohe Luftfeuchtigkeit und/oder niedrige Temperaturen verzögern die Trocknung. Um eine einwandfreie Trocknung zu erzielen, ist für gute Raumlüftung zu sorgen. Zugluft während des Trockenprozesses unbedingt vermeiden. Direkte Sonneneinstrahlung während der Verarbeitung vermeiden.
Trockenzeit	(Raumtemperatur 20 °C, 60 % relative Luftfeuchtigkeit) Staubtrocken: nach ca. 30 Minuten Trocken: nach ca. 4 Stunden Schleifbar: nach ca. 8 - 12 Stunden Begehbar: nach ca. 24 Stunden nach dem Auftrag der letzten Lackschicht Teppiche oder andere Bodenbeläge erst nach 10 Tagen auflegen.



Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
 1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
 Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23
 E-Mail: office@sefra.at, www.sefra.at

Anstrichaufbau	Grundierung mit PARKETOL Grundierung. Die Grundierung muss ohne Zwischenschliff innerhalb von 2–8 Stunden überarbeitet werden. Anschließend zweimalige Versiegelung mit PARKETOL Holzversiegelungslack mit Zwischenschliff mit Körnung 180 nach mindestens 8 Stunden. Alternativ können drei Schichten PARKETOL Holzversiegelungslack aufgetragen werden, jeweils mit Zwischenschliff mit Körnung 180.
Renovierungsanstrich	Stark abgetretene Versiegelungen mit einer speziellen Walzen- Fussbodenschleifmaschine abschleifen. Für den Rand eine Eckenschleifmaschine bzw. einen Exzenterschleifer verwenden. Weitere Arbeitsweise wie ab „Untergrundvorbehandlung“ beschrieben. Böden aus industriell lackierten Fertigparkettelementen nicht mit PARKETOL Versiegelungslack überstreichen, sondern nur mit einem Parkettpflegemittel einlassen.
Lagerung	In originalverschlossenen Gebinden bei Raumtemperatur mindestens 1 Jahr lagerfähig. Kühl und frostfrei lagern. FROSTEMPFINDLICH.
Bodenpflege	Die erste Bodenpflege nach 14 Tagen mit Wasser oder einem milden Haushaltsreiniger durchführen. Zur Unterhaltspflege speziell für Parkettlacke geeignete Pflegeprodukte verwenden.
Ergiebigkeit	ca. 10–12 m ² /l beim Streichen/Rollen je Auftrag. Holz- und Verlegeart des Holzbodens kann ebenfalls Einfluss auf die Ergiebigkeit haben.
Reinigung der Arbeitsgeräte	Sofort nach Gebrauch mit Wasser und Spülmittel. Reinigungsreste ordnungsgemäß entsorgen.
Besondere Hinweise	Nicht in die Hände von Kindern und nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Produkte sind die üblichen Sicherheitsvorkehrungen zu beachten. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt beachten!
Entsorgung	Abfallschlüssel-Nr.: 08 01 15 (EAK), 55503 (ÖNORM S 2100) Nicht restentleerte Gebinde und Materialreste ordnungsgemäß gemäß lokal gültiger Vorschriften entsorgen (Problemstoffsammlung, Entsorgungsunternehmen). Leere Behälter sind dem Verwertungssystem zuzuführen.
VbF	entfällt EU-Grenzwert für PARKETOL Versiegelungslack (Kat. A/i): 140 g/l (2010). PARKETOL Versiegelungslack enthält maximal 50 g/l VOC. Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt. Hergestellt in der Europäischen Union.

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen und auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu überprüfen.



Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23
E-Mail: office@sefra.at, www.sefra.at