



RD2 The Green 1 ist eine schnellabbindende, bitumenfreie Reaktivabdichtung zur Abdichtung erdbe-rührter Bauteile im Neubau und zur Sanierung von alten Abdichtungen.

RD2 The Green 1 verfügt über die europäische technische Bewertung (ETA-18/0326) als Flexible Po-lymermodifizierte Dickbeschichtung (FPD). Zudem eignet sich RD2 The Green 1 für die Verlegung von Fliesen und Platten sowie verfärbungsunempfindlichen Natursteinen.

## EIGENSCHAFTEN

- Schnelle Bauwerksabdichtung
- Mit ETA-Bewertung
- Keine Grundierung erforderlich
- Hoch flexibel und rissüberbrückend
- Bis - 5 °C lagerfähig
- Auch bei negativem Wasserdruck dicht (Bauphase)
- Überarbeitbar mit Putz, Farbe und Fliesenbelägen
- Hohe UV- und Alterungsbeständigkeit
- Hohe Beständigkeit gegen Frost- und Tausalzbeanspruchung
- Mit optischer Durchrocknungskontrolle
- Geprüft nach DIBT- Merkblatt „Bewertung der Auswirkungen von Bauprodukten auf Boden und Grundwasser“
- Radondicht
- Geprüft als Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten
- Hochflexibler Fliesenkleber

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Abdichtung von Kellerwänden, Bodenplatten, Fundamenten, Balkonen und Terrassen
- Schutz von Flächen mit Tausalzbelastung
- Sockelan- und abdichtungen
- Sanierung alter Bauwerksabdichtungen
- Partielle Reparatur von Dachabdichtungen
- Zwischenabdichtungen unter Estrichen
- Horizontalabdichtung in und unter Wänden
- Abdichtung wasserführender Anlagen im GaLaBau
- Abdichtung von Wasserbehältern
- Fixierung von Schutz- und Dämmplatten
- Verlegung von Fliesen und Platten sowie verfärbungsunempfindlichen Natursteinen

## GEEIGNETE UNTERGRÜNDE

- mineralische Untergründe
- alte, tragfähige bituminöse Abdichtungen
- viele bauübliche Kunststoffe (Rohre/ Durchführungen)
- metallische Untergründe (Stahl und Rotguss)
- Holzuntergründe

## VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDS

Der Untergrund muss sich in folgendem Zustand befinden:

- tragfähig, sauber und frostfrei
- frei von Fett, Anstrichen, Zementspiegeln, Trennmitteln, Sinterschichten, Kiesnestern, vorstehen- den Mörtelresten und losen Teilen
- vorstehende Horizontalabdichtungen bündig abschneiden

Mineralische Untergründe müssen vor dem ersten Auftrag von RD2 The Green 1 mattflecht sein bzw. vorgeässt werden. Nicht saugende Untergründe (wie z. B. Bitumen, Metall, Holz oder Kunst-

stoff) müssen trocken sein.

Um einen optimalen Kontakt zu jedem Untergrund herzustellen und bei Untergründen aus mineralischen Baustoffen feine Luftporen in der Oberfläche zu verschließen, ist vor dem Auftrag der ersten Abdichtungslage eine Kratzspachtelung aus RD2 The Green 1 vorzunehmen.

Bei der maschinellen Applikation von RD2 The Green 1 ist die Ausführung einer Kratzspachtelung in der Regel nicht erforderlich.

In einigen Fällen weisen Untergründe jedoch eine ungünstige Porengeometrie auf, so dass eventuell ein vorheriger Porenverschluss erforderlich wird. Zeigen sich zu Beginn der Spritzarbeiten Luftbläschen in der frischen Abdichtung, so ist zunächst eine dünne Schicht aus RD2 The Green 1 auf den Untergrund aufzusprühen und das Material anschließend mit einem Glätter scharf abzuziehen, um die Poren zu verschließen.

### Egalisierung von Profilierungen, großflächigen Fehlstellen und Unebenheiten:

- RD2 The Green 1 mit 30 Gew.-% getrocknetem Quarzsand der Körnung 0,5- 1,2 mm vermengen, in der erforderlichen Schichtstärke auftragen und umgehend glätten

### Außerdem zu beachten:

- Einbauteile aus PVC, Stahl und Rotguss gründlich reinigen, entfetten und anschleifen
- Leicht absandende Untergründe mit D12 Tiefenverkiezelung vorbehandeln
- Schließen von Fehlstellen und offenen Stoßfugen:

< 5 mm Breite → mit RD2 The Green 1

≥ 5 mm Breite → mit M36 Speed oder M35

## VERARBEITUNG

- B-Komponente der A-Komponente hinzugeben und beide mit einem langsam laufenden Rührgerät mindestens 2 Minuten mischen
- Im Ansteifen befindliches Material nicht noch einmal aufrühren

RD2 The Green 1 wird mit Quast, Glätter oder Spritzgerät auf der durchgetrockneten Kratzspachtelung aufgetragen. Der Auftrag der Abdichtung aus RD2 The Green 1 muss in mindestens zwei Lagen erfolgen.

Bei Bodenfeuchte und nicht drückendem Wasser kann die zweite Abdichtungslage frisch in frisch auf der ersten Lage aufgebracht werden, bei drückendem Wasser muss die erste Lage soweit durchgetrocknet sein, dass diese beim Auftrag der zweiten Schicht nicht mehr beschädigt werden kann. Die Einarbeitung eines Glasseidengewebes ist bei RD2 The Green 1 nur dann erforderlich, wenn bei Abdichtungen im Bereich der Wassereinwirkungsklasse W2.1-E die FPD-Richtlinie die Vertragsgrundlage bildet (s. Tabelle unter Abschnitt „Erforderliche Mindestschichtdicken“).

Zur Überdeckung von Fugen sowie zur Ausbildung von Anschlüssen, Innenecken, Übergängen und Durchdringungen ist das Systemdichtband SB78 mit den dazu passenden Formteilen in die erste Lage der Abdichtung einzuarbeiten und mit der zweiten Lage zu überspachteln. Diese sollte mit einem Pinselstrich geglättet werden. Für den schnellen und sichereren Anschluss der Bauwerksabdichtung aus RD2 The Green 1 an Tür- und Fensterelemente sowie für den Übergangsbereich zwischen Bodenplatten und aufgehenden Wänden in Holzbauweise empfehlen wir das PB Portaldichtband.

Auf den Stirnseiten der Fundamente bzw. der Bodenplatte ist RD2 The Green 1 mindestens 10 cm tief herabzuführen (bei WU-Beton-Konstruktionen mindestens 15 cm).

Die Trocknung von RD2 The Green 1 ist dann abgeschlossen, wenn die Abdichtung entgegen ihres Farbtons im frischen Zustand (leuchtendes hellgrün) flächendeckend eine dunkelgrüne Färbung aufweist. Zusätzlich zu dieser optischen Kontrolle empfehlen wir generell die Erstellung einer auf dem Grund der Baugrube zu lagernden Referenzprobe.

Das werkseitig vorgegebene Mischungsverhältnis ist genau einzuhalten. Falls RD2 The Green 1 im Spritzverfahren aufgebracht werden soll, empfehlen wir die Kontaktierung unserer Anwendungstechnik vor dem ersten Einsatz.

**Verwendung von RD2 The Green 1 als Abdichtung von Stoß- und Arbeitsfugen in Betonfertigteilen und Betonbauteilen mit hohem Wassereindringwiderstand (WU-Betonbauteile) sowie im Übergang zu WU-Betonbauteilen (PG-ÜBB)**

## VERARBEITUNG

Hierbei ist RD2 The Green 1 über eine Gesamtbreite von  $\geq 30$  cm ( $\geq 15$  beiderseits der Fuge) in mindestens zwei Lagen aufzutragen (Glasseidengewebe GS98 in die erste Lage einarbeiten). Alternativ dazu kann auch das 30 cm breite FB Fugendichtband mittig über der Fuge platziert und mit RD2 The Green 1 verklebt werden. Anschließend sind die Dichtbandränder sorgfältig mit RD2 The Green 1 zu überspachteln, so dass kein Wasser hinter das Dichtband laufen kann.

### Verwendung von RD2 The Green 1 als Fliesenkleber

RD2 The Green 1 ist auch als hochflexibler, wasserdichter Fliesenkleber mit komfortabler Verarbeitungszeit einsetzbar und entspricht der Klasse C1 E S2 gemäß DIN 12004. Bei der Verlegung im Außenbereich wird die Gefahr von Ausblühungen und Frostschäden reduziert. Zudem ist RD2 The Green 1 hoch tausalzbeständig und wirkt aufgrund seiner hohen Elastizität entkoppelnd. RD2 The Green 1 eignet sich besonders für den Einsatz im Außenbereich auf Abdichtungen im Verbund gemäß DIN EN 14891 (z. B. auf Terrassen, Umgänge, Treppen oder sonstigen Freiflächen) für Plattenformaten bis 60 x 60 cm. Bei größeren Plattenformaten empfehlen wir die Verwendung unseres Balkon- und Terrassenklebers BTK 200 Terrachamp. Auf der vollständig durchgetrockneten Abdichtung wird frisch angemischtes RD2 The Green 1, vermengt mit bis zu 30 Gew.-% getrocknetem Quarzsand der Körnung 0,5- 1,2 mm, mit einer Zahn- oder Mittelbettkelle aufgekämmt. Anschließend werden die Fliesen mit einer drückenden, leicht schiebenden Bewegung in das Kleberbett eingesetzt und ausgerichtet.

## VERBRAUCH

### Erforderliche Mindestschichtdicken

Abhängig vom vertraglich vereinbartem Regelwerk sind folgende Trockenschichtdicken einzuhalten:

| Anwendungsbe-<br>reich   | ETA-18/0326 <sup>3)</sup> | DIN 18533            | MDS-Richtlinie       | FPD-Richtlinie       |
|--|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Bauwerksabdichtung</b>  |                           |                      |                      |                      |
| W1-E: Abdichtung gegen Bodenfeuchte und nichtdrückendes Wasser                             | 2,0 mm                    | 2,0 mm <sup>1)</sup> | 2,0 mm               | 3,0 mm               |
| W2.1-E: Abdichtung gegen drückendes Wasser (mäßige Beanspruchung)                          | 2,5 mm                    | -                    | 2,0 mm <sup>1)</sup> | 4,0 mm <sup>2)</sup> |
| W2.2-E: Abdichtung gegen drückendes Wasser (hohe Beanspruchung) <sup>4)</sup>              | 4,0 mm                    | -                    | -                    | -                    |
| W3-E: Nicht drückendes Wasser auf erdüberschütteten Decken                                 | -                         | -                    | -                    | 3,0 mm <sup>2)</sup> |
| W4-E: Spritzwasser und Bodenfeuchte am Wandsockel sowie Kapillarwasser in und unter Wänden | 2,0 mm                    | 2,0 mm               | 2,0 mm               | 2,0 mm               |
| W1-B: Behälter/Becken mit einer Füllhöhe $\leq 5$ m  | -                         | -                    | 2,0 mm               | 4,0 mm               |
| W2-B: Behälter/Becken mit einer Füllhöhe $\leq 10$ m                                       | -                         | -                    | 2,0 mm               | 4,0 mm               |
| <b>Sonderbauweisen</b>   |                           |                      |                      |                      |

## VERBRAUCH

|  |        |
|--|--------|
| Abdichtung als MDS auf Mauerwerk bei W2.1-E (drückendes Wasser/mäßige Beanspruchung) nach abP                                  | 2,5 mm |
| Abdichtung von Fugen in Betonfertigteilen und WU-Betonbauteilen (PG-FBB)/ Abdichtung im Übergang zu WU-Betonbauteilen (PG-ÜBB) | 4,0 mm |
| <b>Abdichtung im Verbund (AIV) nach DIN EN 14891</b>   | 2,0 mm |

- 1) nur auf Betonuntergründen zulässig
- 2) Laut FPD-Richtlinie ist die Einlage einer Verstärkungseinlage (GS98 Glasseidengewebe) erforderlich.
- 3) Stand Januar 2021/ Die aktuelle VV TB des zuständigen Bundeslandes ist zu beachten.
- 4) Vertraglich zu vereinbarende Sonderkonstruktion. Bitte kontaktieren Sie im Vorfeld unsere Abteilung Anwendungstechnik.

Die Schichtdickenvorgaben der Regelwerke sind zu beachten. Ein eventueller Mehrverbrauch für Untergrundegalierung und handwerkliche Schwankungen ist einzuplanen.

### Materialbedarf

| Einsatzbereich                               | Verbrauch (kg/m <sup>2</sup> ) | △ Nassschichtdicke (mm) |
|--|--------------------------------|-------------------------|
| Kratzspachtelung (Untergrundvorbereitung)    | 0,5- 1,2 <sup>5)</sup>         | -                       |
| Ansatzkleber für Dämmplatten                 | 1,2                            | -                       |
| Abdichtung: Trockenschichtdicke 2,0 mm       | 2,7                            | 2,3                     |
| Abdichtung: Trockenschichtdicke 2,5 mm       | 3,3                            | 2,8                     |
| Abdichtung: Trockenschichtdicke 3,0 mm       | 4,1                            | 3,5                     |
| Abdichtung: Trockenschichtdicke 4,0 mm       | 5,4                            | 4,6                     |
| Verwendung als Fliesenkleber (10 mm-Zahnung) | 4,0                            | -                       |
| Verwendung als Fliesenkleber (Mittelbett)    | 5,4                            | -                       |

<sup>5)</sup> abhängig von der Rauigkeit und Ebenheit des Untergrunds

### Materialprüfungen zusätzlich zur Bauwerksabdichtung

| Anwendung/ Eigenschaft  | geprüft nach |
|---|--------------|
| Beständigkeit gegen Frost-Tau-Wechselbeanspruchung mit Tausalzangriff | EN 13687     |
| Radondichtigkeit  | ISO 11665    |
| Verwendung als Fliesenkleber  | EN 12004     |
| Verwendung als Abdichtung im Verbund mit Fliesen und Platten          | EN 14891     |

## WICHTIGE HINWEISE

Bei der Abdichtung von erdberührten Bauteilen sind alle geltenden Normen und Richtlinien in Ihrer aktuellen Fassung zu berücksichtigen.

RD2 The Green 1 kann als Bauwerksabdichtung für die in DIN 18533 definierten Wassereinwir-

## WICHTIGE HINWEISE

kungsklassen gemäß den Vorgaben der europäischen technischen Bewertung (ETA-18/0326) eingesetzt werden.

Zur Überprüfung der Haftfähigkeit auf glatten und metallischen Untergründen empfehlen wir, im Vorfeld eine baustellenspezifische Probeverarbeitung durchzuführen.

Die Verarbeitung von RD2 The Green 1 sollte nicht auf sonnenbeschienenen Flächen erfolgen.

Bei Arbeitsunterbrechungen wird RD2 The Green 1 auf null ausgezogen. Die Arbeiten werden überlappend weitergeführt. Unterbrechungen im Bereich von Ecken und Kanten sind unzulässig.

Bei punktuellen Ablösungen vom Untergrund bleibt die Funktion der Abdichtung in der Fläche aufgrund der hohen inneren Materialfestigkeit erhalten.

Das Verfüllen der Baugrube darf erst nach vollständiger Durchtrocknung von RD2 The Green 1 erfolgen.

Zum Schutz der Abdichtung ist die DIN 18533 zu beachten. Hierzu empfehlen wir die Verwendung der Botament Schutz- und Drainagebahn.

RD2 The Green 1 wird nicht für den direkten Auftrag auf Metallen empfohlen, die durch Zement angegriffen werden können. Metallische Untergründe sind vorab zu entfetten und aufzurauen. RD2 The Green 1 stellt keine Dampfsperre dar.

RD2 The Green 1 ist als Verbundabdichtung gemäß DIN EN 14891 in Verbindung mit allen Botament Fliesenklebern geeignet. Zur dauerhaften Abdichtung gegen negativen Wasserdruck eignen sich unsere Dichtungsschlämmen M34 und MS30.

Vor dem Auftrag von Putzen auf RD2 The Green 1 empfehlen wir, eine mineralische Haftbrücke aus M35 Multimörtel mit einem Zahnglätter in horizontaler Richtung auf der vollständig durchgetrockneten Abdichtung aufzukämmen.

Im Fall der Abdichtung von Schwimmbecken und Schwallwasserbehältern kontaktieren Sie bitte unsere Anwendungstechnik.

Das Sicherheitsdatenblatt steht Ihnen unter [www.botament.com](http://www.botament.com) zur Verfügung.

## TECHNISCHE WERTE & PRODUKTMERKMALE

| Kenngroße                                  | Einheit            | Wert        | Bemerkungen                             |
|--|--------------------|-------------|---|
| Dichte                                     | kg/dm <sup>3</sup> | ~ 1,18      |   |
| Sd-Wert                                    | m                  | ~ 2         | bei 2,0 mm Trockenschichtdicke          |
|  |                    | ~ 2         | bei 2,5 mm Trockenschichtdicke          |
| Druckfestigkeit                            | N/mm <sup>2</sup>  | ~ 3         |   |
| Mischungsverhältnis                        | kg:kg              | 1:1         | Komp. A : Komp. B                       |
| Verarbeitungszeit                          | Minuten            | ~ 45        |   |
| Auftragsstärke (nass)                      | mm                 |             |   |
|  |                    | Ungestreckt | ≤ 5                                     |
|  |                    | Gestreckt   | ≤ 20                                    |
| Regenbelastbar nach                        | Stunden            | ~ 3         |   |
| Begehbar nach                              | Stunden            | ~ 24        | bei Anwendung als Fliesenkleber         |
| Dränage- und Dämmplatten<br>verkleben nach |                    | ~ 4         |   |
| Belastbar nach                             | Stunden            | ~ 24        |   |
| Konsistenz                                 |                    |             | spachtelbar, streichfähig und spritzbar |
| Verarbeitungsbedingungen                   | °C                 | > 5 < 30    |   |

Alle technischen Kennwerte sind Laborwerte und bei 21°C ±2°C und 50% rel. Luftfeuchte ermittelt.

|                  |  |
|------------------|--|
| Basis            | Polymerdispersion, Spezialzement, Additive   |
| Farbton          | grün   |
| Lieferform       | 8 kg- Einheit<br>4 kg Flüssigkomponente (A)<br>4 kg Pulverkomponente (B)   |
|                  | 20 kg- Einheit<br>10 kg Flüssigkomponente (A)<br>10 kg Pulverkomponente (B)  |
| Lagerung         | In nicht angebrochener Originalverpackung bei trockener und kühler Lagerung 12 Monate lagerfähig.<br>Bis -5°C lagerbar |
| Reinigungsmittel | im frischen Zustand: Wasser, im ausgehärteten Zustand: mechanisch  |

**Anmerkung:** Die in diesem Datenblatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bauobjekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen abzustimmen. Die von der Standardanwendung abweichenden Objektgegebenheiten sind vorab vom Planer zu überprüfen und bedürfen der Einzelfreigabe. Die technische Beratung der Fachberater der MC ersetzt nicht die planerische Aufarbeitung der Bauwerkshistorie. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben im Rahmen unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen. Von den Angaben unserer Datenblätter abweichende Empfehlungen unserer Mitarbeiter sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. In jedem Fall sind die allgemein anerkannten Regeln der Technik einzuhalten. Die in diesem technischen Datenblatt aufgeführten Angaben sind gültig für das Produkt, welches von der in der Fußzeile aufgeführten Ländergesellschaft ausgeliefert wurde. Es ist zu beachten, dass Angaben in anderen Ländern davon abweichen können. Beachten Sie jeweils die im Ausland gültigen Produktdatenblätter. Es gilt das jeweils neueste technische Datenblatt, das Ausgabedatum in der Fußzeile ist zu beachten. Alle vorangegangenen Ausgaben sind ungültig und dürfen nicht mehr verwendet werden. Die neueste Fassung kann von uns angefordert oder im Internet abgerufen werden. [2200010311]