



Sefra

Technisches Merkblatt

Sefra PrimeDeck



Charakteristik

Anwendung

- für den Innenbereich
- einsetzbar auf allen in Innenwandbereichen vorkommenden Untergründen wie Dispersionsfarben, Kunstharzputzen, ausgetrockneten Putzen, Gipskartonlatten, Glasgewebe, Raufaser und Papier
- als Grundanstrich für nachfolgende Beschichtung mit Dispersionsfarben oder Tapeten.

Eigenschaften

- weiß pigmentierte Grundierung zur Herstellung einer hochqualitativ und einwandfreien Endbeschichtung
- Haftvermittler zwischen Untergrund und Endbeschichtung
- egalisiert unterschiedliche Saugfähigkeit
- fördert den Verlauf der nachfolgenden Beschichtung
- verlängert die Verarbeitungszeit der Endbeschichtung
- reduziert Farbtonunterschiede bei kontrastreichen Untergründen
- auf Reinacrylatbasis
- gutes Deckvermögen
- weiß, matt

Technische Daten

Kriterium	Norm/ Prüfvorschrift	Wert/Einheit	Hinweise
Dichte		1,35	
Ergiebigkeit		150 – 170 g/m ²	

Bei der Angabe der Kennwerte handelt es sich um Durchschnittswerte bzw. ca.- Werte. Aufgrund der Verwendung natürlicher Rohstoffe in unseren Produkten können die angegebenen Werte einer einzelnen Lieferung ohne Beeinträchtigung der Produkteignung geringfügig abweichen.



Sefra

Technisches Merkblatt

Sefra PrimeDeck

Verarbeitung

- | | |
|--------------------------------|--|
| Verdünnung | - unverdünnt verarbeiten |
| Auftrag | - streichen, rollen |
| Verarbeitungstemperatur | - nicht unter + 5 – 10° C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten |
| Verbrauch | - ca. 150 - 170 g/m ² , verbindliche Verbrauchswerte für die Kalkulation am Objekt ermitteln. |

Der Materialverbrauch ist unter anderem abhängig von Verarbeitung, Untergrund und Konsistenz. Die angegebenen Verbrauchswerte können nur der Orientierung dienen. Genaue Verbrauchswerte sind gegebenenfalls am Objekt zu ermitteln. Bei tropischen Holzarten (z.B. Teak, Iroko usw.) sowie einheimischen nicht saugenden bzw. schwach saugenden Holzarten ist der mögliche Überschuss durch abwischen zu entfernen. Material vor Verwendung gut aufrühren.

Empfohlene Anstrichaufbauten

- | | |
|--------------------------------------|---|
| Vorbereitung des Untergrundes | - Untergründe müssen vor der Verarbeitung absolut staubfrei und frei von allen trennenden Schichten sein.
- Stark sandende, mürbe oder „aufgebrannte“ Spachtelstellen müssen mit Sefra Hydrosol Tiefgrund partiell verfestigt werden |
| Trockenzeit, Überarbeitung | - bei + 20°C und max. 65% rel. Luftfeuchte nach frühestens 3 Stunden überarbeitbar.
Bei niedrigeren Temperaturen und höherer Luftfeuchtigkeit verlängern sich die Zeiten. |
| Reinigung der Werkzeuge | Sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen |

Liefern

- | | |
|----------------|------|
| Farbton | weiß |
|----------------|------|



Sefra

Technisches Merkblatt

Sefra Prime Deck

Abtönbar

Für kritisch deckende Farben der Endbeschichtung, kann Sefra PrimeDeck in RAL 1014 abgetönt werden.

Hinweis für optimale Deckkraft der Endbeschichtung:
Sefra PrimeDeck in Original weiß für helle Farbtöne
SefraPrimeDeck in RAL 1014 für dunkle Farbtöne

Farbtonstabilität:
Durch stark unterschiedliche Alkalität, ungleiches Saugverhalten oder unterschiedliche Untergründe und dergleichen, kann es zu Fleckenbildung und/oder Farbtonunterschieden in der Beschichtung kommen.

Achtung:
Abzeichnungen von Ausbesserungen in der Fläche hängen von vielen Faktoren ab (Werkzeug, Verdünnung, Saugfähigkeit...) und auch bei Verwendung von Originalmaterial kann es zu unvermeidlichen Abzeichnungen kommen.

Verpackung

Eimer
20 kg

Lagerung

Lagerbedingungen

Fest verschlossen, kühl aber frostfrei lagern. Vor Hitze und direkter Sonneneinstrahlung schützen.

Lagerdauer

12 Monate bei original verschlossenen Gebinden
angebrochene Gebinde gut verschließen und möglichst rasch verarbeiten.

Kennzeichnung

Produktgruppe

Innenwandfarbe – Grundierung

VOC-Sicherheitshinweis

Kat (A/a) 30 g/l (2010) diese Produkt enthält < 30g/l

**Sefra**

Technisches Merkblatt

Sefra Prime Deck

Hinweise

Abfallschlüsselnummer	55502 (Altfarben flüssig) oder 55513 (Altfarben ausgehärtet) lt. ÖNORM S 2100
Entsorgung	Nicht im Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Abgabe bei der Problemstoffsammelstelle. EVA Lizenznr.: 121570
Sicherheitsvorschlag	<ul style="list-style-type: none">- Augen & Haut von Farbspritzer schützen- für Kinder unzugänglich aufbewahren- bei Berührung mit Haut oder Augen sofort gründlich mit Wasser ausspülen.- alle nicht zu beschichtenden Anstrichflächen sorgfältig abdecken.- Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen sofort mit Wasser abwaschen
Technische Beratung	Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder unter www.sefra.at
Ergänzungsprodukte	7008301 Microstreif Exquisit Farbwalze 9 mm Florhöhe Sefra Hydrosol
Adresse	Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H. Schönbrunner Straße 47 1052 Wien
Kontaktdaten	Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0 Mail: office@sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehende Angaben ihr Gültigkeit.