

Dekorol 3 in 1 Mix – seidenglänzend



| | |
|---------------------------------|--|
| Produktart | Seidenglänzender Alkydharzlack / Eintopf-System – ventilierend Angenehme Verarbeitungseigenschaften durch Verwendung v. aromaten- und geruchsfreien Isoparaffinen als Lösemittel. |
| Verwendungszweck | Grund-, Zwischen- und Schlussanstrich für Holz und Holzwerkstoffe, speziell für Holzfenster sowie Metalle. Innen und Aussen einsetzbar |
| Produkteigenschaften | aromatenfrei, geruchsmild, leichte Verarbeitung, guter Verlauf, sehr gute Deckkraft, gute Kantenabdeckung, diffusionsfähig, feuchtigkeitsregulierend, wetterbeständig, spannungsarm, elastisch |
| Verpackungsgrößen | 1,0 / 2,5 Liter |
| Physikalische Daten | Glanzgrad: seidenglänzend, ca. 40–50 % / 60° Winkel Dichte (20 °C): ca. 1,24 g/ml Viskosität: leicht thixotrop |
| Ergiebigkeit | ca. 7–10 m ² /Liter |
| Verarbeitung | Streichen, Rollen und Airless-Spritzen: Sefra Dekorol ist verarbeitungsfähig eingestellt. Vor Gebrauch sorgfältig aufrühren. Wenn verarbeitungstechnisch erforderlich, die Viskosität mit Sefra Malerterpentin anpassen. |
| Luftaustausch | Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen. Kalte, feuchte Zugluft führt zu Trocknungsverzögerung und Schleierbildung. |
| Verarbeitungstemperatur | Nicht unter 8 °C, Luftfeuchte nicht über 85 %. |
| Trocknungszeiten (20 °C) | staubtrocken: ca. 3 Stunden, griffest: 5–7 Stunden überstreichbar: 12–16 Stunden, durchgetrocknet: ca. 16 Stunden |
| Reinigung der Werkzeuge | Sefra Malerterpentin oder Testbenzin |
| Lagerung | luftdicht, trocken, Temperatur von 5 °C– 25 °C |
| Kennzeichnung | GefStoffV.: entzündlich, VbF: entfällt Produktcode: M - LL 01, UN-Nummer: UN 1263 |
| Zusammensetzung | nach VdL-Richtlinie: hochglänzend: Alkydharzlack, aromatenfrei, Alkydharz, Weiß-/Schwarz-/Buntpigmente, Isoparaffine, Additive |



Beschichtungsaufbau

| System | Untergrund | Vorbehandlung | Imprägnierung | Grundanstrich | Zwischenanstrich | Schlußanstrich |
|------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| Holz, außen | | | | | | |
| 1. | maßhaltig | schleifen und reinigen | Sefra Novalux Imprägniergrund | Sefra Decorol 3 in 1 System (5–8% angepasst) | Sefra Decorol 3 in 1 System | Sefra Decorol 3 in 1 System |
| 2. | begrenzt maßhaltig | schleifen und reinigen | Sefra Novalux Imprägniergrund | — | Sefra Decorol 3 in 1 System | Sefra Decorol 3 in 1 System |
| Holz, innen | | | | | | |
| 3. | maßhaltig | schleifen und reinigen | — | Sefra Decorol 3 in 1 System (5–8% angepasst) | Sefra Decorol 3 in 1 System | Sefra Decorol 3 in 1 System |
| 4. | begrenzt maßhaltig | schleifen und reinigen | — | — | Sefra Decorol 3 in 1 System | Sefra Decorol 3 in 1 System |
| Renovierungsanstriche | | | | | | |
| 5. | außen | schleifen und reinigen | ausflecken mit Sefra Novalux | ausflecken mit Sefra Decorol Imprägniergrund | Sefra Decorol 3 in 1 System | Sefra Decorol 3 in 1 System |
| 6. | innen | schleifen und reinigen | — | ausflecken mit Sefra Decorol 3 in 1 System | Sefra Decorol 3 in 1 System | Sefra Decorol 3 in 1 System |

Die Abtönung von Bautenlacken unterliegt Toleranzen die in der Fachliteratur definiert sind. Der Verarbeiter ist verpflichtet den Farbton vor der Verarbeitung zu prüfen und dabei die möglichen Toleranzen zu berücksichtigen. Unterschiedliche Untergründe lassen einen Farbton verschieden wirken.

Besondere Hinweise: Sicherheitsdatenblatt beachten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nur in gut belüfteten Bereichen verwenden. Dampf / Aerosol nicht einatmen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Berührung mit der Haut vermeiden. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Enthält 2-Butanonoxim und Kobalt-II-Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Die vorstehenden Angaben wurden nach dem neuesten Stand der Entwicklungs- und Anwendungstechnik zusammengestellt und enthalten allgemein beratende Hinweise. Sie beschreiben unsere Produkte und informieren über deren Anwendung und Verarbeitung. Da wir nicht alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung in dieser Druckschrift abhandeln können, und die Anwendung und Verarbeitung außerhalb unseres Einflusses liegt, bitten wir Sie, in Zweifelsfällen unsere technische Beratung in Anspruch zu nehmen.

Mit Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren alle früheren Angaben ihre Gültigkeit.

Stand: 06/09



Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
 1050 Wien, Schönbrunner Straße 47
 Tel.: 01/588 41-0, Fax: 01/588 41-23
 E-Mail: office@sefra.at, www.sefra.at