

Technische Informationen

Ferro Dekor

Metallschutz 3 in 1 - Fertigfarbtöne



WERKSTOFFART seidenglänzende Metallbeschichtung für Korrosionsschutzanstriche
ZUSAMMENSETZUNG Bindemittel: Modifiziertes Alkydharz ,
Pigmentbasis: hochwertige Pigmente

WICHTIGE MERKMALE

- Gute Korrosionsschutz-Eigenschaften
- Verbindet die Eigenschaften von Grund-, Zwischen- und Deckanstrich
- Leichte Verarbeitung
- Sehr gute Haftung
- Blei- u. chromatfrei

VERWENDUNGSZWECK

- Für Innen- und Außenbereich
- Metallbeschichtung besonders für Korrosionsschutzanstriche auf Stahlkonstruktionen, die direkten Witterungseinflüssen ausgesetzt werden (Garagentore, Blechdächer, Container, Gartenzäune)
- Geeignet auch für abgewitterte verzinkte Oberflächen. Bei frisch verzinkten Flächen ist eine geeignete Untergrundbehandlung vorzunehmen.
- Ferro Dekor übernimmt die Aufgaben von Grund-, Zwischen- und Deckanstrich

ANWENDUNGSBEISPIEL

Der Untergrund muss trocken, sauber, fett-, wachs- und staubfrei sein. Bei Renovierungsanstrichen Untergrund auf Tragfähigkeit prüfen. Nicht tragfähige Altanstriche restlos entfernen. 2-3 mal Ferro Dekor streichen. Wird auf verzinkten Untergrund gestrichen, soll nicht mit anderen Lacken überlackiert werden.

EIGENSCHAFTEN

Dichte bei 20°C etwa 1,15 kg/cm³

Viskosität etwa 150-200 s (DIN Becher 4mm)

Festkörpergehalt etwa 50%

Trocknungszeit bei 20°C und L.F. 65%:

staubtrocken nach etwa 2 Stunden,

durchgetrocknet nach etwa 12 - 20 Stunden, thermoplastische Eigenschaften, bei hoher Luftfeuchtigkeit kann sich die Durchtrocknung mehrere Tage verzögern.

Glanzgrad: Seidenglänzend

Ausgiebigkeit: 10 – 12m²/lt.

Technische Informationen

Ferro Dekor Metallschutz 3 in 1 - Fertigfarbtöne



TECHNISCHE DATEN

Verarbeitungstemperatur mindestens 5°C Umgebungs- und Untergrundtemperatur, relative Feuchtigkeit max. 85%.

Verarbeitung: streichen, rollen, spritzen

Gerätereinigung: Sefra Nitroverdünnung

Theoretische Ergiebigkeit bei 30 Mikron trockene Schichtdicke: 16,5 qm/l

Praktische Ergiebigkeit abhängig von der Verarbeitungsweise 60-85% von der theoretischen Ergiebigkeit Schichtdicke mindestens 30 Mikron trocken

FARBTÖNE

Ral 7001 silbergrau, Ral 9011 schwarz, Ral 8017 schokobraun, Ral 9002 grauweiß, Ral 6005 moosgrün

PACKUNGSGRÖSSEN

0,75 lt und 2,5 lt

LAGERUNG

Kühl und frostfrei, während der Lagerung darf die Qualität des Produktes nicht abnehmen

HALTBARKEIT

In ungeöffneter Packung mindestens 12 Monate

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen und auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu überprüfen.

bearbeitet: 08/2014