



Sefra

Technisches Merkblatt

Sefra Pulverkleber



Technische Daten

Verwendungszweck: Normalputzmörtel auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden im Außen- und Innenbereich.

Sefra Pulverkleber ist ein mineralischer, zementgebundener, kunstharzvergüteter und amtlich geprüfter Klebe- und Beschichtungsmörtel

Eigenschaften:

- Einfache Herstellung
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
- Schnelle Erhärtung
- Kurze Wartezeit bis zur Überarbeitung
- Geprüft nach der ÖNORM B 6121

Größtkorn: 0,5 mm

Haftzugfestigkeit auf schalglatttem Beton: >100 KN/m²

Haftzugfestigkeit auf Dämmstoff EPS-F: >100 KN/m² Verbrauch: Kleben: ca. 5,5 kg/m²

Armieren Nennschichtdicke 3 mm: ca. 4,5 kg/m² Konsistenz: Pulverförmig

Farbton: Zementgrau

Lagerung: Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt, wie Zement

Verarbeitung

Ansetzen des Materials: Ca. 6-7 Liter Wasser in einem Eimer vorlegen und unter gründlichem Rühren mit einem geeigneten Rührwerk (max. 400 U/min.) den kompletten Gebindeinhalt nach und nach zugeben. Mischen, bis eine klumpenfreie, Masse entsteht, mindestens jedoch 5 Minuten. Ca. 10 Min. reifen lassen und nochmals kurz durchrühren. Für das Anmischen können auch geeignete Durchlaufmischer verwendet werden.

Auftragsverfahren:

Dämmplattenverklebung: Sefra Pulverkleber in der Wulst-Punkt-Methode (am Rand umlaufend ca. 5 cm breite Streifen, plattenmittig 3 handtellergröße Batzen) auf die Dämmplattenrückseite auftragen. Die Kleberauftragsmenge und die Steghöhe ist nach den Untergrundtoleranzen entsprechend so zu variieren, dass ca. 40% Klebekontaktfläche erreicht werden. Unebenheiten bis +/-1 cm können im Klebebett ausgeglichen werden. Die Dämmplatten im Verband von unten nach oben preßgestoßen verkleben und gut andrücken. Keine Klebemasse in die Plattenstöße bringen. Auf flucht- und lotrechte Verlegung achten.

Aufbringen des armierten Unterputze: Eventuell vorhandene Versätze an den Dämmplattenstößen abschleifen und anhaftenden Schleifstaub entfernen. Nach dem Anbringen des Kantenschutzes an Fensterleibungen und Kanten, sowie der Diagonalarmierung an Ecken von



Sefra

Fassadenöffnungen ist Sefra Pulverkleber jeweils in Bahnenbreite des Gewebes aufzutragen und das Glasgewebe mit mind. 10 cm Überlappung einzudrücken. Nachfolgend naß in-naß mit Sefra Pulverkleber nochmals überspachteln, so dass eine vollflächige Abdeckung des Gewebes sichergestellt ist. Die Gesamtschichtdicke des armierten Unterputzes, Nennschichtdicke 3 mm, wobei das Glasgewebe ca. mittig eingebettet ist.

Verarbeitungstemperatur: Nicht unter +5 °C (Bauwerks-, Material und Lufttemperatur) sowie bei praller Sonne, Regen ohne Schutzmaßnahmen, Nebel bzw. Taupunktunterschreitung ist unzulässig.

Trockenzeit: Bei + 20°C und 65 % rel. Luftfeuchtigkeit mindestens 3-5 Tage. Zur Vermeidung von Regeneinwirkung während der Trocknungsphase gegebenenfalls mit Planen abhängen.

Werkzeugreinigung: Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Geeignete Untergründe: Unverputzte und mineralisch verputzte Mauerwerke. Organische Anstriche müssen entfernt werden. Tragfähige, mineralische Anstriche müssen aufgeraut werden um die Haftung zu verbessern.

Untergrundvorbereitung: Der Untergrund muss tragfähig, sauber, frei von losen Teilen und trennenden Substanzen sein. (ÖNORM beachten) Schadhafte, abblätternde mineralische Anstriche oder Strukturputze sind weitestgehend zu entfernen. Putzhohlstellen sind abzuschlagen und mit Sefra Pulverkleber flächenbündig beizuputzen. Absandende oder mehlig mineralische Oberflächen sind gründlichst bis zur festen Substanz zu reinigen und mit Primalon Tiefgrund LF zu grundieren.

Transport/ Sicherheitshinweise

Transport

Keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich
ADR/RID: entfällt

Sicherheitsvorschlag

Augen & Haut schützen

Enthält: Kalkhydrat, Zement. Reizt die Augen und die Haut. – Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich. – Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. – Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. – Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. – Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. – Geeignete Schutzhandschuhe tragen. – Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Entsorgung

Bauschuttdeponie oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Abfallschlüsselnummer: 31409 (gemäß ÖNORM S 2100) EWC: 17 01 00 Wassergefährdungsklasse: WGK 1, schwach wassergefährdend (Selbsteinstufung)



Sefra
Sefra logo with a rainbow-colored bar below the text.

Technische Beratung

Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt!
Sefra Mitarbeiter beraten Sie gerne oder
unter www.sefra.at

Adresse

Sefra Farben- und Tapetenvertrieb Ges.m.b.H.
Schönbrunner Straße 47
1050 Wien

Kontaktdaten

Tel. zu o.a. Adresse: +43 (1) 588 41-0
Mail: office@sefra.at
www.sefra.at

Die Angaben in dieser Druckschrift über Eigenschaften und Anwendung der genannten Erzeugnisse geben wir nach bestem Wissen, auf Grund unserer Entwicklungsarbeiten und praktischen Erfahrung. Da jedoch wegen der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten die Darstellung aller Einzelheiten nicht möglich ist, kann eine Verbindlichkeit und eine Haftung hieraus nicht übernommen werden. Die Eignung des Produktes ist wesentlich von der Untergrundbeschaffenheit abhängig. Der Käufer/Anwender wird nicht davon entbunden, den Werkstoff in eigener Verantwortung auf dessen Eignung für den Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer durch technischen Fortschritt bedingten Neuauflage verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit.