

Synturit Express 115

Polyvinylacetat-Holzleim. Auch kalt schnell abbindend, hohe Endfestigkeit.



Produktbeschreibung

Beschreibung / Werkstoff

Für schnell abbindende Verleimungen von Holz und Holzwerkstoffen. Insbesondere auch für Verleimung von Hartholz.

Technische Daten

- Festkörper (%) 61
- Viskosität (mPa.s) 20 000
- Dichte (g/ml) 1,22
- pH-Wert 5
- Nassklebezeit: 9 Minuten bei 20 °C, 65%rel. Luftfeuchte.
- Holzfeuchtigkeit: 8 - 12 %.
- Preßdruck: 0,2 - 0,4 N/mm² (2 - 4 kg/cm²)

Preßzeiten	bei 20 °C	bei 50°C	bei 70 °C
Weichholz	ca. 15 Min.		
Hartholz	ca. 20 Min.		
Furnier	ca. 30 Min.	ca. 6 Min.	ca. 3 Min.
Kunststoffplatten	ca. 35 Min.	ca. 6 Min.	
1 Minute Durchwärmezeit pro mm Materialdicke dazurechnen!			

Lagerung

Mind. 1 Jahr, original verschlossen, kühl aber frostfrei gelagert.

Verarbeitung

Auftragsverfahren

Mit Spachtel, Pinsel, Leimroller und sonstige Leimauftragsgeräte.

Mindestverarbeitungstemperatur

Mind. + 7 °C (gilt für Raum, Klebstoff und zu verklebendes Material).

Verbrauch

ca. 150 - 220 g/m²

Werkzeugreinigung

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

Besondere Hinweise

Nur rostfreie Arbeitsgeräte verwenden, da sonst Gefahr von Verfärbung. Bei Hartholz, Massiv- und Exotenhölzern ist beidseitiger dünner Leimauftrag von Vorteil. Die Paßgenauigkeit der Werkstücke ist eine Voraussetzung für eine hochwertige Verleimung.

Chemikalienrechtliche Bestimmungen

Hinweise zum sicheren Umgang

Dieses Produkt ist keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Chemikaliengesetzes und daher nicht kennzeichnungspflichtig. Bitte beachten Sie dennoch die beim Umgang mit chemischen Produkten üblichen Vorsichts- und Hygienemaßnahmen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.



Entsorgung	Sonderabfallverbrennung oder Problemstoffsammelstellen. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen. Nicht in die Kanalisation, ins Erdreich oder in Gewässer gelangen lassen. Ungereinigte Verpackung wie Produkt entsorgen.
Abfallschlüsselnummer	57 303 (gemäß ÖNORM S 2100)
EWC/EAK	08 04 10
Wassergefährdungsklasse	WGK 1, schwach wassergefährdend.
Sicherheitsdatenblatt	Das Sicherheitsdatenblatt kann unter www.synthesa.at abgerufen werden
Verwendungszweck	Nur zur gewerblichen Verwendung bestimmt

Technische Information: Synturit Express 115, Stand: 11 / 2012

Diese technische Information ist auf Basis des neuesten Stands der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen werden wir durch den Inhalt unserer technischen Information nicht verpflichtet. Sie entbindet den Käufer / Anwender also nicht davon, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage / neuen PDF-Version verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.

Technische Beratung

Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren anstrichtechnische Behandlung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. In schwierigen Fällen beraten Sie unsere Fachberater detailliert und objektbezogen.

Synthesa Chemie Gesellschaft m.b.H., A-4320 Perg, Dimbergerstraße 29 – 31, Telefon 0 72 62 / 560-0, Fax 0 72 62 / 560-1500, Internet: www.synthesa.at, E-Mail: office@synthesa.at

A-1110 Wien Sofie-Lazarsfeld-Str. 10 Tel. 0 1 / 20 146 Fax. 0 1 / 20 146-3504 wien@synthesa.at	A-3300 Amstetten Clemens-Holzmeister-Str. 1 Tel. 0 74 72 / 64 4 24 Fax. 0 74 72 / 64 1 67 amstetten@synthesa.at	A-4053 Haid/Ansfelden Betriebspark 2 Tel. 0 72 29 / 87 1 18 Fax. 0 72 29 / 87 1 18-5100 ansfelden@synthesa.at	A-5071 Salzburg-Wals Viehhauser Straße 73 Tel. 0 662 / 85 30 59 Fax. 0 662 / 85 30 59-5511 salzburg@synthesa.at	A-6175 Kematen/lbk. Industriezone 11 Tel. 0 52 32 / 29 29 Fax. 0 52 32 / 29 30 kematen@synthesa.at	A-6830 Rankweil Lehenweg 4 Tel. 0 55 22 / 44 6 77 Fax. 0 55 22 / 43 6 73 rankweil@synthesa.at	A-8101 Gratkorn Eggenfelder Straße 5 Tel. 0 31 24 / 25 0 30 Fax. 0 31 24 / 25 0 30-7525 gratkorn@synthesa.at	A-9020 Klagenfurt Hirschstraße 38 Tel. 0 463 / 36 6 33 Fax. 0 463 / 36 6 43 klagenfurt@synthesa.at
--	--	--	---	---	---	--	--