

PURTOP ADY

Zusatzmittel für die Applikation einer Abdichtung aus Purtop Easy in nur einer Schicht



TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Purtop ADY ist ein Zusatzmittel, mit dem eine Abdichtung aus **Purtop Easy** in nur einer Schicht (einem Arbeitsgang) appliziert werden kann.

Purtop ADY ist ein in den MAPEI-Forschungs- und Entwicklungslabors formuliertes Zusatzmittel, mit dem **Purtop Easy** in nur einer Schicht – statt in zwei Schichten – ohne Blasenbildung aufgetragen werden kann. Gleichzeitig verbessert es die mechanischen Eigenschaften der Abdichtung.

WICHTIGE HINWEISE

Mit **Purtop ADY** angemischtes **Purtop Easy** nicht im Sprühverfahren (Airlesspumpe) applizieren.

ANWENDUNGSRICHTLINIEN

Purtop ADY aufschütteln, die angegebene Menge **Purtop ADY** zu **Purtop Easy** zugeben (2 Liter **Purtop ADY** pro 25 kg **Purtop Easy**, 1,2 Liter pro 15 kg und 0,5 Liter pro 6 kg) und mit einem Rührwerk bei mittlerer Geschwindigkeit mischen. Dabei darauf achten, dass keine Luft in die Mischung eingebracht wird.

Reinigung

Für die Vorbereitung und Verarbeitung verwendete Werkzeuge können vor dem Aushärten mit Verdünnern gereinigt werden. Einmal ausgehärtet, kann das Produkt nur noch mechanisch von Werkzeugen und Mixern entfernt werden.

VERBRAUCH

2 Liter **Purtop ADY** pro 25-kg-Gebinde **Purtop Easy**, 1,2 Liter pro 15-kg-Gebinde und 0,5 Liter pro 6-kg-Gebinde.

LIEFERFORM

Blechgebinde zu 2 l, 1,2 l und 0,5 l.

LAGERUNG

12 Monate im ungeöffneten Originalgebinde trocken und bei Temperaturen zwischen +5°C und +35°C lagerfähig.

VORSICHTS- UND SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zur sicheren Anwendung unserer Produkte können der letzten Version des Sicherheitsdatenblattes auf www.mapei.com entnommen werden.

ENTSORGUNG

Gebinde spachtelrein entleeren. Gebinde und Produktreste sind gemäß den örtlichen Richtlinien zu entsorgen.

TECHNISCHE DATEN (typische Werte)

KENNDATEN DES PRODUKTS

Konsistenz:	flüssig
Farbe:	braun
Dichte (g/cm ³):	0,95
Festkörperanteil (%):	40
Brookfield-Viskosität (mPa·s):	20 (Rührwerk 1 – 50 U/min)

ANWENDUNGSDATEN (bei +23°C – 50 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Verarbeitungstemperatur (°C):	von +5 bis +35
Mischungsverhältnis nach Gewicht mit Purtop Easy:	100 : 8
Verarbeitung von Purtop Easy mit Purtop ADY gemischt (Min.):	ca. 20

HINWEIS

Die Angaben in diesem Merkblatt zu den Produkteigenschaften und der Verarbeitung entsprechen nach bestem Wissen dem derzeitigen Stand der Erkenntnisse und Erfahrungen sowie unserer Entwicklung unter standardisierten Bedingungen. Sie können jedoch keine Zusicherung von Eigenschaften oder Garantie der Eignung des Produkts für den Einzelfall darstellen. Bei der Produkthanwendung sind immer die konkreten Umstände und aktuellen Gegebenheiten der Baustelle zu beachten. Vor der Anwendung unserer Produkte soll der Verwender daher deren Anwendung testen und sich von ihrer Eignung überzeugen. Die Verantwortung für die richtige Verwendung und Ausführung liegt ausschließlich beim Anwender.

Die aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.com.

RECHTLICHE HINWEISE

Der Inhalt aus diesem technischen Merkblatt darf in andere projektbezogene Dokumente kopiert werden, aber durch das hieraus entstehende neue Dokument werden die Anforderungen des technischen Merkblattes, welches zum Zeitpunkt der Verarbeitung des MAPEI-Produktes gültig ist, weder abgeändert noch ersetzt. Die aktuellste Version des technischen Merkblattes können Sie unter www.mapei.com herunterladen. Die früheren Versionen verlieren ihre Gültigkeit.

JEDE ABÄNDERUNG DES TEXTES ODER DER ANFORDERUNGEN, DIE IN DEM TECHNISCHEN MERKBLATT ENTHALTEN SIND ODER AUS DIESEM ABGELEITET WERDEN, FÜHREN ZUM AUSSCHLUSS DER VERANTWORTUNG VON MAPEI.

7495-03-2021 de (AT)

Die Vervielfältigung der hier veröffentlichten Texte, Fotos und Illustrationen ist untersagt und bedarf der vorherigen Genehmigung durch MAPEI

