



Baumit SpeziKalk



Produkt	Durch sorgfältige Kalksteinauswahl, weiches und gleichmäßiges Brennen mit Erdgas, vollständiges Löschen im Trockenlöschverfahren und Feinsichten, wird voluminöses, weißes, feinteiliges Kalkhydrat, CL 90-S gemäß ÖNORM EN 459-1, sowie EN 12518 (letztgültige Fassung) hergestellt.		
Zusammensetzung	Weißkalkhydrat, $\text{Ca}(\text{OH})_2$		
Anwendung	Baumit SpeziKalk findet Verwendung: <ul style="list-style-type: none">• im Industriebereich für die Papierherstellung sowie zur Neutralisation von sauren Abwässern und in Gerbereien• im Umweltschutz für Rauchgasreinigung und zur Wasseraufbereitung• in der Landwirtschaft als Düngemittel• in der Bauindustrie für die Herstellung von Sumpfkalken, für baustellengemischten Mörtel zum Mauern und Putzen sowie für Anstriche• im Straßenbau zur Bodenstabilisierung• bei der Herstellung von Kalkmilch• bei der ph-Wert Anhebung in Teichwirtschaft und Fischzucht		
Technische Daten	Chemische Analyse:		Nach ÖNORM EN 459-1
	CaO+ MgO:	ca. 94%	≥ 90%
	MgO:	ca. 2,0%	≤ 5%
	CO ₂ :	≤ 3,0%	≤ 4%
	SO ₃ :	ca. 0,2%	≤ 2%
	Kornanteil < 0,20mm:	> 99,5%	≥ 98%
	Kornanteil < 0,09mm:	> 95%	≥ 93%
	Schüttdichte:	300 - 600 kg/m ³	
Einstufung lt. Chemikaliengesetz	Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das SDBL beim jeweiligen Herstellerwerk an.		
Qualitätssicherung	Eigenüberwachung durch unsere Werklabors. Prüfungen und Intervalle gemäß EN 459.		
Lieferform	Sack 50 l, 1 Pal. = 40 Sack = 2.000 l LKW – Silofahrzeug: 30 m ³ (ca. 13 to) 60 m ³ (ca. 25 to)		
Lagerung	trocken auf Holzrost 6 Monate lagerfähig im Silo 6 Monate lagerfähig		
Verarbeitung	Baumit SpeziKalk wird mit sauberem, gemischtkörnigem Sand und der entsprechenden Wassermenge, allenfalls unter Zugabe von Zement, nach den unten angeführten Mischungsverhältnissen oder nach ÖNORM B 3344, in der jeweils erforderlichen Konsistenz, angemischt.		

Mischungsverhältnisse (Richtwerte):

	Raumteile			ca. Materialbedarf kg/m ³	
	Kalk	Zement	Sand	Baunit SpeziKalk	Zement
Mauermörtel:					
Kalkmörtel	1	-	3	135	-
Mörtelgruppe lt. ÖNORM EN 998-2					
- M2,5 (Mauermörtel für mittl. Ansprüche)	2	1	8	100	155
- M5 (Mauermörtel für höhere Ansprüche)	1	1	6	70	205
Putzmörtel:					
Kalkmörtel	1	-	3 - 4	130 - 105	-
Kalkzementmörtel	2	1	6 - 8	120 - 100	185 - 155

Mauermörtel:

Mit Baunit SpeziKalk hergestellte Mauermörtel müssen bei allen üblichen Mauersteinen vollflächig aufgebracht werden.

Putzmörtel:

Das zu verputzende Mauerwerk muss vollflächig vorgespitzt (z.B. Baunit VorSpritzer) sein. Die Standzeit ist vom Mauerwerk abhängig. Vor Aufbringen der Putzfaschen ist der Untergrund entsprechend vorzunässen. Die händische Verarbeitung erfolgt durch Anwerfen mit einer Kelle in einer Putzdicke bis 2 cm. Bei größeren Putzdicken in mehreren Arbeitsschritten frisch in frisch arbeiten. Als Grobputz wird Mörtel mit Baunit SpeziKalk nur mit einer vorgenässen Latte abgezogen und zugestoßen, nicht jedoch verrieben. Als Feinputz - mit geeignetem Reibbrett verreiben.

Verarbeitung als Anstrich:

Baunit SpeziKalk wird für Anstriche vorher eingesumpft.

Hinweise und Allgemeines

Die Luft-, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen.

Frische Putzflächen mind. 2 Tage feucht halten.

Vor jeder weiteren Beschichtung ist eine Standzeit von mind. 10 Tagen je cm Putzdicke einzuhalten.

Endbeschichtungen

Für die Verarbeitung der Farbanstriche und Oberputze sind die jeweils gültigen Produktdatenblätter und Verarbeitungsrichtlinien heranzuziehen und gegebenenfalls Musterflächen anzulegen!

Innenbereich:

Alle Bauprodukte mit Innenfarben sind möglich, jedoch empfehlen wir mineralische Farben zur Sicherstellung der Atmungsaktivität.

Außenbereich:

Alle Bauprodukte mit Oberputze (Dünnschichtdeckputze) oder Fassadenfarben sind geeignet.

Rechtliche Hinweise

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.