

weberlor Objekt MI

Innenfarbe - Silikat

Lösemittelfreie Silikatfarbe für den Objektbereich auf Kali-Wasserglasbasis

Anwendungsgebiet

- für alle Innenflächen
- matt auf Trocknend
- atmungsaktiv

Produkteigenschaften

- hoch wasserdampfdurchlässig
- nasswischfest
- gute Deckkraft

Anwendungsgebiet

Für alle Innenflächen wie Alt- und Neuputz, Beton, Kalkanstriche, Gipskartonplatten etc. hervorragend geeignet.

Produktbeschreibung

weberlor Objekt MI ist lösemittelfreie Silikatfarbe

Zusammensetzung

Kaliwasserglas, Farbpigmente, mineralische Füllstoffe, organische Stabilisatoren

Technische Werte

Nassabriebbeständigkeitsklasse 4 lt. ÖNORM EN 13300.

Qualitätssicherung

weberlor Objekt MI unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Allgemeine Hinweise

- Eventuelle Risse und Unebenheiten mit **webermur 28** Haftspachtel verspachteln.
- Bei Gipskartonplatten und Maschinenputzen werden ebenfalls kleinere Unebenheiten vorgespachtelt.
- Beim Streichen von Gipskartonplatten und gipshaltigen Putzen wird empfohlen, vorher einen Voranstrich mit **weberprim Silikatgrund, 1 : 1** mit Wasser verdünnt, aufzubringen.
- Bei Gipskartonplatten kann es vereinzelt zum Durchschlagen von Gipskartoninhaltsstoffen kommen. In diesem Fall ist eine Isolierung notwendig.
- Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen zu ermitteln.

Verarbeitungsschritte

- Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen und nicht tragfähigen Altanstrichen sein.
- Ausgebesserte bzw. erneuerbare Flächen müssen strukturell einheitlich, ausgetrocknet und rissfrei sein.
- Untergrundvorbereitung gem. ÖNORM B 2230 Teil 1.
- Grund bzw. Zwischenanstrich: je nach Art und Zustand des Untergrundes 3 Teile des Anstriches mit Gemisch aus 1 Teil **weberprim Silikatgrund** und 1 Teil Wasser verdünnen.
- Hauptanstrich: die Farbe mit ca. 5 % sauberem Wasser verdünnen.
- Die Farbe aufrühren und mittels Farbbürste streichen oder Airlessgerät spritzen.
- Bei stark oder ungleich saugenden Untergründen, Gipskartonplatten und gipshaltigen Putzen und Spachtelmassen **weberprim Silikatgrund 1:1** mit Wasser verdünnt satt vorstreichen.
- Anschließend mit der Farbe 2 x streichen, spritzen oder rollen.

weberlor Objekt MI

Innenfarbe - Silikat

Verbrauch / Ergiebigkeit

ca. 0,3 kg/m² ca. 83,3 m² / 25 kg

Produktdetails

Farbtöne: gemäß Farbtonkarte

Lagerung: Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 1 Jahr lagerfähig.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Eimer	25 kg
