

weberprim elastosil

Fassadenfarbe - Silikatstreichgrund

Mineralischer, faserarmerter Streichgrund auf Kali-Wasserglas-Basis

Anwendungsgebiet

- zur Untergrundbehandlung und Egalisierung geringer Strukturunterschiede

Produkteigenschaften

- mineralisches Bindemittel
- verarbeitungsfertig
- ausgleichend

Anwendungsgebiet

weberprim elastosil wird verwendet als Untergrundvorbehandlung unter mineralischen Anstrichen. Er dient zur Aufbereitung von tragfähigen, organischen Untergründen, die eine Überspachtelung zum Ausgleich der Strukturunterschiede benötigen würden.

Produktbeschreibung

weberprim elastosil ist faserarmerter Silikatstreichgrund

Zusammensetzung

Kaliwasserglas mit geringfügigem Kunstharzzusatz, mineralische Füllstoffe in ausgewogenen Korngrößen und Kornformen

Technische Werte

Qualitätssicherung

weberprim elastosil unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Allgemeine Hinweise

- Bei Renovierungen muss der Untergrund von allen losen, leicht abblätternden alten Mörtelteilen oder Anstrichresten befreit und durch sorgfältiges Waschen gereinigt werden.
- Notwendige Grobputzergänzungen sind mit normgerechten Kalkzementmörteln beizuputzen.
- Für Feinputzausbesserungen und zum Überziehen empfehlen wir **webersan finish 301 Feinputz natur**.
- Bei schlecht saugenden oder unsicheren Untergründen soll dem Feinputz **weberprim Haftgrund H** zugesetzt werden.
- Leicht sandende Putze sowie nicht ganz entfernbare Kalkanstriche sind mit **weberprim Fluat** einmal satt vorzustreichen.
- Vor Aufbringung der Fassadenfarbe muss der Untergrund gut ausgetrocknet sein.
- Nicht zu streichende Fassadenteile, wie z. B. Verblechungen, Glas-, Metall- und Holzrahmen, müssen vor dem Aufbringen gut abgedeckt werden.
- Unterste Temperaturgrenze bei Verarbeitung: + 8° C für Umluft und Baukörper. Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Verarbeitungsschritte

- Der Untergrund muss bewegungsfrei, tragfähig, fest, trocken, risse-, staub- und fettfrei, sowie frei von Verunreinigungen wie Ruß- und Schalölresten und nicht tragfähigen Altanstrichen sein.
- Das Auftragen auf den tragfähigen Untergrund erfolgt mittels Farbroller, Malerbürste oder Pinsel.
- Der Deckanstrich kann mit ca. 5 - 10 % Wasser verdünnt werden.
- Nach ausreichender Durchtrocknung muss der Streichgrund mit **weber-ton Fassadenfarbe** überstrichen werden.

weberprim elastosil

Fassadenfarbe - Silikatstreichgrund

Verbrauch / Ergiebigkeit

untergrundabhängig - auf glattem Untergrund : ca. 0,4 kg/m²

Produktdetails

Farbtöne:

weiß; Einfärbungen in Grundfarben möglich

Verpackungseinheiten

| Gebinde | Einheit |
|---------|---------|
| Eimer | 20 kg |
