

## webersan presto 300

### Feinputz

#### Naturfarbener Trockenmörtel auf Kalk-Zement-Basis

---

##### Anwendungsgebiet

- für mineralische Grobputze
- als Ausbesserungsmörtel
- innen und außen

---

##### Produkteigenschaften

- 
- hoch wasserdampfdurchlässig
- ist ein Systemprodukt für weber Sanierputzsysteme

---

##### Anwendungsgebiet

Für Außen- und Innenflächen von Neubauten und Althäusern. **webersan presto 300** ist für mineralische Grobputze, wie Kalk-Zement-Grobputz und Wärmedämmputz auf Perlite-Basis geeignet, kann aber auch als Ausbesserungsmörtel in Verbindung mit **weberprim Haftgrund H** bei Renovierungen verwendet werden. Als Feinputz im weber Sanierputz-System.

---

##### Produktbeschreibung

**webersan presto 300** ist ein Trockenmörtel nach ÖNORM EN 998-1.

---

##### Zusammensetzung

klassierte Sande, Kalk, Zement, vergütet durch Zusätze

---

##### Produkteigenschaften

- ist hoch wasserdampfdurchlässig
- ist ein Systemprodukt für weber Sanierputz-Systeme

---

##### Technische Werte

---

Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl $\mu$ :	ca. 10
Brandverhalten	A 1
Festigkeitsklasse:	CS I

---

---

##### Qualitätssicherung

**webersan presto 300** unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung nach ÖNORM EN 998-1.

---

##### Untergrundvorbereitung

- Als Putzgrund eignet sich jeder gleichmäßig und gut saugende Untergrund, der bewegungs- und schwindungsfrei, frei von wasserlöslichen Anteilen sowie fest und trocken ist.
- Der gesamte Untergrund ist stark und gleichmäßig vorzunässen.

---

##### Verarbeitungsschritte

- Mit reinem Wasser zu einem kellengerechten Mörtel homogen anrühren.
- Das Auftragen erfolgt durch scharfes Anwerfen mit der Kelle oder Aufziehen mit dem Ziehobel.
- Der Mörtel wird anschließend mit dem Aufziehhobel abgezogen - anziehen lassen und mit dem Reibbrett verreiben.

## webersan presto 300

### Feinputz

- Der Putz ist mit geeignetem weber.ton Farbanstrich zu versehen.

---

#### Verbrauch / Ergiebigkeit

---

hohl für voll : 4 bis 6 kg/m<sup>2</sup>

---

---

#### Produktdetails

---

**Körnungen:**

ca. 0,6 mm

**Lagerung:**

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung ist das Material bis zu 12 Monate lagerfähig.

---

#### Verpackungseinheiten

---

Gebinde	Einheit
Papiersack	30 kg

---