

weberton granolast

Fassadenfarbe - Kunstharz

Faserarmerter Rollputz für Fassadenflächen aus Beton- und mineralischen Putzuntergründen

Anwendungsgebiet

- für Alt- und Neubauten
- besonders für rissige Putzflächen geeignet
- für Gasbeton einsetzbar

Produkteigenschaften

- wetterbeständig
- hohe Deckkraft
- wasserverdünnbar

Anwendungsgebiet

Zur farblichen Neugestaltung von alten und neuen Fassaden, sowie zum Überstreichen von alten Kalk- und Mineralfarbenanstrichen und bestehenden Kunstharzputz-Fassaden, Beton, Kalkuntergründe und auf tragfähigen, alten Dispersionsanstrichen einsetzbar.

Produktbeschreibung

weberton granolast ist gut deckende Fassadenfarbe

Zusammensetzung

Kunstharz, mineralische Rohstoffe, Pigmente

Technische Werte

Qualitätssicherung

weberton granolast unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung

Allgemeine Hinweise

- Bei Ausbesserungsarbeiten sind die Putzergänzungen besonders sorgfältig vorzunehmen und es ist darauf zu achten, dass die Oberflächenstruktur in Struktur und Härte dem Altputz entspricht, damit es nach Fertigstellung der Streicharbeiten zu keinen Schattierungen (Fleckenbildung) bei Lichtreflexion kommt.
- Durch die Art des Untergrundes und des Auftragens kann der Verbrauch variieren. Die exakten Verbrauchswerte sind durch Probeflächen am Objekt zu ermitteln.
- Ausgebesserte bzw. erneuerte Fassadenflächen müssen strukturell einheitlich und rissfrei sein. Unterschiedliche Strukturen im Streichgrund führen zu ungleichen Farbeffekten.
- Nicht zu streichende Flächen, wie z. B. Glas, Holz oder Metallrahmen, müssen vor Beginn der Arbeiten gut abgedeckt werden.
- Unterste Temperaturgrenze bei der Verarbeitung: +5° Celsius für Umluft und Baukörper. Direkte Regeneinwirkung und Sonneneinstrahlung vermeiden.

Verarbeitungsschritte

- Der Untergrund muss tragfähig, trocken und sauber sein.
- Bei Renovierung bzw. Betonkosmetik muss der Untergrund von allen losen, leicht abblätternden alten Anstrichresten befreit und sorgfältig gereinigt sein - am zweckmäßigsten durch Heißwasser - Hochdruckreinigung, evtl. unter Zusatz von **weber Fassadenrein**.
- Untergrundvorbereitung gem. ÖNORM B 2230 Teil 2.
- Die richtige Streichkonsistenz ist durch einen Probeanstrich zu prüfen.
- Andere Zusätze dürfen dem Material nicht zugesetzt werden.
- Anstriche auf neuem Beton nach frühestens 28 Tagen, auf Nachputzstellen nach frühestens 6 Tagen.
- Auf Altputzen empfiehlt es sich, zunächst einen Grundanstrich mit **weberprim EM - Grundierung 1 : 4** mit Wasser verdünnt (oder **weberprim P61** Tiefengrund), aufzubringen, und nach einer Trocknungszeit von ca. 12 Stunden einmal mit dem Anstrich, etwas wasserverdünnt streichen.

weberton granolast

Fassadenfarbe - Kunstharz

- Anschließend, nach ausreichender Zwischentrocknung, einmal mit dem Anstrich bis zur völligen Deckung streichen oder rollen.

Verbrauch / Ergiebigkeit

bei feinem Untergrund :	ca. 0,7 kg/m ²
bei grobem Putz :	bis 1,2 kg/m ²
bei Gasbeton :	bis 1,8 kg/m ²

Produktdetails

Farbtöne:

Standard Farbtöne gemäß dem Farbfächer „color.spectrum“; weitere Farbtöne auf Anfrage

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit
Eimer	25 kg