

weberxerm 856

Flexibler Fliesenkleber

Flexibler Dünn- und Mittelbettmörtel zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich.

Anwendungsgebiet

- flexibler Dünnbettkleber
- geeignet für großformatige Fliesen im Innenbereich
- geeignet für Fußbodenheizung

Produkteigenschaften

- C2TES1 nach ÖNORM EN 12004
- sehr gute Standfestigkeit
- wasserfest und frost-/taubeständig

Anwendungsgebiet

Fliesenkleber zum Verlegen von keramischen Wand- und Bodenbelägen im Innen- und Außenbereich. Das Produkt ist geeignet für die Verlegung in Feucht-, Nass- und Kühlräumen, auf Balkonen und Terrassen. **weberxerm 856** ist einsetzbar auf Zementestrichen, Calciumsulfatestrichen, Heizestrichen, Beton, abgesandtem Gussasphalt, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Zementputz, Kalkzementputz, Gipsputz, Hart-schaumplatten und alten tragfähigen Fliesenbelägen.

weberxerm 856 zeichnet sich besonders durch seine sehr hohe Standfestigkeit und gleichzeitig geschmeidige Verarbeitbarkeit aus. Die verlängerte offene Zeit ermöglicht ein schnelles, rationelles Arbeiten bei gleichzeitig sicherem Haftverbund.

Produktbeschreibung

weberxerm 856 ist ein flexibler Dünnbettkleber C2TES1 nach ÖNORM EN 12004, chromatarm.

Zusammensetzung

Kunststoffvergütete Spezialzementmörtelmischung

Produkteigenschaften

- optimierte Anwendungseigenschaften
- sehr gute Standfestigkeit
- verlängerte offene Zeit
- geeignet für Fußbodenheizung
- geeignet für großformatige Fliesen im Innenbereich
- staubarm
- für Wand und Boden geeignet
- wasserfest und frost-/taubeständig
- bei Bodenverlegung im Außenbereich nur auf Verbundabdichtung z.B. **webertec Superflex D2**

Technische Werte

Auftragswerkzeug:	Glättkelle, Kammspachtel
Offene Zeit:	ca. 30 Min.
Begehbarkeit:	nach ca. 24 Std.
Verfügbare:	nach ca. 24 Std.
Voll belastbar:	nach ca. 7 Tagen
Verarbeitungstemperatur:	5 °C bis 30 °C
Temperaturbeständigkeit:	-20 °C bis 70 °C
Giscode:	ZP 1

Qualitätssicherung

weberxerm 856 unterliegt einer ständigen Gütekontrolle durch Eigenüberwachung. Für die Herstellung werden nur ausgesuchte und laufend geprüfte Rohstoffe verwendet.

weberxerm 856

Flexibler Fliesenkleber

Allgemeine Hinweise

- Bereits angesteiftes Material nicht mehr verarbeiten.
- Alle angegebenen Eigenschaften beziehen sich auf eine Temperatur von + 20° C ohne Zugluft und eine relative Luftfeuchtigkeit von 50 %.
- Höhere Temperaturen und niedrigere Luftfeuchtigkeiten beschleunigen, niedrigere Temperaturen und höhere Luftfeuchtigkeiten verzögern den Reaktionsverlauf.
- Bei Verlegung von Natursteinen, kunstharzgebundenen Platten und verschüsselungsempfindlichem Material beachten Sie bitte die Empfehlungen des Herstellers. Im Zweifelsfalle ist eine Probeverlegung unter den spezifischen Baustellenbedingungen durchzuführen.
- Metall-, Holzuntergründe oder Gussasphalt im Außenbereich dürfen nicht ohne geeignete Vorbereitung (z.B. Entkopplung) belegt werden.
- Für die Verlegung sind die gültigen ÖNORMEN sowie die einschlägigen Richtlinien zu beachten. Die jeweilige maximale Untergrundrestfeuchte darf zum Zeitpunkt der Verlegung nicht überschritten werden.
- Feuchte, nasse oder zu kalt gelagerte Fliesen, Platten oder Natursteine dürfen nicht verlegt werden.

Besondere Hinweise

Beim Ausgleichen von Untergründen mit geringeren Druckfestigkeiten und Rohdichten (z.B. Gipsputz, Leichtputze, Porenbetonsteine usw.) oder beim Ausgleichen von Calciumsulfatestrichen, darf die maximale Kleberbettdicke von 3 mm nicht überschritten werden.

Untergrundvorbereitung

- Die Untergründe müssen den Anforderungen gemäß DIN 18157 entsprechen.
- Die Untergründe müssen ausreichend fest, tragfähig, sauber, trocken, formbeständig und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Betonuntergründe müssen frei von Zementleim sein. Öl-, Fett-, Wachs- und Pflegemittelrückstände sind vollständig zu entfernen. Als Öl- und Fettlöser empfehlen wir **webersys 894**.
- Kreidende Anstriche sowie feste Lack- und Dispersionsanstriche sind mechanisch zu entfernen.
- Die Oberflächen von calciumsulfatgebundenen Fließestrichen sind anzuschleifen, anschließend mittels Industriestaubsauger zu reinigen und danach mit **weberprim 801** zu grundieren.
- Saugende Untergründe sind mit **weber.prim 801** und nicht saugende, glatte Untergründe (im Innenbereich) mit **weberprim 803** vorzubehandeln.
- Die notwendigen Untergrundvorbehandlungen sind auf die jeweiligen baustellenspezifischen Gegebenheiten abzustimmen.

Verarbeitungsschritte

- Sauberes Anmachwasser (ca. 8,0 l/25 kg) in einem Eimer vorgeben. Anschließend Pulver zugeben und mit geeignetem Rührwerk knollenfrei verrühren.
- Das Material ist auch bei der Fliesenverlegung im Wandbereich in dünner Konsistenz einzusetzen.
- Bei zu geringer Wasserdosierung kann der angemischte Mörtel stärker nachsteifen.
- **weberxerm 856** ist nach 10 Minuten nochmals gut durchzurühren.
- Mit der Glättkelle eine Kontaktschicht aufbringen, danach mit einer Kammspachtel in einem Winkel von 45° - 60° ein gleichmäßiges Klebebett aufziehen.
- Die Fliesen sind innerhalb der klebeoffenen Zeit (max. 30 min) einzulegen.
- Mit der Glättkelle wird eine Kontaktschicht aufgebracht. Anschließend wird mit einem Kammspachtel das Klebebett aufgezogen.

Materialbedarf

- 4 mm Zahnung** : ca. 1,5 kg/m²
- 6 mm Zahnung** : ca. 2,2 kg/m²
- 8 mm Zahnung** : ca. 2,6 kg/m²
- 10 mm Zahnung** : ca. 3,2 kg/m²
- Mittelbettzahnung** : ca. 4,5 kg/m²

weberxerm 856

Flexibler Fliesenkleber

Produktdetails

Wasserbedarf:

ca. 8 l / 25 kg

Lagerung:

Bei trockener, vor Feuchtigkeit geschützter Lagerung im Originalgebinde ist das Material min. 12 Monate lagerfähig.

Verpackungseinheiten

Gebinde	Einheit	VPE / Palette
Sack	25 kg	42 Säcke