


TECHNISCHES MERKBLATT

8377 UNI-SLUPOSIL® Universal-Fassadenfarbe

<u>Art des Werkstoffes:</u>	Hochdeckende, wetterfeste Universal-Fassadenfarbe auf Basis mineralischer, silikatischer Abbindung und Silikonemulsion mit großer Diffusionsfähigkeit und großem Anwendungsbereich.
<u>Farbe:</u>	Reinweiß
<u>Glanzgrad:</u>	Matt
<u>Spez. Gewicht:</u>	1,55 kg/L
<u>Bindemittelbasis:</u>	Silikat und Silikon
<u>Pigmentbasis:</u>	Titandioxid, Extender
<u>Verpackung:</u>	Eimer 25 kg, 15 kg, 5 kg
<u>Eigenschaften:</u>	Leicht zu verarbeiten, sehr ausgiebig, geruchsarm, mikroporös, hoch CO ₂ -durchlässig, beständig gegen aggressive Luftschadstoffe, kein Nährboden für Algen, Pilze oder Moos, spannungsarm, nicht thermoplastisch, gut trocknend.
<u>Geeignete Aböfärbungen:</u>	Pigmentpasten (zB PINTASOL) im Pastellbereich nur mit WL-Typen, SLUPOL® UNIVERSAL-Volltonfarben.
<u>Verträglichkeit mit anderen Farben:</u>	Mit fast allen wässrigen Fassadenfarben mischbar (Vormischversuch ist erforderlich).
<u>Verdünnung:</u>	Nach guten Aufrühren mit bis zu 10 % reinem Wasser verdünnen.
<u>Mittlere Verbrauchswerte für den einmaligen Anstrich:</u>	Glatter Putz ca. 160-220 g/m ² Putz mit mittlerer Struktur ca. 185-230 g/m ² Putz mit grober Struktur ca. 235-250 g/m ² Genauere Werte durch Probeanstrich am Objekt feststellen.
<u>VOC-ChemG. 2010:</u>	Untergruppe A/c VOC-Grenzwert 40 g/L VOC-Wert gebrauchsfertig 0,001 g/L
<u>Lagerhaltung:</u>	Kühl aber frostfrei, 12 Monate im Originalgebände.



8377

TECHNISCHES MERKBLATT

SEITE 2

Untere Temperaturgrenze bei der Verarbeitung:

Mindestens + 5° C für Luft- und Untergrundverhältnisse, nicht bei starkem Regen und Wind, sowie bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten.

Geeignete Untergründe:

Alle mineralischen Untergründe, wie alte und neue Putze (MG: I,II,III), Beton, Eternit, sowie gut haftende und tragfähige Mineral- und Kalkfarbenanstriche, Dispersionsfarben und -putze.

Nicht geeignete Untergründe:

Flächen von Holz, Lacken, PVC und anderen Kunststoffen.

Verarbeitungstechnische Hinweise:

1. Bei Neuanstrichen von Putz, Kalkstein, mineralischen Putzen:

- 1x Grundierung mit 4444 SILMALIN® Silikon-Grundierung 1:1 mit Wasser verdünnt oder F 6588 DOLD® Tiefengrund WV 1:1 mit Wasser verdünnt.
- 2 Deckanstriche mit 8377 UNI-SLUPOSIL®

2. Renovierungsanstriche auf tragfähigem Altanstrich:

- gut vorreinigen
- direkt 2 Deckanstriche mit 8377 UNI-SLUPOSIL®

Trocknung:

Mindesttrockenzeit zwischen den Anstrichen beachten. Bei ca. +20° C/70 % rel. Luftfeuchte 3 - 6 Stunden, daher noch am gleichen Tag fertigstellbar.

Reinigung der Werkzeuge:

Sofort nach Gebrauch mit Wasser unter Beachtung der Abwasservorschriften.

Zur Beachtung:

Chem.G.:Nicht kennzeichnungspflichtig nach ADR.
Keine gefährliche Zubereitung im Sinne des Gesetzes.
Nicht überwachungsbedürftiger Sonderabfall.
Sonderabfallschlüsselnummer: 57303 nach ÖNORM S 2100
Europäische Abfallschlüsselnr: 08 01 12
Weitere Gefahren- und Sicherheitshinweise entnehmen Sie dem Sicherheitsdatenblatt.

UNSERE TECHNISCHE AUSKÜNFTE DIENEN IHRER BERATUNG, EINE VERBINDLICHKEIT KANN DARAUS NICHT ABGELEITET WERDEN.

Stand 01/2016
Erich Slupetzky GesmbH
Dinghoferstraße 36-38
A-4020 Linz
Telefon 0043/732/66 20 21-0
Telefax 0043/732/66 20 21-14
Email office.linz@slupetzky.at
www www.slupetzky.at