



Solida 214

Pannello rigido in lana di roccia biosolubile non rivestito.

Descrizione

SOLIDA® 214 è un pannello rigido idrorepellente non rivestito in lana di roccia biosolubile trattata con resine termoindurenti, inodore, imputrescibile chimicamente, inerte, inattaccabile alle muffe e stabile nel tempo. Il pannello è costituito da lana minerale ottenuta dalla fusione e dalla filatura di rocce naturali.



Applicazioni

Intercapedine di parete tra due unità immobiliari, Isolamento intradosso di copertura, Pareti in cartongesso, Tetto in legno

Dimensioni

1200x600 mm

Per la disponibilità consultare il listino su TERMOLAN.LAPE.IT

Dati tecnici

Caratteristiche termoigrometriche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Resistenza termica dichiarata	Vedi Tabella 1	(m ² K)/W	R _D	EN 12667 / EN 13162
Conduttività termica dichiarata a 10°C	0.033	W/(mK)	λ _D	EN 12667 / EN 12939
Assorbimento d'acqua				
a lungo termine per immersione parziale ≤ 3,0		kg/m ²	WL(P)	EN 12087
a breve termine per immersione parziale ≤ 1,0		kg/m ²	WS	EN 1609
Resistenza al passaggio del vapore	1		μ	EN 12086
Stabilità all'umidità	Le caratteristiche prestazionali del pannello non sono influenzate dalle condizioni igrometriche dell'ambiente			
Caratteristiche dimensionali	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Stabilità dimensionale in condizioni specifiche (70°C/90%U.R.)	≤1	%	DS(70,90)	EN 1604
Coefficiente di dilatazione termica lineare	2x10 ⁻⁶	°C ⁻¹	t _t	
Altre caratteristiche	Valore	Unità di misura	Codifica	Norme di prova
Reazione al fuoco	A1		Euroclasse	EN 13501-1
Densità ± 10%	70	kg/m ³	ρ	EN 1602
Calore specifico	1.030	J/(kg·K)	C _p	EN 10456
Temperatura di fusione della lana di roccia	>1000	°C		

**Tabella 1**

Spessore mm	Resistenza termica (m ² K)/W
30	0.90
40	1.20
50	1.50
60	1.80
70	2.10
80	2.40
90	2.70
100	3.00
120	3.60
140	4.20
160	4.80

L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso. È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto. Per verificare le informazioni visitare il sito TERMOLAN.LAPE.IT o contattare l'ufficio tecnico