

Rengøring og vedligehold af malede alu profiler fra GTBUILD A/S

Vi anbefaler at vaske overfladen med varmt vand 4 gange per år. Hvis varmt vand ikke er tilstrækkeligt, kan vandbaseret milde vaskemidler også anvendes. Husk at efter skylle med rent vand hvis der er brugt sådanne rengøringsmidler.

Det er vigtigt at følgende ikke foretages/bruges:

- A. Klorholdige midler
- B. Nogen form for midler med skurre pulver eller skurre effekt i.
- C. Syrer eller baser
- D. Organiske opløsningsmidler
- E. Aftørring direkte på tør overflade
- F. Brug af børster eller skurre svampe

Rengøring foretages for at fjerne aflejringer og snavs fra overfladen.

Husk at aluminium i kystnære områder vil korroderes fra kanten ind og derved forekommer der skader i malingen på siderne efter nogen tid. Holdbarheden er afhængig alt efter saltindholdet i luften i sådanne områder.

Normal garanti på farvestabilitet og vedhæftelse for malede overflader forudsætter ovenstående vedligehold er overholdt straks efter montage.

Kalundborg

Teknisk afdeling
GTBUILD A/S

1. januar 2020