

Technisches Merkblatt

FARBENLÖWE 1K Bootslack für Holz und Metall

Produktbeschreibung:	1K-Lack auf Basis einer Urethanalkydharz-Kombination
Eigenschaften:	Glänzende, wetterbeständige und schnelltrocknende Lackierung für Holz. Für die Beschichtung von Holzkonstruktionen, Möbeln, Holz-Booten geeignet und für grundiertes Metall
Vorbehandlung:	Der Untergrund muss sauber, trocken, fett, silikon- und wachsfrei sein. Der Untergrund muss angeschliffen werden. Ein Anschleifen zwischen den Schichten mit immer feinerem Schleifpapier ist unbedingt durchzuführen. Lose Altanstriche sind vollkommen zu entfernen.
Verarbeitung:	Spritzen, Rollen, Streichen 1. Anstrich: Lack verdünnt (ca. 5% Alkydharzverdünnung/700) 2. Anstrich: Lack unverdünnt 3. Anstrich: Lack unverdünnt (bei Innenobjekten optional)
Verdünnung:	Alkydharzverdünnung/700

Technische Daten

Farbton:	RAL-Töne oder farblos
Glanzgrad:	glänzend
Dichte:	ca. 0,9 g/cm ³
Trocknungszeit:	staubtrocken nach ca. 3 Stunden / trocken nach ca. 8-10 Stunden (abhängig von der Umgebungstemperatur und der gewünschten Schichtdicke)
Aushärtung:	belastbar nach 2-3 Tagen
Überlackierbarkeit:	über Nacht, ältere Anstriche müssen angeschliffen werden
VOC:	Kategorie 1/jLb/2010: 500 g/l (tatsächlicher VOC-Gehalt <450 g/l)
Verbrauch:	ca. 10 m ² /l pro Schicht (abhängig vom Untergrund, der Verarbeitung und der gewünschte Schichtdicke)

Verarbeitungshinweis: Lack vor der Verarbeitung aufrühren.

Kennzeichnung:



Lagerung: Gefäße geschlossen, trocken und kühl lagern!

Verträglichkeit: Nicht mit anderen Anstrichstoffen mischen!

Sicherheitshinweis: Dämpfe nicht einatmen. Berührung mit Haut und Augen vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen und trinken. Nicht rauchen. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.