



# Valencia C5

## Cat. 3

---



\*238-0020 DU1




\*238-5069 DU2



\*238-0035 DJ2




\*107-2074 DU5



\*238-5001 DU3




\*238-3067 DU4



\*238-0034 DT7




\*238-2115 DT9




\*238-4003 DT3



\*238-1048 DS6



\*238-4040 DT5



\*238-4045 DT4



\*238-9035 DT2

# Valencia C5

EN

## Composition

Vinyl / Urethane Topcoat

## Weight

665 g/m<sup>2</sup>

## Abrasion resistance

>300.000 Martindale cycles

## Flammability

BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (match)  
ÖNORM A 3800-1, Q1  
ÖNORM B 3825, Group 1  
DIN 4102, B2  
UNE 23.727-90, 1R/M.2  
NF D 60-013  
NF P 92-503, M2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 5852: part 2 (Crib 5)  
BS 7176, Medium Hazard  
CAL TB 117-2013  
NEPA 260, Class 1

## Light fastness

≥7-8 (EN ISO 105-B02)

## Fastness to rubbing

wet: 5; dry: 5 (ISO 105-X12)

FR

## Composition

Vinyl / Urethane Topcoat

## Poids

665 g/m<sup>2</sup>

## Résistance à l'abrasion

>300.000 Cycles Martindale

## Inflammabilité

BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (match)  
ÖNORM A 3800-1, Q1  
ÖNORM B 3825, Group 1  
DIN 4102, B2  
UNE 23.727-90, 1R/M.2  
NF D 60-013  
NF P 92-503, M2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 5852: part 2 (Crib 5)  
BS 7176, Medium Hazard  
CAL TB 117-2013  
NEPA 260, Class 1

## Stabilité à la lumière

≥7-8 (EN ISO 105-B02)

## Résistance au frottement

humide: 5; sec: 5 (ISO 105-X12)

DE

## Zusammensetzung

Vinyl / Urethane Topcoat

## Gewicht

665 g/m<sup>2</sup>

## Abriebfestigkeit

>300.000 Martindale-Zyklen

## Entflammbarkeit

BS EN 1021-1 (cigarette)  
BS EN 1021-2 (match)  
ÖNORM A 3800-1, Q1  
ÖNORM B 3825, Group 1  
DIN 4102, B2  
UNE 23.727-90, 1R/M.2  
NF D 60-013  
NF P 92-503, M2  
UNI 9175 Classe 1 IM  
BS 5852: part 2 (Crib 5)  
BS 7176, Medium Hazard  
CAL TB 117-2013  
NEPA 260, Class 1

## Lichtgeschwindigkeit

≥7-8 (EN ISO 105-B02)

## Reibechtheit

nass: 5; trocken: 5 (ISO 105-X12)

! Batch to batch variations in shade may occur within commercial tolerances.

! Des variations de teinte d'un lot à l'autre peuvent se produire dans le cadre des tolérances commerciales.

! Innerhalb der handelsüblichen Toleranzen können Farbabweichungen von Charge zu Charge auftreten.