



ARDEX G10

PREMIUM flex-fogmassa

- Cementbaserad fogmassa
- För fogning av natursten och betongplattor
- Förbättrad färgstabilitet
- Till fogbredder mellan 1 – 10 mm
- Släta fina fogar
- Lång avtvättningsintervall 15 – 45 min



Användningsområde

Används på golv- och väggytor för fogning av natursten och betongplattor.

För inom- och utomhusbruk.

Underlaget

Fogarna ska vara torra, rena och fria från damm, smuts, olja och andra skiljemedel som kan försämra vidhäftningen.

Blandning

Rent, kallt vatten hälls i en ren behållare och pulvret tillsätts under kraftig omrörning tills ett smidigt bruk utan klumpar erhålls. Alternativt kan man blanda direkt i ARDEX G 10 burken med pulvret.

Blandningsförhållande

Ca 1,7 l vatten: 5 kg pulver. Vi rekommenderar att man maskinblandar med lämplig visp.

Låt blandningen mogna 2 - 3 minuter vispa sen upp den igen.

Fogen kan bearbetas i cirka 30 minuter vid +20°C och ska bearbetas vid en temperatur på minst +5°C. En högre temperatur förkortar bearbetningstiden och en lägre temperatur förlänger den.

Arbetsätt

Fogmassan påförs på naturstenen med en fogbräda som dras diagonalt över fogarna. Fogmassan har god fyllningsförmåga och fyller lätt ut fogarna. När ARDEX G10 Premium flex-fog har stelnat tillräckligt rengörs naturstenen med en svamp. Avtvättningen kan utföras efter 15 – 45 min. Byt vatten ofta. Tvätta tills fogarna är jämna och släta och plattorna rena.

Om fogen på naturstenen har börjat torka fuktas hela ytan innan själva avtorkningen görs. Eventuella fogrester på naturstenen kan sedan enkelt avlägnas med en blöt svamp. Använd en vanlig blomspruta för att fukta ytan. Då påförs ett jämnt vattenskikt på ytan som ska rengöras och man undviker att få för mycket vatten på ytan och minskar därmed risken för missfärgningar.

Observera

Vid grova och porösa plattor kan rester av fogmassa fastna på ytan. Vi rekommenderar att man gör en testfogning innan den egentliga fogningen påbörjas i dessa fall.

Cementbundna fogar är inte syrabeständiga. Sura rengöringsmedel kan skada fogarna över tid. Fogarna ska blötas upp innan användning av sådana rengöringsmedel.

ARDEX AB
Staffans väg 6A
192 78 Sollentuna
Tel 08-556 315 50
teknik@ardex.se
www.ardex.se



Det rekommenderas att använda neutrala rengöringsmedel vid rengöring av plattorna.

I badbassänger, pooler och andra starkt belastade områden ska fogning utföras med ARDEX WA epoxifog eller ARDEX RG 12 epoxifog.

Trots att fogen är antimögelbehandlad så måste man rengöra fogarna grundligt och regelbundet.

ARDEX G10 är en cementbaserad premiumfog med speciella fyllmedel och tillsatser för att få släta och fina fogar. Vid blandning med vatten fås en smidig fog som har optimala bearbetningsegenskaper och hög fyllnadsgrad samt förbättrad färgstabilitet.

ARDEX G10 kan oavsett plattornas vattenupptagningsförmåga låta fogrester sitta kvar på ytan i mellan 15 – 45 min innan tvättning.

Tekniska data

Blandningsförhållande:	Ca 1,7 liter vatten till 5 kg pulver
Densitet:	1,2 kg/liter
Densitet blandad:	ca 1,8 kg/liter
Förbrukning:	Vid plattor och mosaik med en fogbredd på 5 mm och ett fogdjup på 5 mm 60 x 60 cm ca 0,1 kg/m ² 30 x 60 cm ca 0,15 kg/m ² 30 x 30 cm ca 0,2 kg/m ² 15 x 15 cm ca 0,35 kg/m ² 10 x 10 cm ca 0,45 kg/m ²
Bearbetningstid:	ca 30 minuter (20°C)
Gångbar:	ca 3 timmar (20°C)
Godkänd till golvwärme:	Ja
Emissionstestad.	EC-1 PLUS i EMICODE – mycket miljövänlig
Förpackning:	Hink 5 kg, säck 12,5 kg
Färg:	Se ARDEX hemsida
Lagring:	Förvaras torrt i ca 12 månader i originalförpackning. Tillverkningsmånad och år är angivna på förpackningen
Artikelnr:	Se ARDEX hemsida
EAN-nummer:	Se ARDEX hemsida