



## Produktinformationsblatt:

# Epoxid Bodenfarbe & Epoxid Bodenfarbe Anti-Rutsch \*2,5 L & 5 L

(\*NICHT abgebildet).

Hellgrau

Grau

Blau



Obwohl wir großen Wert auf eine exakte Farbdarstellung legen, können wir Abweichungen vom Originalfarbton durch unterschiedliche Monitor- oder Druckereinstellungen leider nicht vermeiden.

### STRAPAZIERFÄHIGE BODENFARBE IN INDUSTRIEQUALITÄT.

Floorsaver Epoxid Bodenfarbe ist ein zweikomponentiges Epoxidharz zur Anwendung auf stark genutzten Betonböden im Innenbereich. Die starke, halbgänzende Beschichtung ist staubbindend, schützt Beton und erleichtert die Reinigung. Diese Farbe kann auf blanken Beton oder bestehende, gut haftende Anstriche aufgetragen werden. Wir empfehlen die Auftragung von zwei Schichten, aber bei Anwendung auf einer existierenden Beschichtung in einem ähnlichen Farbton reicht eine Schicht in der Regel aus. Verwenden Sie dieses Produkt, wenn eine normale einkomponentige Farbe der intensiven Nutzung nicht standhalten kann - beispielsweise auf Flächen mit Gabelstaplerverkehr oder in Bereichen, in denen Fahrzeuge benutzt und geparkt werden. Oder verwenden Sie es, wenn Sie einfach nur Farbe benötigen, die einige Jahre durchhält ohne dass ein Überstreichen notwendig wird.

- Zweikomponentiges wasserbasiertes Epoxidharz für stark beanspruchte Bereiche wie Lager, Produktionshallen, Ausstellungsräume etc.
- Gute allgemeine chemische Widerstandsfähigkeit
- Einfach per Farbroller auftragen
- Entscheiden sie sich in nassen oder rutschigen Bereichen für Epoxid Bodenfarbe Anti-Rutsch
- 2,5 L reichen für bis zu 15 m<sup>2</sup> pro Schicht
- 5 L reichen für bis zu 30 m<sup>2</sup> pro Schicht

### SO WENDEN SIE SIE AN:

#### Schritt 1 - Vorbereitung:

- Waschen Sie blanken, einigermaßen sauberen Beton mit Floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger. Die Oberfläche wird dadurch gereinigt und etwas angeraut.
- Reinigen Sie fettige oder kürzlich gestrichene Böden mit Floorsaver Reiniger und Entfetter. Entfernen Sie lose Farbe, Staub oder Dreck. Glänzende Anstriche leicht anschleifen, um sie etwas abzustumpfen und anzurauen.
- Neuer Beton sollte mindestens 2 Monate alt sein und in jedem Fall mit Floorsaver Säurehaltiger Betonreiniger behandelt werden, um die Alkalität zu reduzieren und alle schwachen oder losen Zementablagerungen zu entfernen.

#### Schritt 2 - Ausbesserungen:

- Verfüllen Sie kleine Löcher oder Risse in der Oberfläche mit Floorsaver Riss- & Lochfüller. Benutzen Sie Floorsaver Gießbarer Reparaturmörtel für 5 mm - 50 mm tiefe Löcher. Floorsaver Formbare Reparaturmasse kann für abgerundete oder geformte Stellen wie Treppenkanten etc. verwendet werden.

#### Schritt 3 - Auftragung

- Bei einer Temperatur von mindestens 15°C auftragen.
- Der Boden darf noch leicht feucht von der Reinigung sein, da dieses Produkt ein wasserbasiertes Epoxid ist. Tragen Sie es jedoch nicht auf Böden mit aufsteigender Feuchtigkeit auf.
- Sowohl die 2,5 L als auch die 5 L Packung enthalten jeweils eine große Dose mit farbigem Härter und eine kleinere Dose mit Harz. Rühren Sie den Inhalt der großen Dose einmal durch und fügen Sie dann das Harz aus der kleineren Dose hinzu.

- Rühren Sie die Mischung mit einem breiten Werkzeug wie einer Holzlatte oder einem speziellen Farbmischer gründlich durch. Wenn Sie einen elektrisch betriebenen Farbmischer verwenden, schaben Sie auch an den Seiten und dem Boden der Dose entlang, damit dort kein unvermisches Material zurück bleibt.
- Nach dem Anmischen muss das Produkt innerhalb von 2 Stunden verarbeitet werden, danach wird es unbenutzbar. In eine Farbwanne umfüllen.
- Benutzen Sie einen Pinsel für die Ränder und einen mittelgroßen Farbroller (Flor, kein Schaumstoff) für den Boden.
- **Epoxid Bodenfarbe Anti-Rutsch** - bei Anwendung der Anti-Rutsch-Version verfahren Sie bitte wie folgt: Entleeren Sie die Dosen mit Harz und Härter in einen Mischeimer. Verwenden Sie für die 5 L Packung den gesamten Inhalt der Anti-Rutsch Granulat Dose und rühren Sie gründlich (für die 2,5 L Packung nehmen Sie nur die Hälfte des Zusatzes). Sofort auftragen. Bei der Auftragung mit dem Farbroller kann es sein, dass es aussieht als wäre kein Zusatz vorhanden. Dies gibt sich mit dem Trocknen der Farbe. Um eine einheitliche rutschhemmende Oberfläche zu erhalten empfehlen wir die Aufbringung von zwei Schichten.
- Waschen Sie Werkzeuge vor dem Eintrocknen mit warmem Seifenwasser aus. Wahrscheinlich ist es jedoch praktischer, die Farbroller einfach wegzuerwerfen.

### HÄRTEZEITEN:

ZWEITE SCHICHT 12 Stunden bei 15°C - 20°C  
Die zweite Schicht sollte innerhalb von 5 Tagen nach der ersten Schicht aufgetragen werden.

BEGEHBAR 16 - 24 Stunden bei 15°C - 20°C

BEFAHRBAR 2 - 3 Tage bei 15°C - 20°C

VOLLE HÄRTE,  
ABRIEB- & CHEMISCHE 7 Tage bei 15°C - 20°C  
BESTÄNDIGKEIT

### NICHT EMPFOHLEN WIRD:

- Verwendung im Außenbereich - kann unter UV-Einstrahlung verblassen. Verwenden sie stattdessen Floorsaver Asphaltfarbe.
- Auftragung auf Fließestriche.
- Auftragung auf harten, sehr glatten (z.B. flügelgeglätteten) Beton, in dessen Oberfläche die Farbe nicht eindringen kann. Gießen Sie im Zweifelsfall etwas Wasser auf den Boden und beobachten Sie, ob es aufgesaugt wird.
- Auftragung auf sehr schwachen, bröseligen oder verschmutzten Beton, da es vielleicht nicht möglich ist, diesen gut genug vorzubehandeln damit Epoxid Bodenfarbe die erwartete Leistung erbringt.

### HALTBARKEIT:

12 Monate in ungeöffneter Dose. Das Produkt darf nicht mit Frost in Kontakt kommen!

### SICHERHEIT:

- Sicherheitsdatenblätter sind erhältlich.
- Die Produktetiketten enthalten allgemeine Sicherheitshinweise.