

NEUTRAL imprægnering GULD

STONETREATMENT NEUTRAL imprægnering guld er en vandbaseret imprægnering af høj kvalitet til imprægnering af alle porøse stentyper. Produktet beskytter stenen, og giver modstanddygtighed overfor såvel olie som vandbårne forureninger. Stenens udseende forringes ikke, da imprægneringen virker under overfladen. Produktet er diffusionsåbent, og kan anvendes såvel ude som inde.

Overflade typer:

Anbefales til overflader af:

- Natursten af enhver art f.eks granit, marmor, kalksten og skifer.
- Terracotta, murværk, beton samt fuger.

Rækkeevne:

Alt afhængigt af sten- og overfladetype, temperatur, samt påføringsmetode rækker produktet ca. 20-30m² pr. liter.

Holdbarhed:

Op til 15 år, dog er holdbarheden afhængig af sten- og overfladetype, anvendelse, rengøringsmetoder og produkter.

TEST ET LILLE OMRÅDE FØRST:

For at sikre produktets kompatibilitet med overfladen, anbefales det at udføre en prøve på et mindre synligt sted først.

Begrænsninger:

Produktet bør ikke komme i kontakt med andre overflader end de her nævnte. Visse typer overflader kan blive lysere eller mørkere. Imprægneringen beskytter ikke mod overfladeætsninger.

Anvendelse:

1. Læs hele vejledningen først.
2. Ved nye fuger, skal disse tillades en tørretid på 48 timer inden imprægnering.
3. Overfladen skal være ren, tør og afrenset for voks og lign.
4. Påfør produktet med en svamp, klud, pensel eller malerrulle.
5. Overskydende imprægneringsvæske, som ikke trænger ned, aftørres inden for 5 minutter med bomuldsklude eller papir.
6. Tillad en tørre tid på minimum 30 minutter mellem hver påføring.
7. 2 timer efter sidste påføring undersøges det, om overfladen er korrekt imprægneret ved at påføre den vand. Hvis vandet absorberes, er yderligere behandlinger nødvendige.
8. Overfladen er klar til brug efter 2 timer, men skal holdes tør i minimum 12 timer. Produktet er fuldt hærdet efter 24 timer.
9. Påføringsværktøj rengøres i vand efter brug.

Ved anvendelse til pre-sealing af meget porøse sten før fugning, påføres produktet minimum 2 timer forinden vha. ovennævnte procedure.

Vedligeholdelse:

STONETREATMENT DAGLIG rengøring anbefales til vedligeholdelse af den imprægnerede overflade.

Opbevaring:

Opbevares i original beholder, som lukkes efter brug. Uåbnede produkter tåler frost og genoptøning. Anvendes ved temperaturer mellem +5 - 40 grader.

NEUTRAL imprægnering guld

Opbevares utilgængeligt for børn.
1993-kodenummer: 00-1
PR-nr.: 2067314