

# SELLORETEX

## Sellador de Poliuretano para Juntas con Movimiento



**Descripción:**

Es un sellador de poliuretano, de un componente, que cura al contacto con la humedad del aire, formando un sello resistente y elástico, en juntas sujetas a movimiento severo. Se recomienda ampliamente en todo tipo de junta , tanto horizontal como vertical, al ofrecer un sello seguro, no tóxico, no contaminante, y que en inmersión no alterará la calidad del agua almacenada. Se presenta en 3 versiones:

**Usos:**

- 1) **M-MULTIUSOS:** Para el sellado de juntas constructivas en general, tanto horizontales como verticales.
- 2) **AN-AUTONIVELANTE:** Para el sellado de juntas horizontales, en pisos, losas y pavimentos de concreto, en las que se ofrece una nivelación por sí solo del sellador.
- 3) **SR- SECADO RAPIDO:** Para el sellado de todo tipo de junta ofreciendo un curado rápido cuando la rapidez es un factor importante.

**Ventajas:**

Se utilizará como sello para diversidad de juntas en la construcción, sujetas aún a movimiento severo. Dentro de las aplicaciones más comunes podemos encontrar a juntas entre colados de concreto, juntas entre precolados, juntas entre mampostería y concreto, juntas entre láminas de asbesto/cemento, juntas en pisos y pavimentos de concreto, juntas de control en tanques para almacenamiento, juntas entre concreto y aluminio, juntas entre concreto y madera, etc.

**Presentaciones:**

- a) Formulaciones de 1 componente listas para utilizarse
- b) 3 versiones para facilitar su manejo en obra de acuerdo a las necesidades
- c) Adhiere en distintos tipos de superficie
- d) Excelente resistencia al intemperismo, no se rigidiza ni desprende

	MULTIUSOS	AUTONIVELANTE	SECADO RAPIDO
Cartucho con 300 ml.	Aplica	No Aplica	Aplica
Cubeta con 19 lts	Aplica	Aplica	No Aplica
Tambor con 200 lts	No Aplica	Aplica	No Aplica

**Colores:**

Gris, Blanco y Negro

**Preparación del Material:**

**SELLORETEX** se presenta en 3 versiones, todas ellas en formulación de 1 componente, y en consistencia de masilla elástica inyectable por calafateo ó mediante aplicación manual directa.

**Rendimiento Aproximado:**

1 cartucho con 300 ml sellará 300 cm lineales en juntas de 1 cm x 1 cm

**Aplicación:**

- a) La superficie donde se va a aplicar el **SELLORETEX** deberá estar previamente preparada, en corte cuadrado, amordentando la junta, grieta ó fisura con cincel ó disco. Para optimizar el sello deberán existir 3 puntos de anclaje, 2 de paredes y 1 de fondo).
- b) Se deberá instalar un respaldo de poliuretano ó poliestireno, llamado “cola de rata” para evitar que el **SELLORETEX** se adhiera al fondo de la junta, ya que únicamente deberán quedar expuestos 2 puntos de adherencia, las paredes ó entre-caras. La cola de rata deberá entrar a presión al fondo de la junta antes de colocar el sellador elástico.
- c) Aplique el **SELLORETEX** por calafateo ó por método manual con cuña, rellenando hasta el fondo permisible de la junta, buscando que el sellador adhiera correctamente a las entrecaras de la misma. Elimine inmediatamente los excedentes expuestos, y vigile no alterar el acabado durante el período de curado al tacto del sellador.
- d) Recomendamos considerar las distintas versiones de **SELLORETEX** para considerar la aplicación del producto que mejor cumpla con sus requerimientos en obra.

**Almacenamiento:**

3 a 6 meses en su envase original, sobre tarima, bajo techo.

Revisión Julio 2002

