

Fecha: 02/Sept/2013

ESPECIFICACION TÉCNICA DE PRODUCTO TERMINADO

Descripción del Modelo: Azulejos

Formato (cm): 55,5 x 55,5

Colores a producir (sku): Azul

Cuadro de Datos Técnicos

			m²						
TAMAÑO NOMINAL NMX-422-ONNCCE	ESPESOR NOMINAL NMX-422-ONNCCE	GRADO DE DESTONALIZACIÓN	SUPERFICIE POR CAJA	BOQUILLA MINIMA PARA INSTALACIÓN	No. PIEZAS POR CAJA	No. CAJAS POR PALLET	PESO NETO POR PIEZA	PESO NETO POR CAJA	PESO BRUTO POR PALLET
55,5 x 55,5 21 7/8 x 21 7/8 "	9,4 - 9,9 mm 0,37 - 0,39 "	I	1,54 m ² 16,58 ft ²	6,00 mm 0,24 " (1/4 ")	5	36	6,10 kg 13,44 lb	30,50 kg 67,18 lb	1 118,00 kg 2 462,55 lb

RESISTENCIA AL CHOQUE TÉRMICO EN-104 UNE 67-104 NMX-422-ONNCCE	ABSORCIÓN DE AGUA ASTM C-373-99 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA AL ATAQUE QUÍMICO ASTM C-650-97 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA A MANCHAS ASTM C-1378-97 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA AL CRAQUELADO ASTM C-424-93 NMX-422-ONNCCE	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN ASTM C-1027-99 NMX-422-ONNCCE	MÓDULO DE RUPTURA ASTM C-648 EN-100 UNE 67-100 NMX-422-ONNCCE	COEFICIENTE DE FRICCIÓN ASTM C-1028-96 NMX-422-ONNCCE	DUREZA DEL VIDRIADO EN-101 UNE 67-101 NMX-422-ONNCCE
RESISTE	3 - 7 %	RESISTE	RESISTE	RESISTE	III	> 250 kg/cm ² > 3600 lb/in ²	SECO > 0,6 HÚMEDO < 0,5	5

Estilo: Brillante talavera

Recomendación de uso: Uso interior
Tráfico Medio: Pavimentos sugeridos para áreas expuestas a tráfico medio tipo residencial, sin acceso directo al exterior, sin contacto con material abrasivo (arena, grava).

Recomendación de limpieza: Agua y/o agente limpiador suave (líquido o en polvo), esponja o trapeador.

Observaciones: La carga a la ruptura (ASTM C-648-04) es > 113 kgf (> 250 lbf).
El peso del pallet incluye el peso de la tarima (pesos aproximados)
Estos pesos se consideran como aproximados ya que existe variación por el rango de espesor.

Elaboró: Ing. Reyna M. S. Dávila
Puesto: Técnico Físico-Químico

Vo.Bo: Ing. J. Francisco Olvera Rosales
Spte. Laboratorio Tecnológico
Central

Recibió: CARLOS JASSO
Nombre: Desarrollo Nuevos Productos

Firma: [Signature]

Fecha: 04 OCT 2013