


AvantgardeSeries.

AVANTGARDESERIES

CeramicLight

Technische Daten

LATI 50 LS SR HPR

Strahlungsdurchlässigkeit	38%
Strahlungsreflexion	6%
Strahlungsabsorption	56%
Lichtdurchlässigkeit	55%
Lichtreflexion	7%
UV-Durchlässigkeit	<1%
Zurückweisung der Gesamtsonnenenergie	46%
Dicke ohne Schutzschicht	45 μ
ABG Nr.	 D5343

Eigenschaften & Vorteile



Keramikbeschichtung, nicht metallisiert!

Heller dezenter Grauton

55% Lichtdurchlässigkeit

blockt 46% der Sonnenstrahlung

ideal bei Scheibenantennen

AvantgardeSeries
★★★★★