



PAVINRESIN MONO

PRIMER TRASPARENTE
A BASE DI RESINE POLIURETANICHE

DESCRIZIONE

PAVINRESIN MONO è un primer monocomponente, trasparente, a base di resine poliuretaniche modificate, contenente solventi. Impiegato per impregnare e saturare superfici verticali e orizzontali. PAVINRESIN MONO indurisce per reazione con l'umidità dell'aria.

CONFEZIONI

Fustini da kg. 5 - 20 - 200.

STOCCAGGIO

Nelle confezioni originali si conserva 6 mesi

VANTAGGI

PAVINRESIN MONO ha un'ottima resistenza agli agenti atmosferici ed all'abrasione, ha una buona resistenza chimica nei confronti degli acidi diluiti degli alcali il prodotto presenta una finitura brillante trasparente, SE ESPOSTA AI RAGGI ULTRAVIOLETTI INGIALLISCE..

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	liquido trasparente
Colore	Incolore scuro
Peso Specifico	1.0 kg./l
Viscosità (DIN4mm20°C)	15 secondi
Puntodi infiammabilità (coppa aperta)	24°C
Solubilità prima dell'indurimento	DILUEPOL

CAMPI D'IMPIEGO

PAVINRESIN MONO è particolarmente impiegato per impregnare e saturare superfici verticali e orizzontali in cls., legno, pietre naturali ed artificiale ecc. migliorandone considerevolmente la esistenza all'abrasione ed agli agenti atmosferici.

METODO DI UTILIZZO PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Il supporto deve essere PERFETTAMENTE ASCIUTTO, sano, solido, pulito, privo di polvere e grassi. Residui di cemento devono essere rimossi meccanicamente.

APPLICAZIONE

PAVINRESIN MONO può essere applicato a pennello, rullo o spruzzo. Per la completa saturazione della superficie sono necessarie due o più mani (in funzione della porosità del supporto). Per evitare la formazione di bolle sulla superficie umida, si consiglia di diluire la prima mano con diluente poliuretano DILUEPOL (massimo 20%) la seconda mano si può applicare quando la prima è perfettamente asciutta (e comunque non prima di 8-10 ore) e non oltre le 24 ore.





PAVINRESIN MONO

PRIMER TRASPARENTE
A BASE DI RESINE POLIURETANICHE

POT-LIFE

ca. 2 ore a 20°C umidità 65%. Indurimento completo dopo 24 ore.

CONSUMO

80-100 gr./mq. per mano.

PULIZIA

Pulire gli attrezzi da lavoro immediatamente dopo il loro uso con un idoneo solvente, una volta indurito è difficilmente asportabile anche meccanicamente.

MISURE DI PRECAUZIONE

“PAVINRESIN MONO” contiene solventi volatili ed è infiammabile. Se applicato in ambienti chiusi, provvedere con una buona ventilazione.

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute
Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini
Evitare il contatto con gli occhi . Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Evitare l'inalazione della polvere. In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua . Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it

© 2015 V&V srl - Via Genova, 20 - 24040 Ciserano (BG) Italia - Tel. +39 035 882350 - Tutti i diritti sono riservati, riproduzione vietata. Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. V&V srl si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.

