


BEKRON

BEKRON KERFLEX 40FC

Adhesivo y sellador monocomponente elástico de alta calidad a base de poliuretano. Asegura una elasticidad permanente y es de curado rápido. Se aplica sobre la mayoría de los sustratos de construcción actuales, la mayoría de los metales y a poliésteres.

VENTAJAS

- Excelente adherencia a la mayoría de los materiales presentes en la construcción.
- Para uso interior, juntas en general.
- Elasticidad permanente.
- Fragüado en 24 horas.
- Palmetas hasta 250 x 250 cm.
- Rinde hasta 12 mt lineales (cordón 5mm).



USOS

- Toda aplicación de sellado y pegado en la industria de la construcción.
- Sellado de artefactos sanitarios, colocación de revestimientos, sellado de juntas en marcos de puertas y ventanas, pegamentos estructurales en construcciones con vibraciones, sellado de juntas de contracción en suelos de hormigón, elaboración de empaquetaduras en obra, pegado de tejas y algunos revestimientos.

HERRAMIENTAS

- Pistola manual o neumática.

APLICACIÓN

- Los sustratos deben estar libres de polvo grasas y otras sustancias que impidan una buena adherencia. También deben estar secos y firmes.
- Se deben eliminar los restos de pinturas o barnices. La limpieza se puede realizar utilizando escobilla de acero y aire comprimido, se aconseja hacer pruebas previas en cada sustrato.
- Aplicar **Kerflex 40 FC** con pistola manual o neumática.
- Se recomienda proteger los bordes de juntas a la vista con cinta adhesiva para lograr una buena terminación.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base	: Poliuretano
Sistema de secado	: Polimerización
Formación de piel (20°C/65% h.r.) (*)	: CA. 15 minutos
Tiempo de secado (20°C/65% h.r.)(*)	: 3 mm/24 horas
Dureza (Shore A)	: 40±5
Consistencia	: Pasta estable
Temperatura de trabajo	: Desde 1° hasta 30°C
Rango de temperaturas	: Desde -30° hasta 90°C
Recuperación elástica	: > 80%
Movimiento admisible máximo	: 20%
Módulo de elasticidad 100% (DIN 53504)	: > 0,80 n/mm ²
Tensión máxima (DIN 53504)	: > 1.70 n/mm ²
Alargamiento a la rotura (DIN 53504)	: 700%
Rendimiento	: 12 metros lineales en junta de 1 x 0,5 cm
Envases	: Bolsa 600 ml
Colores	: Gris hormigón y blanco
Duración	: 9 meses en envase sellado y mantenido en lugar seco y fresco (entre 5° y 15°C)

* Estos valores pueden variar según factores como la temperatura, el espesor de la carga y el sustrato.

PRECAUCIONES

- **Kerflex 40 FC** no se debe utilizar en vidrio y PVC.

EN CASO DE INTOXICACIÓN, LLAMAR CITUC INTOXICACIÓN:

+562 2635 3800

Importante

Los resultados y recomendaciones aquí descritos corresponden a ensayos de laboratorio y están basados en una correcta utilización de los productos. Los usuarios quedan en libertad de efectuar las pruebas y ensayos que estimen convenientes. El manejo, uso y aplicación del producto por parte de los usuarios está fuera de nuestro control y es, por lo tanto, de su exclusiva responsabilidad.



Aislantes Nacionales SpA.
Senador Jaime Guzmán 220
Quilicura, Santiago

Asistencia Técnica:
Fono: 56 2 2540 3000
Email: infono@bekron.cl

www.bekron.cl

Calidad para Profesionales