

Sika® BlackSeal® 6H

Sellante adhesivo para juntas a base de caucho de butilo

Descripción del Producto	Sello adhesivo a base de caucho de butilo monocomponente para juntas con buena adhesión a materiales comunes de techumbres como bitumen, asfalto, fieltro, metales y madera para las siguientes aplicaciones.	
Usos	<ul style="list-style-type: none"> ■ Sello de juntas de conexión en chimeneas, tragaluces, etc. ■ Sello de fisuras y agujeros en láminas asfálticas para techumbres. ■ Reparación de cubiertas y goteras. 	
Características / Ventajas	<ul style="list-style-type: none"> ■ Se adhiere a la mayoría de los sustratos como hormigón, canaletas, madera, metal, revestimientos asfálticos, membranas asfálticas para techumbres, etc. ■ No requiere imprimación. ■ Listo para usar, fácil de aplicar. ■ Puede ser aplicado sobre sustratos no porosos húmedos. 	
Datos del Producto		
Forma		
Color	Negro	
Presentación	Cartuchos de 300 ml (12 cartuchos por caja) 100 cajas por pallet.	
Almacenamiento		
Duración / Condiciones de Almacenamiento	24 meses desde la fecha de producción siempre y cuando sea almacenado en los envases originales, en ambientes secos y protegidos de la luz solar a temperaturas entre +10 y +25 °C.	
Datos Técnicos		
Base Química	Base caucho de butilo.	
Densidad	1.8 kg/lt	
Tiempo formación de Piel	15 - 60 minutos, dependiendo del espesor, temperatura y humedad ambiental.	
Capacidad de Movimiento	7.5%	
Contenido de Sólidos	95%	EN ISO 10563
Decaimiento	0 mm (perfil de 20 mm, 23°C)	(CQP 061-4, ISO 7390)
Temperatura de Servicio	-15°C a +75°C (Calor seco)	



Información del Sistema

Detalles de aplicación

Calidad del Sustrato Profundamente limpio, libre de todo tipo de contaminante, incluido polvo, partículas de cemento u otras, grasas y aceites.

Condiciones de Aplicación/ Limitaciones

Temperatura del Sustrato +2°C min. / +40°C max.
La aplicación a menores temperaturas será más difícil.

Instrucciones de Aplicación

Para sello de juntas dejar un espesor mínimo de 2 mm. Como adhesivo presionar las superficies, luego esperar 10 minutos y presionar nuevamente.

Procedimiento de aplicación / Herramientas

Para obtener resultados lisos y estéticos, proteger las superficies alrededor de la unión con cinta Masking Tape.
Aplicar el sello con la ayuda de una pistola manual o de aire comprimido, evitando encapsular aire dentro del sello.
Deslizar una espátula sobre la aplicación para el acabado final del sello.
Si se requiere suavizar la superficie, diluir gotas de detergente en agua limpia y aplicar sobre el sello con el dedo (utilizar guantes de latex o similar).
Quitar la cinta Masking Tape antes de que comience a curar el sello.

Limpieza de Herramientas Limpiar todas las herramientas y equipos utilizados con Sika Colma Cleaner ® inmediatamente posterior a su uso. El material endurecido o curado sólo puede ser quitado mecánicamente.

Notas de Aplicación / Limitaciones

No aplicable para uniones sumergidas, juntas de pvc, juntas de interior.

Base de Valores

Todos los datos técnicos presentados en esta Ficha Técnica están basados en ensayos de laboratorio. Las mediciones en su aplicación podrían variar debido a circunstancias más allá de nuestro control.

Restricciones Locales

Observe, por favor, que como resultado de regulaciones locales específicas el funcionamiento de este producto puede variar de un país a otro. Consultar, por favor, la hoja de datos local del producto para la descripción exacta de los campos de aplicación.

Información de Salud y Seguridad

Para información y consejo sobre seguridad en la manipulación, almacenamiento y disposición de productos químicos, los usuarios deben referirse a la ficha de datos de seguridad vigente, la cual contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos relativos a la seguridad. En caso de emergencia llamar al CITUC a los siguientes números: 63 53800 por intoxicaciones ó 247 3600 por emergencias químicas.

Observaciones

La información, y, en particular, las recomendaciones relacionadas a la aplicación y uso final de productos de Sika, se dan en buena fe basada en el conocimiento y experiencia actual de Sika de los productos cuando se han almacenado apropiadamente, manipulados y aplicados bajo las condiciones normales de acuerdo con las recomendaciones de Sika. En la práctica, las diferencias en materiales, sustratos y condiciones reales del sitio son tales que ninguna garantía en relación a la comercialización o de aptitud para un propósito particular, ni cualquier obligación que surja en absoluto de cualquier relación legal, puede ser inferida de esta información, ni de cualquier otra recomendación escrita, o de cualquier otra sugerencia ofrecida. El usuario debe probar la aptitud del producto para la aplicación y propósito propuesto. Sika se reserva el derecho para cambiar las propiedades de sus productos. Deben observarse los derechos de propiedad de terceras partes. Todas las órdenes de compra son aceptadas sujetas a nuestras condiciones actuales de venta y entrega. Los usuarios siempre deben referirse a la más reciente edición de la Ficha Técnica local del producto correspondiente, copias de la cual se proporcionarán a su solicitud.



Sika S.A. Chile
Pdte. S. Allende 85
San Joaquín
Santiago
Chile

Tel. 56 2 510 6510
Fax 56 2 552 3735
www.sika.cl

