



# CAVE PLASTICEM

## PASTA PARA ENLUCIDO DE EXTERIOR E INTERIOR

### DESCRIPCIÓN:

CAVE PLASTICEM es un revestimiento de alto contenido sólidos, que forma una película resistente. Está formulado con polímeros acrílicos modificados, aditivos que otorgan nivelación y una consistencia plástica, permitiendo una óptima trabajabilidad. La película seca al ser lijada deja una terminación suave y lisa. Su perfecta adherencia sobre una gran variedad de superficies facilita reparar sus irregularidades en forma práctica, dejándolas aptas para la sujeción posterior de pinturas o selladores.

### APLICACIONES:

- CAVE PLASTICEM es utilizado para nivelación, reparación, enlucidos de muros, cielo-losa de hormigón, ladrillo, tabiques de yeso-cartón y placas de madera tipo OSB.
- Nivelación y relleno de juntas de moldajes en muros y losas de hormigón.
- Relleno y acondicionamiento de superficies en muros y tabiques de yeso-cartón.
- Revoque de afinado de sustrato a superficie llena (Enlucidos).
- Cosmética interior.
- Perfilados y terminaciones.
- Revoque y enlucidos sobre placas de madera tipo OSB.

### INFORMACIÓN TÉCNICA Y BENEFICIOS

- CAVE PLASTICEM se encuentra listo para usar.
- Tiene consistencia pastosa, lo cual favorece su fácil aplicación.
- Tiene Alto rendimiento y gran adherencia al sustrato.
- Es Altamente flexible y su secado es rápido.
- No se fisura en condiciones y espesores indicados.
- El producto se puede lijar una vez seco
  
- Apariencia: Pasta
- Color: Gris
- Terminación: Mate
- Peso específico (kg/L):  $1,71 \pm 0,02$
- Sólidos en volumen teórico aprox. (%): 45
- Tiempo de secado (a 25°C y 60% HR):

Tacto	Duro	Aplicación de manos posteriores	Repintado máximo
0,15 - 0,3 hrs.	1 - 2 hrs.	24 hrs.	Indefinido

### INSTRUCCIONES DE USO

#### Preparación del sustrato:

- Eliminar todo material suelto para que las imperfecciones a reparar queden bien definidas. Las superficies deben estar: firmes, libres de aceites, grasas, desmoldantes, polvo y otros contaminantes que no permitan una buena adherencia o sujeción al sustrato a enlucir.



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



# CAVE PLASTICEM

## PASTA PARA ENLUCIDO DE EXTERIOR E INTERIOR

### Preparación y modo de aplicación:

- No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a 80%. No aplicar sobre exteriores en días con lluvia, niebla o llovizna. Aplicar sobre superficies perfectamente secas. El revestimiento es lijable a las 24 horas de su aplicación.
- La capa puede aplicarse extendiendo el material de 0,5 hasta 5 mm de espesor. Mayores espesores deberán aplicarse por capas. Antes de aplicar el siguiente material debe dejar secar completamente. El número de manos recomendadas son las necesarias para obtener una superficie suave y lisa.
- La dilución debe ser de 0,04 L de agua por cada kg máximo de CAVE PLASTICEM para llana y espátula.

### DOSIFICACIÓN / RENDIMIENTO

- Rendimiento teórico 1,6 m<sup>2</sup>/kg en una mano. Para saber el rendimiento real, se recomienda realizar pruebas en terreno.

### PRESENTACIÓN

- Tambor de 300 kg
- Balde de 30 kg

### VIDA ÚTIL/ ALMACENAMIENTO

- Consérvese en sus envases originales, herméticamente cerrados y almacenados en un lugar fresco, y bajo techo.
- Bajo estas condiciones de almacenamiento, su vida útil es de un (1) año.

### RECOMENDACIONES ESPECIALES

- No aplicar si la temperatura ambiental y/o de la superficie es menor a 5°C y mayor a 35°C. La humedad relativa del aire debe ser inferior a 80%. No aplicar sobre exteriores en días con lluvia, niebla o llovizna. Aplicar sobre superficies perfectamente secas. El revestimiento es lijable a las 24 horas de su aplicación.
- Enlucir en ambientes ventilados.
- Para mayor información sobre la manipulación y condiciones de riesgo, consultar en la Hoja de Seguridad del producto.

#### ADVERTENCIA

Los antecedentes técnicos entregados, están basados en ensayos que consideramos seguros de acuerdo a nuestra experiencia. Sin embargo, no pudiendo controlar el tiempo y las condiciones de almacenamiento, así como la aplicación de los productos, no nos hacemos responsables por daños, perjuicios o pérdidas ocasionadas por el uso incorrecto de éstos. Aconsejamos al usuario ante cualquier duda o dificultad, llamar a nuestro Departamento Técnico quién le dará solución a sus problemas y lo aconsejará sobre el uso particular de cada producto. La hoja de seguridad de cada producto, según la Nch 2245 Of.03, puede ser solicitada a nuestro Departamento Técnico o consúltela en internet a través del sitio [www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)



Santa Isabel 585, Lampa, Santiago - Chile.  
Tel: +(562) 266 66 500  
Servicio al cliente: +(56 2) 266 66 581  
[www.productoscave.com](http://www.productoscave.com)