

	<b>CARACTERISTICAS TECNICAS</b> <i>TECHNICAL CHARACTERISTICS</i>	<b>NORMA</b> <i>NORMATIVE</i>	<b>VALOR NORMA / VALUE</b> <i>OF NORMATIVE</i>	<b>VALOR MEDIO</b> <i>AVERAGE VALUE</i>
	DIMENSIONALES <i>DIMENSIONAL</i>		S > 410	
	Longitud y Anchura <i>Length &amp; Width</i>		±0,6%	±0,2%
	Espesor <i>Thickness</i>		±5%	±1,9%
	Rectitud de lados <i>Straightness of sides</i>	ISO 10545-2	±0,5%	±0,2%
	Ortogonalidad <i>Orthogonality</i>		±0,6%	±0,2%
	Planitud <i>Flatness</i>		C.C. ±0,5% C.L. ±0,5% A. ±0,5%	C.C. ±0,2% C.L. ±0,2% A. ±0,2%
	Absorción agua <i>Water absorption</i>	ISO 10545-3	±0,5%	≤0,1%
	FLEXION <i>BENDING STRENGTH</i>	ISO 10545-4	>35N/mm <sup>2</sup>	≥40 N/mm <sup>2</sup>
	HELADA <i>FROST RESISTANT</i>	ISO 10545-12	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CUARTEO <i>CRAZING</i>	ISO 10545-11	Exigida / <i>Requested</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	CHOQUE TERMICO <i>THERMAL SHOCK RESISTANCE</i>	ISO 10545-9	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	Resiste <i>Resistant</i>
	ABRASION <i>SURFACE ABRASION RESISTANCE</i>	ISO 10545-7	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	CLASE 4
	RAYADO <i>SCRATCH RESISTANCE</i>	UNE 67101	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	6
	RESISTENCIA A LAS MANCHAS <i>STAIN RESISTANCE</i>	ISO 10545-14	Minimo clase 3 <i>Min. Class 3</i>	5
	RESISTENCIA QUIMICA / <i>CHEMICAL RESISTANCE</i> Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 3% Acido clorhídrico / <i>Hydrochloric Acid</i> 18% Hipoclorito sódico / <i>Sodium hypochlorite</i> 13%	ISO 10545-13	Minimo GB <i>Min GB</i>	GLA GHA GA
	DESLIZAMIENTO <i>ANTI-SLIP</i>	UNE ENV12633	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	CLASE 1
		DIN 51130	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	<R9
		DIN 51097	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	CLASE A
		ANSI A137.1	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	0,44
		AS/NZS 4586	Declarar resultado / <i>Declared Result</i>	P3

Para baldosas de porcelánico, grupo Bla (E≤0,5%)