

PRODUKT INFORMATION

MONTANA CRACKLE 400ML

EFFEKT- UND STRUKTURLACK FÜR USED LOOK & VINTAGE EFFEKT

REISSLACK FÜR EFFEKTE UND STRUKTUREN - KOMBINIERBAR MIT ACRYL FARBEN
KRAKELIERLACK FÜR VINTAGE & USEDLOOK EFFEKTE - LEICHTES HANDLING
VARIABLER SPRÜHKOPF - NITRO-COMBI LACKBASIS



PRODUKT INFORMATION

MONTANA CRACKLE 400ML

EFFEKT- UND STRUKTURLACK FÜR USED LOOK & VINTAGE EFFEKT

ALLGEMEINE ANGABEN:

Artikelbezeichnung	Montana CRACKLE Effect 400ML
Farbsortiment	Gentian Blue (EC5010), Patina Green (EC6000), Squirrel Grey (EC7000), Copper Brown (EC8004) Pure White (EC9010), Traffic Black (EC9017)
Glanzgrad	seidenmatt
Deckkraft	gut
Anwendbar auf	fast allen entsprechend vorlackierten Oberflächen
Druckstufe	Medium-pressure
Hergestellt in	Deutschland

LACK:

Lackqualität	Nitro-Combi Basis
Überlackierbar	mit Kunstharz- oder Acryl-Lacken nach dem vollständigen Durchtrocknen 24Std.
Trocknungszeiten bei 20°	Staubtrocken nach ca. 10 min. / Griffest nach ca. 60 min. / Durchgetrocknet nach ca. 24 Std. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
Temperaturbeständig	bis 80°
Verarbeitungstemperatur	zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %
Haltbarkeit der Inhaltsstoffe	10 Jahre (abhängig vom verwendeten Untergrund, der Umgebungstemperatur und anderen äußeren Einflüssen)

SICHERHEIT:

Sicherheit	conforms to ASTM D-4236
Hersteller-Zertifizierung	ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

VERPACKUNG/ BESCHRIFTUNG:

Gefäßmaße	Durchmesser: 65mm / Höhe: 172mm (ohne Sprühkopf)
Kennzeichnung	Hochentzündlich, Reizstoff 
Inhalt/ Gewicht	400ml/ 319g/ NET / 11 OZ.

EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

Sprühköpfe	Montana Calligraphy Cap
Schutz	Montana Nylon Handschuh, Latex Handschuh, Atemschutzmaske

MONTANA CRACKLE 400ML

EFFEKT- UND STRUKTURLACK FÜR USED LOOK & VINTAGE EFFEKT

ALLGEMEINE ANGABEN:

Verwendungsmöglichkeiten Krakelier Effekt für Vintage/UsedLook Objekte wie z.B. Bilderrahmen oder Möbel. Strukturspray

ANWENDUNGSHINWEISE:

- Effekt kann nur auf Acryl und Nitro-Combi Lacken erzielt werden. Es wird empfohlen zuvor die Fläche mit 2-3 Schichten Montana GOLD, BLACK oder WHITE Lack zu Grundieren. Diese Lackschicht sollte mind. 45 min aber nicht länger als 24 Std. trocknen bevor der Crackle Effekt aufgetragen wird. Bei kürzerer o. längerer Trocknungszeit kann die Rissbildung stark variieren.
- Der Auftrag des Crackle Effekts sollte gleichmäßig erfolgen. Dünner/vernebelter Auftrag erzeugt feine Risse, dickschichtiger Auftrag größere Risse. Die Rissbildung ist außerdem von der Raumtemperatur und der Schichtdicke der darunterliegenden Grundierung abhängig.
- Sprühabstand mind. 15cm, der Farbauftrag sollte linienartig erfolgen.
- Bei nichtgefallener Rissbildung, kann diese innerhalb 5 min nach auftragen der ersten Schicht mit Crackle Effect wieder übersprüht werden. Dieser Vorgang kann max. zweimal wiederholt werden.
- Bei der Verwendung als Strukturspray sollte der Crackle Effekt nach vollständigem Durchtrocknen mit Montana GOLD, WHITE oder BLACK überlackiert werden.
- Nicht oder nur bedingt kombinierbar mit Metallic oder Chromeffekten.
- Kombinierbar mit Acryl Markern und herkömmlichen Acrylfarben.
- Vor der finalen Versiegelung mit Klarlack sollte der Crackle Effekt vollständig (24 Std.) durchgetrocknet sein.



EC5010 Gentian Blue RAL5010



EC8004 Copper Brown RAL8004



EC6000 Patina Green RAL6000



EC9010 Pure White RAL9010



EC7000 Squirrel Grey RAL7000



EC9017 Traffic Black RAL9017

