

PRODUKT INFORMATION

MONTANA NIGHTGLOW 400ML

LUMINESZENZ-EFFEKT LEUCHTSPRAY

SCHNELLTROCKNEND - BEDINGT WETTERFEST - LICHTECHT
GLATTE OBERFLÄCHE - PHOSPHORESZIERENDEN PIGMENTEN
SEHR GUTE HAFTUNG - UV-BESTÄNDIG - LEICHTES HANDLING



MONTANA NIGHTGLOW 400ML

LUMINESZENZ-EFFEKT LEUCHTSPRAY

ALLGEMEINE ANGABEN:

Artikelbezeichnung	Montana NIGHTGLOW Effect 400ML
Farbsortiment	Luminescent-Grün
Glanzgrad	matt
Deckkraft	deckend auf hellen Untergründen, eine Grundierung mit GOLD shock White oder Universal Primer wird jedoch empfohlen, um den Leuchteffekt zu steigern.
Anwendbar auf	fast allen Oberflächen
Druckstufe	High-pressure
Hergestellt in	Deutschland

LACK:

Lackqualität	Acrylat-Mischpolymer Basis
Überlackierbar	mit Acryl-Lacken nach vollständigem Durchtrocknen (nach 24 Std.)
Trocknungszeiten bei 20°	Staubtrocken nach ca. 10 min. / Griffest nach ca. 60 min. / Überlackierbar mit Klarlack ca. 1 Std. Die Trocknungszeit ist abhängig von der Umgebungstemperatur, der Luftfeuchtigkeit und der aufgetragenen Schichtstärke.
Temperaturbeständig	bis 80°
Verarbeitungstemperatur	zwischen +10°C und +25°C, max. Luftfeuchtigkeit 60 %
Haltbarkeit der Inhaltsstoffe	10 Jahre (abhängig vom verwendeten Untergrund, der Umgebungstemperatur und anderen äußeren Einflüssen)

SICHERHEIT:

Sicherheit	conforms to ASTM D-4236
Hersteller-Zertifizierung	ISO 14001:2004, ISO 9001:2008, ISO 14001:2004

VERPACKUNG/ BESCHRIFTUNG:

Gefäßmaße	Durchmesser: 65mm / Höhe: 172mm (ohne Sprühkopf)
Kennzeichnung	Hochentzündlich  
Inhalt/ Gewicht	400ml/ 293g/ NET / 10 OZ.


EMPFOHLENES ZUBEHÖR:

Sprühköpfe	Fat Cap schwarz orange
Schutz	Montana Nylon Handschuh, Latex Handschuh, Atemschutzmaske

MONTANA NIGHTGLOW 400ML

LUMINESZENZ-EFFEKT LEUCHTSPRAY**ALLGEMEINE ANGABEN:****Verwendungsmöglichkeiten** Als Effektlack im Bestel, Deko- und Kunstbereich**ANWENDUNGSHINWEISE:**

- Dose mind. 3min gut schütteln
- Der Untergrund muß sauber, trocken und fettfrei sein. Poröse Oberflächen grundieren
- Für optimale Leuchtkraft mit Montana GOLD SHOCK (S9100) WHITE vorlackieren
- Probesprühen und Lackverträglichkeit an unauffälliger Stelle prüfen
- Sprühabstand 20 – 30cm - mehrere dünne Schichten aufsprühen
- Nicht auf mit Kunstharz lackierte Flächen sprühen
- Der Effekt kann noch mal verstärkt werden, wenn nach dem Durchtrocknen der Lack mit Montana Varnish oder Glazing Varnish versiegelt wird (zusätzlicher Witterungsschutz)
- Kombinierbar mit Acrylic Markern und herkömmlichen Acrylfarben



NG400 Luminescent Grün

