

ECOCOMPOSITOS, S.A.

Alagoas, Sta. Bárbara de Nexe | 8005-402 Faro

Tlf. 289 990 340 Fax 289 990 349



PINTURA PARA PISCINAS

CARACTERÍSTICAS:

A tinta para piscinas ECOPOOL é um produto ideal para piscinas; contém um elevado poder algicida e grande resistência à água e aos produtos químicos utilizados no tratamento da mesma.

APLICAÇÕES:

A tinta para piscinas ECOPOOL está recomendada para piscinas cujo suporte seja de cimento ou cimento. Não utilizar em piscinas de poliéster

MODO DE EMPREGO:

A tinta para piscinas ECOPOOL é um produto de fácil aplicação. Apresenta-se pronta para utilização.

Para uma correcta aplicação é necessário:

- Limpar bem as paredes e solo das manchas de gordura, impurezas e pó. Se existirem restos de cloro ou outro qualquer produto corrosivo utilizado na conservação da água, é necessária uma limpeza a fundo com ácido clorídrico para a sua eliminação.
- Pode-se aplicar com escova, rolete ou pistola.
- Não misturar diferentes tipos de pintura.
- Rever os danos existentes no revestimento.
- Numa primeira aplicação, diluir o produto entre 10 a 20% consoante a superfície a pintar. Passadas 24 horas, aplicar uma segunda mão com a pintura diluída entre 5 a 10%. Deixar passar umas 72 horas.
- Não pintar exposto ao sol ou no orvalho.
- Aconselha-se não encher a piscina até que tenha passado uma semana da sua aplicação.

ECOCOMPOSITOS, S.A.

Alagoas, Sta. Bárbara de Nexe | 8005-402 Faro

Tlf. 289 990 340 Fax 289 990 349

APRESENTAÇÃO

A tinta de piscina ECOPOOL administra-se em recipientes de 4 e 15L. Cor Azul e Branca.

ARMAZENAMENTO

Conserva-se em ótimas condições até um ano no recipiente original e fechado.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

A tinta de piscina ECOPOOL é um produto formulado à base de resinas especiais em solução com distintos solventes e em combinação com pigmentos de alta qualidade que a conferem as seguintes propriedades:

-CONTEÚDO SÓLIDO	50% ± 1
-VISCOSIDADE (a 20°C)	100 Sg.
-DUREZA	85 Sg.
-RENDIMENTO	5-8 m ² /kg
-TEMPO DE SECAGEM APROX.	30 min.
-RESISTÊNCIA A U.V.	Optima.
-XENOTEST	400 horas.
-ASPETO FINAL DA PELICULA	Satinado.
-PODER TINGIMENTO	Elevado.
-IMPERMEABILIDADE	Alta.
-LAVABILIDADE	Muito boa.
-DISSOLUÇÃO	Dissolvente.
-NOCIVO POR INFLAMAÇÃO.	
-INFLAMÁVEL.	